TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
QUATEST 3®
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00497BHD2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/03/2022
Page 01/01

1. Tên mẫu / *Name of sample* : **TẤM NHỰA LẤY SÁNG POLYCARBONATE COOLMAX 2,8 mm**
2. Mô tả mẫu / *Description* : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
05 tấm nhựa trong suốt/ *transparent plastic sheets*
3. Số lượng mẫu / *Quantity* : 01
4. Ngày nhận mẫu / *Date of receipt* : 17/03/2022
5. Thời gian thử nghiệm / *Testing duration* : 18/03/2022 - 25/03/2022
6. Nơi gửi mẫu / *Customer* : **CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS**
128/1 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm / *Test results* :

Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*
7.1 Mô đun đàn hồi (thử kéo)/ *Modulus of elasticity (tensile test),*	MPa	ASTM D 638 - 14	2460
7.2 Ứng suất kéo tại điểm chảy/ *Tensile stress at yield*	MPa	ASTM D 638 - 14	65,6
7.3 Độ giãn dài tại thời điểm đứt/ *Elongation at break,*	%	ASTM D 638 - 14	102
7.4 Độ bền kéo/ *Tensile strength,*	MPa	ASTM D 638 – 14	66,7
7.5 Độ hấp thụ nước/ *Water absorption,*	%	ASTM D 570 – 10	0,06
7.6 Khối lượng riêng/ *Density,*	g/cm^3	ASTM D 792 – 20	1,20
7.7 Độ bền uốn/ *Flexural strength,*	MPa	ASTM D 790 -17 Method B	118
7.8 Độ cứng Shore D/ *Shore D hardness*		ASTM D 2240 - 15	84

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LAB.

Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ *PP. DIRECTOR*
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 – TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phản bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 7 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00752BHD2/R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

27/04/2022

Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*
7.1 Mô đun đàn hồi (thử kéo)/ *Modulus of elasticity (tensile test),*	MPa	ASTM D 638 - 14	2430
7.2 Ứng suất kéo tại điểm chảy/ *Tensile stress at yield*	MPa	ASTM D 638 – 14	68,0
7.3 Độ giãn dài tại thời điểm chảy/ *Elongation at yield,*	%	ASTM D 638 - 14	2,6
7.4 Độ bền kéo/ *Tensile strength,*	MPa	ASTM D 638 – 14	54,2
7.5 Độ giãn dài tại thời điểm đứt/ *Elongation at break,*	%	ASTM D 638 - 14	90
7.6 Độ hấp thụ nước/ *Water absorption,*	%	ASTM D 570 – 10	0,04
7.7 Khối lượng riêng/ *Density,*	g/cm^3	ASTM D 792 – 20	1,20
7.8 Độ bền uốn/ *Flexural strength,*	MPa	ASTM D 790 -17 Method B	98,6
7.9 Độ cứng Shore D/ *Shore D hardness (15s)*		ASTM D 2240 - 15	85

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. */ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00752BHD2/R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

27/04/2022

1. Tên mẫu *Name of sample*	:	**TẤM NHỰA LẤY SÁNG POLYCARBONATE COOLMAX 10 mm**
2. Mô tả mẫu *Description*	:	Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.* 05 tấm nhựa trong suốt/ *transparent plastic sheets*
3. Số lượng mẫu *Quantity*	:	01
4. Ngày nhận mẫu *Date of receipt*	:	18/04/2022
5. Thời gian thử nghiệm *Testing duration*	:	19/04/2022 - 27/04/2022
6. Nơi gửi mẫu *Customer*	:	**CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS** **128/1 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**
7. Kết quả thử nghiệm *Test results*	:	Xem trang tiếp theo *Refer to next page*

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LAB.

Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ *PP. DIRECTOR*
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. */ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và tq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and tq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.