Bảng thông số kỹ thuật



LOTUS METAL COAT FINISH
SƠN PHỦ CHO KIM LOẠI SẮT MẠ KẼM GỐC NƯỚC

Mô tả sản phẩm

Lotus Metal Coat Finish là sơn hoàn thiện kim loại gốc nước acrylic cao cấp, là dòng sơn phủ màu kim loại được phát triển và sản xuất theo công nghệ mới nhất để hoàn thiện trang trí và bảo vệ các bề mặt kim loại như sắt, thép, nhôm, sắt mạ kẽm, và cho cả bề mặt mới và đã có lớp sơn cũ.

Sơn nhanh khô, cho màng sơn có độ bóng nhẵn cao, khả năng chịu nước, chống trầy xước, bền thời tiết và tia UV tuyệt vời. Trong công thức còn có các phụ gia đặc biệt giúp chống ăn mòn. Vì là sơn gốc nước, một thành phần, không dung môi, nên rất an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

Sơn phủ màu kim loại Lotus Metal Coat Finish là một sự thay thế hoàn hảo cho các sản phẩm sơn dung môi truyền thống; đặc biệt trong các hạng mục đòi hỏi tính an toàn, không mùi như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…khu vực trong nhà và ngoài trời.

Ưu điểm nổi bật

- Acrylic gốc nước, một thành phần, không dung môi.
- Độ bóng và độ bám dính cao.
- Kháng tia UV và bền thời tiết tuyệt vời.
- Thân thiện môi trường và an toàn khi sử dụng.
- Độ bám dính cao.
- Nhẹ mùi và nhanh khô.

Ứng dụng

- Sơn phủ màu và bảo vệ bề mặt kim loại.

Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Tỷ trọng,g/ml	1.15±0.05
Màu sắc	Màu đen
Hàm lượng rắn	30
Độ nhớt ở 25 độ C (cup 4)	50s
PH	8÷9

Thông số thi công

Thông số	Giá trị
Độ phủ,m^2/l/lớp	6÷8
Số lớp thi công	1÷2
Thời gian khô (23^0C),h	0.5÷1
Thời gian phủ lớp kế tiếp (23^0C),h	2÷4
Thời gian khô cứng (23^0C),h	48
Chất pha loãng nước,Max(%)	5

Chứng chỉ kiểm nghiệm

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, dầu mỡ và phải khô ráo.
- Đối với bề mặt kim loại mới: làm sạch dầu mỡ bằng các dung môi thích hợp.
- Đối với bề mặt đã bị rỉ sắt: vệ sinh sạch sẽ lớp rỉ sắt. Nên dùng bàn chải sắt để làm sạch bề mặt.
- Đối với bề mặt đã được sơn trước đó: với lớp sơn trước đã có dấu hiệu bong tróc nên loại bỏ sạch để đảm bảo độ bám dính, nếu có rỉ sét thì cũng phải làm sạch sẽ bề mặt tránh trường hợp các vết này phát triển rộng ra về lâu dài.

Dụng cụ thi công

- Cọ, chổi sơn mềm, rulo hoặc thiết bị phun sơn chuyên dụng.

Thi công

- Khuấy đều sản phẩm đáy hủ lên tới bề mặt trước khi sử dụng, để đảm bảo sơn đồng nhất.
- Có thể thi công bằng các dụng cụ: chổi, rulo hoặc súng phun.
- Thi công sơn kim loại **Lotus Metal Coat Finish** bằng cọ hoặc súng phun, có thể pha thêm nước với tỷ lệ tối đa 5%.
- Thời gian thi công giữa 2 lớp là 1h-2h.
- Thời gian khô phụ thuộc vào điều kiện của môi trường như nhiệt độ thấp và độ ẩm cao sẽ kéo dài thời gian khô.

Thành phần nguyên liệu

- Hỗn hợp Acrylic Polymer
- Bột khoáng
- Màu
- Nước
- Phụ gia hoạt tính

Khuyến cáo an toàn và môi trường

- Không để sơn tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ sơn hoặc sản phẩm thừa vào trong cống rãnh hoặc nguồn nước

Đóng gói

- 1 kg
- 5 kg
- 20 kg
- Hạn sử dụng: 24 tháng (không mở nắp)

Bảo quản

- Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát.
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng và nhiệt độ cao.
- Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp.

Trường hợp miễn trừ

- Thông tin trong tài liệu này được đưa ra dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế được thu thập của sơn Lotus. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Lotus. Nên công ty chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy theo khu vực do điều kiện khí hậu và thời tiết khác nhau trên cả nước. Do đó sơn Lotus có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo.
- Quý khách hàng nên tham khảo trực tiếp thêm từ sơn Lotus nếu cần dùng cho các ứng dụng chuyên biệt không được đề cập trong thông tin sản phẩm.