

LOTUS METAL PRIMER
SƠN LÓT CHO KIM LOẠI, SẮT MẠ KẼM GỐC NƯỚC

Mô tả sản phẩm

Lotus Metal Coat Primer là sơn gốc nước Acrylic cao cấp, được phát triển và sản xuất theo công nghệ đột phá để ứng dụng làm sơn lót chống gỉ và tăng độ bám dính trên bề mặt của nhiều loại kim loại khác nhau như sắt, thép, nhôm, sắt mạ kẽm, và cho cả bề mặt mới và đã có lớp sơn cũ..

Sơn có độ bám dính cao, nhanh khô, khả năng chịu nước, bền thời tiết và tia UV tuyệt vời. Trong công thức còn có các phụ gia đặc biệt giúp chống ăn mòn và rỉ sét. Vì là sơn gốc nước một thành phần, không dung môi nên rất an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

Lotus Metal Coat Primer là một sự thay thế hoàn hảo cho các sản phẩm sơn dung môi truyền thống; đặc biệt trong các hạng mục đòi hỏi tính an toàn, không mùi như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…

Ưu điểm nổi bật

- Acrylic gốc nước, một thành phần, không dung môi.
- Chống ăn mòn và gỉ sắt.
- Kháng tia UV và bền thời tiết tuyệt vời.
- Độ bám dính cao.
- Nhẹ mùi và nhanh khô.
- Thân thiện môi trường và an toàn khi sử dụng.

Ứng dụng

- Lót chống gỉ kim loại.

Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Tỷ trọng,g/ml	1.15±0.05
Màu sắc	Nhiều màu
Hàm lượng rắn	30
Độ nhớt ở 25 độ C (cup 4)	50s
PH	8÷9

Thông số thi công

Thông số	Giá trị
Độ phủ,m^2/l/lớp	6÷8
Số lớp thi công	1÷2
Thời gian khô (23^0C),h	0.5÷1
Thời gian phủ lớp kế tiếp (23^0C),h	2÷4
Thời gian khô cứng (23^0C),h	48
Chất pha loãng nước,Max(%)	5

Chứng chỉ kiểm nghiệm

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, dầu mỡ và phải khô ráo
- Đối với bề mặt kim loại mới: làm sạch dầu mỡ bằng các dung môi thích hợp
- Đối với bề mặt đã bị rỉ sắt: vệ sinh sạch sẽ lớp rỉ sắt. Nên dùng bàn chải sắt để làm sạch bề mặt.
- Đối với bề mặt đã được sơn trước đó: với lớp sơn trước đã có dấu hiệu bong tróc nên loại bỏ sạch để đảm bảo độ bám dính, nếu có rỉ sét thì cũng phải làm sạch sẽ bề mặt tránh trường hợp các vết này phát triển rộng ra về lâu dài.

Dụng cụ thi công

- Cọ, chổi sơn mềm, rulo hoặc thiết bị phun sơn chuyên dụng.

Thi công

- Khuấy đều sản phẩm đáy hủ lên tới bề mặt trước khi sử dụng, để đảm bảo sơn đồng nhất.
- Có thể thi công bằng các dụng cụ: chổi, rulo hoặc súng phun.
- Thi công sơn lót kim loại **Lotus Metal Coat Primer** trực tiếp bằng cọ, súng phun. Hoặc có thể pha loãng với 5% nước sạch nếu cần.
- Sau thời gian khoảng 4 giờ có thể thi công hoàn thiện bằng lớp **sơn phủ kim loại** Lotus Metal Coat Finish.
- Thời gian khô phụ thuộc vào điều kiện của môi trường như nhiệt độ thấp và độ ẩm cao sẽ kéo dài thời gian khô.

Thành phần nguyên liệu

- Hỗn hợp Acrylic Polymer
- Anti corrosion
- Bột khoáng
- Màu
- Nước
- Phụ gia hoạt tính

Khuyến cáo an toàn và môi trường

- Không để sơn tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ sơn hoặc sản phẩm thừa vào trong cống rãnh hoặc nguồn nước

Đóng gói

- 1 kg
- 5 kg
- 20 kg
- Hạn sử dụng: 24 tháng (không mở nắp)

Bảo quản

- Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát.
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng và nhiệt độ cao.
- Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp.

Trường hợp miễn trừ

- Thông tin trong tài liệu này được đưa ra dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế được thu thập của sơn Lotus. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Lotus. Nên công ty chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy theo khu vực do điều kiện khí hậu và thời tiết khác nhau trên cả nước. Do đó sơn Lotus có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo.
- Quý khách hàng nên tham khảo trực tiếp thêm từ sơn Lotus nếu cần dùng cho các ứng dụng chuyên biệt không được đề cập trong thông tin sản phẩm.