

福建锦泰珠光材料有限公司

粉体产品目录

产品系列	型号	处理方式	外观	白度	平均粒径	产品特性
绢云母(丝光)	MS8010	基础粉	灰白色	≥80	7-9	手感柔软顺滑，丝绢光泽，细腻
	MS8010MS	硅处理	灰白色	≥80	7-9	防水，光滑，分散性好
	MS8010AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥80	7-9	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	MS8010LL	赖氨酸处理	灰白色	≥80	7-9	疏水性好，延展性强，柔润性好
	MS8010SA	硬脂酸处理	灰白色	≥80	7-9	超强防水，肤感光滑
	MS8010MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥80	7-9	防水，丝滑，柔软，优异的贴肤性
	MS8011	基础粉	灰白色	≥80	10-14	手感柔软，丝绢光泽，延展性适中
	MS8011MS	硅处理	灰白色	≥80	10-14	防水，光滑，分散性好
	MS8011AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥80	10-14	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	MS8011LL	赖氨酸处理	灰白色	≥80	10-14	疏水性好，延展性强，柔润性好
	MS8011SA	硬脂酸处理	灰白色	≥80	10-14	超强防水，肤感光滑
	MS8011MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥80	10-14	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	MS8015	基础粉	灰白色	≥80	14-14	手感柔软，丝绢光泽，延展性适中
	MS8015MA	硅处理	灰白色	≥80	14-14	防水，光滑，分散性好

绢云母（哑光）	MS8015AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥80	14-14	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	MS8015LL	赖氨酸处理	灰白色	≥80	14-14	疏水性好，延展性强，柔润性好
	MS8015SA	硬脂酸处理	灰白色	≥80	14-14	超强防水，肤感光滑
	MS8015MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥80	14-14	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	MS8007	基础粉	灰白色	≥80	6-8	粉质紧密易压粉，展色性能好
	MS8007MS	硅处理	灰白色	≥80	6-8	防水，光滑，分散性好
	MS8007AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥80	6-8	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	MS8007LL	赖氨酸处理	灰白色	≥80	6-8	疏水性好，延展性强，柔润性好
	MS8007SA	硬脂酸处理	灰白色	≥80	6-8	超强防水，肤感光滑
	MS8007MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥80	6-8	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	MS8008	基础粉	灰白色	≥80	7-9	粉质紧密易压粉，展色性能好
	MS8008MS	硅处理	灰白色	≥80	7-9	防水，光滑，分散性好
	MS8008AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥80	7-9	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	MS8008LL	赖氨酸处理	灰白色	≥80	7-9	疏水性好，延展性强，柔润性好
	MS8008SA	硬脂酸处理	灰白色	≥80	7-9	超强防水，肤感光滑
	MS8008MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥80	7-9	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	M6003	基础粉	灰白色	≥70	7-9	珠光超细云母，延展性，贴肤性佳

天然云母 (珠光)	M6003MA	硅处理	灰白色	≥70	7-9	防水，光滑，分散性好
	M6003AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥70	7-9	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	M6003LL	赖氨酸处理	灰白色	≥70	7-9	疏水性好，延展性强，柔润性好
	M6003SA	硬脂酸处理	灰白色	≥70	7-9	超强防水，肤感光滑
	M6003MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥70	7-9	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	M6004	基础粉	灰白色	≥75	9-11	粉质细腻柔软，延展贴肤性好，定妆持久
	M6004MA	硅处理	灰白色	≥75	9-11	防水，光滑，分散性好
	M6004AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥75	9-11	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	M6004LL	赖氨酸处理	灰白色	≥75	9-11	疏水性好，延展性强，柔润性好
	M6004SA	硬脂酸处理	灰白色	≥75	9-11	超强防水，肤感光滑
	M6004MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥75	9-11	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
天然云母 (哑光)	M6001	基础粉	灰白色	≥75	3-5	粉质细腻柔软，延展贴肤性好，定妆持久
	M6001MS	硅处理	灰白色	≥75	3-5	防水，光滑，分散性好
	M6001AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥75	3-5	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	M6001LL	赖氨酸处理	灰白色	≥75	3-5	疏水性好，延展性强，柔润性好
	M6001SA	硬脂酸处理	灰白色	≥75	3-5	超强防水，肤感光滑
	M6001MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥75	3-5	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性

	M6002	基础粉	灰白色	≥75	4-7	粉质细腻柔软，延展贴肤性好，定妆持久
	M6002MS	硅处理	灰白色	≥75	4-7	防水，光滑，分散性好
	M6002AS	三乙氧基辛基处理	灰白色	≥75	4-7	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	M6002LL	赖氨酸处理	灰白色	≥75	4-7	疏水性好，延展性强，柔润性好
	M6002SA	硬脂酸处理	灰白色	≥75	4-7	超强防水，肤感光滑
	M6002MM	肉豆蔻酸镁处理	灰白色	≥75	4-7	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
合成氟金云母（珠光）	H7010	基础粉	白色	≥90	4-6	极低重金属，超高白度，贴肤性好
	H7010MA	硅处理	白色	≥90	4-6	防水，光滑，分散性好
	H7010AS	三乙氧基辛基处理	白色	≥90	4-6	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	H7010LL	赖氨酸处理	白色	≥90	4-6	疏水性好，延展性强，柔润性好
	H7010SA	硬脂酸处理	白色	≥90	4-6	超强防水，肤感光滑
	H7010MM	肉豆蔻酸镁处理	白色	≥90	4-6	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	H7015	基础粉	白色	≥90	7-9	极低重金属，超高白度，贴肤性好
	H7015MS	硅处理	白色	≥90	7-9	防水，光滑，分散性好
	H7015AS	三乙氧基辛基处理	白色	≥90	7-9	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	H7015LL	赖氨酸处理	白色	≥90	7-9	疏水性好，延展性强，柔润性好
	H7015SA	硬脂酸处理	白色	≥90	7-9	超强防水，肤感光滑

合成氟金云母（哑光）	H7015MM	肉豆蔻酸镁处理	白色	≥90	7-9	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	H7003	基础粉	白色粉末	≥90	2-4	极低重金属，超高白度，贴肤性好
	H7003MS	硅处理	白色粉末	≥90	2-4	防水，光滑，分散性好
	H7003AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	2-4	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	H7003LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	2-4	疏水性好，延展性强，柔润性好
	H7003SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	2-4	超强防水，肤感光滑
	H7003MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	2-4	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	H7005	基础粉	白色粉末	≥90	2-4	极低重金属，超高白度，贴肤性好
	H7005MS	硅处理	白色粉末	≥90	4-6	防水，光滑，分散性好
	H7005AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	4-6	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	H7005LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	4-6	疏水性好，延展性强，柔润性好
	H7005SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	4-6	超强防水，肤感光滑
	H7005MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	4-6	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	H7009	基础粉	白色粉末	≥90	7-9	手感柔软顺滑，丝绢光泽，细腻
	H7009MS	硅处理	白色粉末	≥90	7-9	防水，光滑，分散性好
	H7009AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	7-9	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	H7009LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	7-9	疏水性好，延展性强，柔润性好

球形硅粉	H7009SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	7-9	超强防水，肤感光滑
	H7009MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	7-9	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	Si4150	基础粉	白色粉末	≥90	2-4	涂抹丝滑，控油，具有柔焦效果
	Si4150MS	硅处理	白色粉末	≥90	2-4	防水，光滑，分散性好
	Si4150AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	2-4	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	Si4150LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	2-4	疏水性好，延展性强，柔润性好
	Si4150SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	2-4	超强防水，肤感光滑
	Si4150MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	2-4	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	Si4250	基础粉	白色粉末	≥90	5-7	涂抹丝滑，控油，具有柔焦效果
	Si4250MS	硅处理	白色粉末	≥90	5-7	防水，光滑，分散性好
	Si4250AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	5-7	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	Si4250LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	5-7	疏水性好，延展性强，柔润性好
	Si4250SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	5-7	超强防水，肤感光滑
	Si4250MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	5-7	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	Si4350	基础粉	白色粉末	≥90	5-7	涂抹丝滑，控油，具有柔焦效果
	Si4350MS	硅处理	白色粉末	≥90	7-9	防水，光滑，分散性好
	Si4350AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	7-9	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性

	Si4350LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	7-9	疏水性好，延展性强，柔润性好
	Si4350AS	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	7-9	超强防水，肤感光滑
	Si4350MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	7-9	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
滑石粉	T9206	基础粉	白色粉末	≥95	4-6	贴肤性好，滑感强
	T9206MS	硅处理	白色粉末	≥95	4-6	防水，光滑，分散性好
	T9206AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥95	4-6	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	T9206LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥95	4-6	疏水性好，延展性强，柔润性好
	T9206SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥95	4-6	超强防水，肤感光滑
	T9206MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥95	4-6	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
	T8506	基础粉	白色粉末	≥88	4-6	贴肤性好，滑感强
	T8506MS	硅处理	白色粉末	≥88	4-6	防水，光滑，分散性好
	T8506AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥88	4-6	防水，光滑，柔软，良好油脂相容性
	T8506LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥88	4-6	疏水性好，延展性强，柔润性好
	T8506SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥88	4-6	超强防水，肤感光滑
	T8506MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥88	4-6	防水丝滑，柔软，优异的贴肤性
钛白粉	CCR50	基础粉	白色粉末	≥90	250	透光率高，抗紫外线效果极佳，防晒产品首选
	CCR50MS	硅处理	白色粉末	≥90	250	

	CCR50AS	三乙氧基辛基处理	白色粉末	≥90	250	
	CCR50LL	赖氨酸处理	白色粉末	≥90	250	
	CCR50SA	硬脂酸处理	白色粉末	≥90	250	
	CCR50MM	肉豆蔻酸镁处理	白色粉末	≥90	250	