

# Relatório de Ensaio

Ident. Amostra: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Solicitante: **Dados campo 1**    Material: **Dados campo 2**    Data: **Dados campo 3**

Corpo de Prova	Largura	Espessura	Distância dos Apoios	Tensão Máxima	Deflexão	Módulo Elástico
	(mm)	(mm)	(mm)	(MPa)	(mm)	(MPa)
CP 1	46.35	2.05	320.00	10.05	3.49	12909
CP 2	46.35	2.05	320.00	8.38	2.48	12433
CP 3	46.35	2.05	320.00	10.05	3.62	15019
CP 4	46.35	2.05	320.00	8.38	2.25	16009
CP 5	46.35	2.05	320.00	11.73	4.49	11823
CP 6	46.35	2.05	320.00	11.73	4.74	14214
CP 7	46.35	2.05	320.00	11.73	4.81	14423
CP 8	46.35	2.05	320.00	11.73	4.29	14287
CP 9	46.35	2.05	320.00	13.40	5.67	12473
CP 10	46.35	2.05	320.00	11.73	4.50	14850
CP 11	46.35	2.05	320.00	15.08	6.87	12034
CP 12	46.35	2.05	320.00	15.08	6.65	11631
CP 13	46.35	2.05	320.00	15.08	6.88	14911
CP 14	46.35	2.05	320.00	15.08	7.08	17309
CP 15	46.35	2.05	320.00	15.08	6.95	13129
Número CPs	15	15	15	15	15	15
Média	46.35	2.050	320.0	12.29	4.984	13830
Desv.Padrão	0.0000	0.0000	0.0000	2.425	1.637	1656
Coef.Var.(%)	0.0000	0.0000	0.0000	19.74	32.85	11.98
Mínimo	46.35	2.050	320.0	8.378	2.249	11630
Máximo	46.35	2.050	320.0	15.08	7.084	17310

