

KT3-01227ACK9/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

09/04/2019
 Page 01/01

1. Tên mẫu:
Name of sample
IIQP ĐỒNG SỐ: 11/2019/HĐMS-ĐLTB, NGÀY 25/03/2019
2. Số lượng mẫu
Quantity
01
3. Mô tả mẫu:
Sample description
Mẫu là thép tròn Ø 16 mm, dài 2400 mm
The as-received sample is round steel bar
4. Ngày nhận mẫu:
Date of receiving
03/04/2019
5. Ngày thử nghiệm:
Date of testing
09/04/2019
6. Nơi gửi mẫu:
Customer
ĐIỆN LỰC TRẮNG BOM – CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT
42 Đường Vành Dại, Phường 10, Quận 06, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử:
Test method
TCVN 5878: 2007
8. Kết quả thử nghiệm:
Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
THỬ LỚP PHỦ/ COATING TEST	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ đồng <i>Average of copper coating thickness</i>	310

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

Phạm Văn Út

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được tích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam	Tel: (84-28) 3829 4274	Fax: (84-28) 3829 3113	Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam	Tel: (84-251) 383 6212	Fax: (84-251) 383 6298	E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam	Tel: (84-28) 3742 1160	Fax: (84-28) 3742 3174	P-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn