

eq xáy dyng - ministry of construction Vien vat Lieu xáy dyng - vietnam institute for boulding materials


PHÁN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIÈN NAM SOUTH VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

Địa Chỉ: Lỗ 1-3b-5, Đường NG, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.HCM Add: Lot 1-3b-5, Road NG, Saigon Hi Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City Tel: 08, 3 730 5015, Fax: 08, 3 730 5016

Số phiếu (No): 2158/2018/ SVIBM/PCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Page 02/03



SO ĐỘ THỦ KÉO ĐẦU CỘT SKETCH FOR TENSILE TEST AT THE TOP OF POLE

Chiều dài ngàm $L_2 = 2000$ mm, khoảng cách đặt lực $L_1 = 250$ mm Length of embedment $L_2 = 2000$ mm, distance of loading $L_1 = 250$ mm

7. Thiết bị thứ nghiệm chính:

Main equipment for testing

- Búa thừ bế tổng/ Concrete test hammer MATEST (10 70) MPa
- Kính phóng đại/ Graduated microscope 6 mm/0,05mm
- Đồng hồ đo lực/ Dynamometers 20 kN/ 0.1 kN

8. Kết quả thứ nghiệm/ Test result:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Mức chỉ tiêu chất lượng thiết kế và theo TCVN 5847:2016 Criteria in accordance with design	Kết quả thừ nghiệm/ Test result
8.1. Kích thước cơ bản/ Dimension		
Chiều dài/ Length (L), m	12.000 (+25; -10)	12,000
 Chiều dày tại đình/ Wall-thickness at top, mm 	50 (+7; -5)	52
Chiều dày tại đáy/ Wall-thickness at bottom, mm	60 (+7; -5)	60
Duòng kính ngoài tại đình/ mm Outside diameter at top	190 (+4; -2)	191
Dường kính ngoài đáy, mm Outside diameter at bottom	350 (+4; -2)	350
8.2. Độ bền nén bê tổng (thử bằng búa thử bê tổng, góc thử $\alpha = 0^0$)/ Compressive strength concrete (Concrete Hammer test, $\alpha = 0^0$)		
Cường độ nén ước tính Estimated Compressive strength, MPa	Min 50	52
8.3. Bề rộng của vết nứt lớn nhất tại P_n , mm Width of the maximum crack at P_n	Max 0.25	.0