

KT3-0448BDI8/15

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

19/04/2018  
Page 01/02

1. Tên mẫu  
*Name of sample* : SỨ CHẰNG NHỎ (ML-SCH1)  
GUY STRAIN INSULATOR
2. Số lượng mẫu  
*Quantity* : 01
3. Mô tả mẫu  
*Description* : ML2 ML-SCH1 70 kN 2018.
4. Ngày nhận mẫu  
*Date of receiving* : 03/04/2018
5. Thời gian thử nghiệm  
*Testing duration* : 05/04/2018 - 19/04/2018
6. Nơi gửi mẫu  
*Customer* : CÔNG TY TNHH SỨ KỸ THUẬT MINH LONG 2  
328 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương
7. Phương pháp thử  
*Test method* : ANSI C29.1 - 1988 (Reapproved 2002)  
Test methods for electrical power insulators
8. Kết quả thử nghiệm  
*Test result* : Xem trang 02/02  
See page

**P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.**

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**

Hồ Nguyễn Thùy Trâm



Nguyễn Tân Tùng





8. Kết quả thử nghiệm :  
Test result

Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Chiều dài đường rò / Creepage distance,	mm	57
8.2. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp, Flashover power-frequency voltage	kV	
• Ở trạng thái khô / In dry condition		34
• Ở trạng thái ướt / In wet condition (*)		21
8.3. Thử tải cơ học / Mechanical load test,	kN	70,0
• Tình trạng mẫu sau khi thử Sample after testing		Mẫu không hư hỏng Does not impair

**Ghi chú :** (\*) : Thử ngay sau khi nhúng nước theo yêu cầu khách hàng  
Test after immersing in water as customer's request

QUATEST 3®



Số:  
0390.CTTL.20/02

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

29/04/2020  
Trang: 1/1

- Tên sản phẩm : SỨ CHẴNG NHỎ
- Mã hiệu sản phẩm : ML-SCH1
- Số lượng : **36** cái.
- Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH THU LỘC
- Địa chỉ : 215 HÙNG VƯƠNG, KP.4, TT GIA RAY, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI
- Tên công trình : .....
- Thiết bị thử nghiệm : Thiết bị thử cao thế 600 kV.
- Tiêu chuẩn thử nghiệm : ANSI C29.1-1976; TCVN 7998-1: 2019 (IEC 60383-1: 1993)
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Mức qui định	Kết quả
1	Ngoại quan. (100 % lô)	TCVN 7998-1: 2019 (IEC 60383-1: 1993)	Đạt
2	Chiều dài đường rò điện. (01 mẫu)	> 50 mm	Đạt
3	Điện áp phóng điện, tần số công nghiệp (01 mẫu)	+ Trạng thái khô: 30 kV + Trạng thái ướt: 15 kV	Đạt Đạt

**KẾT LUẬN** : Số lượng **36** cái sứ đạt yêu cầu nêu trên

NGƯỜI THỬ NGHIỆM  
TRẦN MINH QUỐC  
PHẠM TRUNG GIAN

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

*Le Bao Toan*

*Le Bao Toan*



GIÁM ĐỐC

*Huynh Van Hong*  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**HUỲNH VĂN HỒNG**

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của PTN Điện - Cơ Minh Long 2.  
This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Electrical - Mechanical laboratory Minh Long 2
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
Name of sample and customer are written as customer's request.