



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT-056KCS0719/16

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XỬ**

BM: 8.2.4 - 06  
19/07/2019

- Tên sản phẩm : Dây nhôm trần lõi thép 50/8.0 mm<sup>2</sup>.
- Ký hiệu : AS 50/8.0 mm<sup>2</sup>
- Số lượng : 500kg.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.
- Kết quả thử nghiệm:

MSNB:05X111604

Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1 Bề mặt dây dẫn		Đồng đều, không chong chéo, gãy, đứt đoạn	Đồng đều, không bị chong chéo, gãy và không đứt đoạn
6.2 Chiều xoắn ngoài cùng		Theo chiều phải	Chiều phải
6.3 Kết cấu	Sợi/mm	6/3,20+1/3,20	6/3,20+1/3,20
6.4 Bội số bước xoắn		10 ÷ 15	14,5
6.5 Đường kính sợi Nhôm	mm	3,20 ± 0,04	3,202
Thép		3,20 ± 0,07	3,201
6.6 Điện trở một chiều lớn nhất của dây dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,5951	0,5840
6.7 Số lần bẻ cong sợi Nhôm	Lần	min 8	12
6.8 Suất kéo đứt sợi Nhôm	N/mm <sup>2</sup>	min 165	189
Thép		min 1.274	1.554
6.9 Độ giãn dài tương đối sợi Nhôm	%	min 1,7	2,0
Thép		min 4,0	5,5
6.10 Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 17,112	20,850

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS/TRƯỞNG

Phạm Hoàng An