

KT3-0184ADI8/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/01/2018
Trang 01/01

1. Tên mẫu : **ỐNG GEN CO NHIỆT Ø30/15 95 mm² (SAU KHI CO NHIỆT)**
MÃ HIỆU: HDD-30
HĐ SỐ: 97/2018/HĐ-PCTĐ-HĐ KÝ NGÀY 11/01/2018 GIỮA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC VÀ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HÒA ĐỒNG
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : HDD-30. Mẫu có niêm phong của Công ty Điện lực Thủ Đức và chữ ký.
4. Ngày nhận mẫu : 17/01/2018
5. Thời gian thử nghiệm : 22/01/2018 – 24/01/2018
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA ĐỒNG**
Tầng 3, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1. Điện áp đánh thủng, kV	ASTM D 149 - 97a	61

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
Nguyễn Mừng**TL. GIÁM ĐỐC**
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**Nguyễn Tấn Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn