

KT3-03020BCK8/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

22/10/2018
Trang 01/011. Tên mẫu: **BOULON MẮT 16 x 250**

2. Số lượng mẫu: 01

3. Mô tả mẫu : Mẫu là bu lông mắt M 16 x 250

4. Ngày nhận mẫu: 12/10/2018

5. Ngày thử nghiệm: 19/10/2018

6. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẤN PHƯƠNG**
Lô C7/II Đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

7. Phương pháp thử : TCVN 5878:2007

8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
THỬ LỚP PHỦ	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ μm	130

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
Phạm Văn Út

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
GIÁM ĐỐC THỬ NGHIỆM
Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn