

KT3-0242C
HA8 - 05

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/07/2018
Page 01/01

1. Tên mẫu : CỌC TIẾP ĐỊA Ø16 x 2400 mm.
2. Mô tả mẫu : - Cọc tiếp địa Ø16 x 2400 mm đã mạ đồng.
- Mẫu thử đã được dán tem QUATEST 3 như hình bên.
3. Số lượng mẫu : 01.
4. Ngày nhận : 24/07/2018.
5. Ngày thử nghiệm : 24/07/2018.
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TRẦN GIA THỊNH.
161/1 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
7. Nơi thử nghiệm : G7/52 đường Kinh C, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
8. Phương pháp thử : TCVN 5878:2007; TCVN 5408:2007.
(Phương pháp từ).
9. Kết quả thử nghiệm : Chiều dày lớp phủ tính bằng μm đo tại 6 vị trí lần lượt là 270 - 280 - 280 - 260 - 260 - 270 μm , trung bình là 270 μm .




PHỤ TRÁCH PTN HÀN - NDT



Phan Minh Phụng

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH



Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information
5. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2005 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (VILAS 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0

BH10 (12/2016)

M03VL/1 - TTTN09