

KT3-2584ADI8/14

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

20/09/2018
Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : **ỐNG NỐI ACSR 95 mm²**
HĐ SỐ: 170/HĐMS-2018, NGÀY 04/09/2018
2. Số lượng mẫu
Quantity : 01
3. Mô tả mẫu
Description : Phụ kiện điện, 95.
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 05/09/2018
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 10/09/2018 – 19/09/2018
6. Nơi gửi mẫu
Customer : - **CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT**
42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- **ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN –**
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
7. Điều kiện thử nghiệm
Test condition : + Nhiệt độ môi trường/ *Ambient temperature*: $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$
+ Mẫu được lắp với dây AC 120/19 mm² & AC 120/19 mm²
Fitted with cables
8. Phương pháp thử
Test method : - Item 9.1: TCVN 3624 : 1981
Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
- Item 9.2: Theo yêu cầu khách hàng/ *As customer's request*.
9. Kết quả thử nghiệm
Test result : Xem trang 02/02
See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.


Hồ Nguyễn Thùy Trâm



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

9. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm Test result
9.1. Điện trở của mối nối, Resistance of connector	$\mu\Omega$	53
9.2. Tải phá hủy cơ học, Mechanical failing load	kN	33,4

Var