

KT3-08769CK6/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/08/2016
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : **BU LÔNG 22 x 500/550/650/700/800 mm**
2. Số lượng mẫu : **HỢP ĐỒNG 102/HĐ-ĐLTB NGÀY 30/06/2016**
01
3. Mô tả mẫu : **Mẫu là gu đồng 2 đầu ren M 22 x 500**
4. Ngày nhận thử nghiệm: **05/08/2016**
5. Ngày thử nghiệm: **16/08/2016**
6. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT**
242/25/5 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
DIỆN LỰC TRẮNG BOM
7. Phương pháp thử : **TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ.**
Đo chiều dày lớp phủ. Phương pháp từ
TCVN 1916 :1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật
8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
A. THỬ LỚP PHỦ	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ μm	120
B. THỬ KÉO BU LÔNG - ĐAI ỐC	
8.2. Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa, mm^2	303
8.3. Lực kéo đứt, kN	171
8.4. Giới hạn bền kéo, MPa	563
8.5. Vị trí hỏng	Đứt thân bu lông

P TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ


Phạm Văn Út

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Sơn