

KT3-03382ACK9/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/08/2019

Page 01/02

1. Tên mẫu:
Name of sample **BU LÔNG M 16 x 250**
2. Số lượng mẫu :
Quantity **01**
3. Mô tả mẫu :
Description **Mẫu là bu lông M 16 x 250**
The as-received sample is bolt
4. Ngày nhận mẫu:
Date of receiving **19/08/2019**
5. Ngày thử nghiệm:
Date of testing **23/08/2019**
6. Nơi gửi mẫu :
Customer **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẤN PHƯƠNG**
Lô C7/II Đường số 2E KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh,
TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử:
Test method **TCVN 1916: 1995**
8. Kết quả thử nghiệm:
Test results **Xem trang 02/02**
See page

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.


Phạm Văn Út

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.


Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
Tel: (84-251) 383 6212
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
Fax: (84-251) 383 6298
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn



8. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ KÉO BU LÔNG - ĐAI ỐC TENSILE TEST OF BOLT & NUT	
8.1. Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa mm ² Nominal cross - section area	157
8.2. Lực kéo đứt kN Tensile load	72,3
8.3. Giới hạn bền kéo MPa Tensile strength	461
8.4. Vị trí hỏng Broken position	Đứt thân bu lông Bolt body damaged

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3


Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vnE-mail: tn-cskh@quatest3.com.vnE-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn