

KT3-01008ACK8/26

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

28/03/2018
 Page 01/02

1. Tên mẫu : **Ma ní 16 nk**
Name of sample

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình “Xây dựng đường dây trung thế 22kV để kết vòng giữa trạm 110kV_Tân Thành và tuyến 472&473 - trạm 110kV_Hàm Tân”

Gói thầu: Xây dựng 02 lộ ra 22kV trạm 110kV_Tân Thành hướng về thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

2. Số lượng mẫu: **01**
Quantity

3. Mô tả mẫu : **Xem hình**
Sample description *See picture*

4. Ngày nhận mẫu: **20/03/2018**
Date of receiving

5. Ngày thử nghiệm: **28/03/2018**
Date of testing

6. Nơi gửi mẫu: **- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT**
42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử : **Theo yêu cầu khách hàng**
Test method *As customer's requirement*

8. Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THỬ TẢI PHÁ HỦY</u> <u>ULTIMATE LOAD TEST</u>	
8.1. Tải trọng phá hủy, <i>Ultimate load</i> kN	148

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL
TESTING LAB.

Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.


N/A: không áp dụng.
 Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

28/03/2018

Page 02/02

VỊ TRÍ HỎNG**QUATEST 3®****TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3**
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-28) 3829 4274

Fax: (84-28) 3829 3012

Tel: (84-251) 383 6212

Fax: (84-251) 383 6298

www.quatest3.com.vn

tn-cskh@quatest3.com.vn

KT3-01008ACK8/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

28/03/2018
Page 01/01

1. Tên mẫu : Ma ní 16 nk

Name of sample

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình “Xây dựng đường dây trung thế 22kV để kết nối giữa trạm 110kV_Tân Thành và tuyến 472&473 - trạm 110kV_Hàm Tân”

Gói thầu: Xây dựng 02 lộ ra 22kV trạm 110kV_Tân Thành hướng về thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

2. Số lượng mẫu: 01

Quantity

3. Mô tả mẫu : Xem hình

Sample description See picture



4. Ngày nhận mẫu: 20/03/2018

Date of receiving

5. Ngày thử nghiệm: 28/03/2018

Date of testing

6. Nơi gửi mẫu:

Customer

- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử : TCVN 5878:2007

Test method

8. Kết quả thử nghiệm:

Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ <i>Average of coating thickness</i>	120

**P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL
TESTING LAB.**


Phạm Văn Út

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.**



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.

4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.

Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn

Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn