

KT3-02159ACK9/5

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

11/06/2019

Page 01/02

- Tên mẫu : **KẸP NGỪNG CÁP 4 x 50 mm<sup>2</sup>**  
*Name of sample*
- Số lượng mẫu: 01  
*Quantity*
- Mô tả mẫu : Xem hình  
*Sample description* *See picture*
- Ngày nhận mẫu: 04/06/2019  
*Date of receiving*
- Ngày thử nghiệm: 11/06/2019  
*Date of testing*
- Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TRẦN GIA THỊNH**  
*Customer* **161/1 Ba Vân, Phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh**
- Phương pháp thử : TCVN 5878:2007  
*Test method* Theo yêu cầu khách hàng/ *As customer's requirement* (Mục/ Item B)
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02  
*Test results* *See page*

**P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL**  
**TESTING LAB.**

  
**Phạm Văn Út**

**TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR**  
**TRUNG TÂM KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**

  
**Nguyễn Tấn Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*  
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*  
3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*  
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*  
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information*

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

KT3-02159ACK9/5



11/06/2019

Page 02/02

## 8. Kết quả thử nghiệm: Test results

Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
<b>A. THỬ LỚP PHỦ/ COATING TEST</b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ Average of coating thickness	96 $\mu\text{m}$
<b>B. THỬ TẢI/ LOAD TEST</b>	
8.2. Tải trọng phá hủy, Ultimate load	33,7 kN



QUATEST 3®

*[Handwritten signature]*



**TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3**  
**QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam  
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: [www.quatest3.com.vn](http://www.quatest3.com.vn)

E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)

E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)