



**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN**  
**PTN - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG LAS - XD 450**

PTN : Số 19 - Đường 4A - KDC Vĩnh Lộc B- Bình Chánh - TP.HCM  
 Tel : 028 22 372 456 : Fax 08.37665172



Số :0510/18 /KQTN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

05/10/2018

1. Nơi gửi mẫu : **Công ty TNHH Liên Minh Phát**  
42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
2. Tên mẫu thử : **Ty neo + Neo xòe 16x2400**
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 02/10/2018
5. Ngày thử nghiệm : 02/10 - 05/10/2018
6. Phương pháp thử : - TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ .  
Do chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ  
- Theo yêu cầu khách hàng (Mục B)
7. Kết quả thử :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
<b>A . THỬ LỚP PHỦ</b>	
7.1 . Ngoại quan	Bề mặt lớp mạ tương đối đều
7.2 . Chiều dày trung bình lớp mạ $\mu\text{m}$	110
7.3 . Thử bám dính	Không bong, không tróc
<b>B . THỬ LỰC SIẾT BU LÔNG - ĐAI ỐC</b>	
7.4 . Thử nghiệm lực siết Bu lông $\text{kgf.cm}$	800
7.5 . Tình trạng mẫu	Không hỏng

**Ghi chú :** Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến phòng thí nghiệm

Người thử nghiệm

Nguyễn Văn Chung

T.Phòng thí nghiệm



Nguyễn Ngọc Trí

Giám đốc



Phạm Văn Nam