

KT3-00348BCK8/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

22/02/2018
 Page 01/01

1. Tên mẫu : **KHUNG ĐỖ 2 SỬ - M2**
Name of sample
2. Số lượng mẫu: **01**
Quantity
3. Mô tả mẫu : **Xem hình**
Sample description
4. Ngày nhận mẫu: **09/02/2018**
Date of receiving
5. Ngày thử nghiệm: **13/02/2018**
Date of testing
6. Nơi gửi mẫu: **- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT
 42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
 - CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**
Customer
7. Phương pháp thử: **TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ**
Test method
8. Kết quả thử nghiệm : **Đo chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ**
Test results



Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ μm <i>Average of coating thickness</i>	215

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.



Phạm Văn Út

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Nguyễn Văn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.

4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.

Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn

Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn