

KT3-0029BDI7/6

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

01/03/2017  
Page 01/02

1. Tên mẫu : CÁP ĐỒNG TRẦN C 70 mm<sup>2</sup>  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu : 01  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : Mẫu cáp đồng trần có chiều dài 3 m  
*Description*
4. Ngày nhận mẫu : 11/01/2017  
*Date of receiving*
5. Thời gian thử nghiệm : 12/01/2017 - 28/02/2017  
*Testing duration*
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH  
*Customer* 192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : TCVN 5064 : 1994 & TCVN 5064 : 1994/SĐ1 : 1995  
*Test method* Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02  
*Test result* See page

**P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**VICE DIRECTOR**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực.....quyển số...../2018  
Ngày.....tháng.....năm.....  
11-12-2018

Nguyễn Mừng

**CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 13 QUẬN 6**

Trương Thanh Sơn

*Nguyễn Thị Viễn*

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn  
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvu@quatest3.com.vn





8. Kết quả thử nghiệm :

Test result

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as TCVN 5064 : 1994 & SĐ1 : 1995	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
8.1. Số sợi đồng / Number of wire	19	19	Đạt Pass
8.2. Số lớp xoắn / Number of layer	2	2	Đạt Pass
8.3. Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer	Phải Right	Phải Right	Đạt Pass
8.4. Bội số bước xoắn / Lay ratio			Đạt Pass
• Lớp / Layer 1	10 - 18	16	
• Lớp / Layer 2	10 - 15	12	
8.5. Số lần bẻ cong sợi đồng Number of bending times for wire	min 6	18	Đạt Pass
8.6. Đường kính sợi đồng / Diameter of wire, mm	2,13 ± 0,02	2,15	Đạt Pass
8.7. Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, Elongation of wire %	min 1,0	2,4	Đạt Pass
8.8. Suất kéo đứt sợi đồng, N/mm <sup>2</sup> Tensile strength of wire	min 380	426	Đạt Pass
8.9. Điện trở một chiều của 1 km dây đồng ở 20°C, Ω DC resistance of 1 km conductor	max 0,2777	0,2557	Đạt Pass
8.10. Lực kéo đứt của toàn bộ dây đồng, N Breaking load of conductor	min 25797	29,4 x 10 <sup>3</sup>	Đạt Pass



QUATEST 3®

**TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3**  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM

Tel: (84-8) 3829 4274

Fax: (84-8) 3829 3012

www.quatest3.com.vn

Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-61) 383 6212

Fax: (84-61) 383 6298

qt-dichvutv@quatest3.com.vn