

KT3-0416ADI7/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

13/04/2017
Page 01/03

1. Tên mẫu : DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV 25 mm² - 0,6/1 kV
Name of sample NHÀ SX: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT
NƯỚC SX: VIỆT NAM
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Đoạn cáp dài 6 m có cách điện màu đen; Nhãn trên mẫu: THIPHA CABLE
Description 2016 - Cu/PVC 25 mm² - 0,6/1 kV - IEC 60502-1
4. Ngày nhận mẫu : 04/03/2017
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 06/03/2017 - 13/04/2017
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT
Customer 144A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : IEC 60502-1 : 2009 (Item 8.5 - 8.8 : TCVN 5064 : 1995)
Test method Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)- Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um =1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/03 - 03/03
Test result See pages

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Nguyễn Mừng
Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn



8. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
A. RUỘT DẪN / CONDUCTOR	IEC 60228 : 2004		
8.1. Số sợi dẫn / Number of wire	min 6	7	Đạt Pass
8.2. Đường kính sợi dẫn, mm Diameter of wire	Không thực hiện do ruột dẫn dạng tròn ép chặt / Not applicable for conductor stranded compacted circular		
8.3. Đường kính ruột dẫn, mm Diameter of conductor	5,6 - 6,5	5,9	Đạt Pass
8.4. Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở 20°C, Ω DC resistance of 1 km conductor	max 0,727	0,7249	Đạt Pass
8.5. Số lớp xoắn / Number of layer	Không qui định Not specified	1	-
8.6. Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer	Không qui định Not specified	Phải Right	-
8.7. Bội số bước xoắn / Lay ratio • Lớp / Layer 1	Không qui định Not specified	19	-
8.8. Lực kéo đứt ruột dẫn, N Breaking load of conductor	Không qui định Not specified	7,11 x 10 ³	-
B. CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐIỆN ELECTRICAL TEST	IEC 60502-1 : 2009		
8.9. Điện trở suất khối cách điện, Ω.cm Volume resistivity of insulation • Ở / At 20°C • Ở / At 70°C	min 10 ¹³ min 10 ¹⁰	4,3 x 10 ¹⁴ 3,3 x 10 ¹¹	Đạt Pass
8.10. Thử điện áp 3,5 kV trong 5 min Voltage test	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
8.11. Thử điện áp 2,4 kV trong 4 h Voltage test	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
C. CÁCH ĐIỆN / INSULATION	IEC 60502-1 : 2009		
8.12. Chiều dày cách điện, mm Thickness of insulation • Giá trị trung bình / Average value • Giá trị nhỏ nhất / Minimum value	min 1,2 min 0,98	1,4 1,29	Đạt Pass



8. Kết quả thử nghiệm :

Test result

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as IEC 60502-1 : 2009	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
8.13. Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt trước lão hóa Tensile strength and elongation at break before ageing <ul style="list-style-type: none"> Độ bền kéo / Tensile strength, N/mm² Độ giãn dài khi đứt, % Elongation at break	min 12,5 min 150	17,6 200	Đạt Pass
8.14. Thử ngâm nước (Phương pháp điện) Water absorption (Electrical method)	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
8.15. Thử sốc nhiệt cách điện ở 150°C trong 1 h / Heat shock test	Không rạn, nứt No crack	Đạt Pass	Đạt Pass
8.16. Thử nén ở nhiệt độ cao Pressure test at high temperature <ul style="list-style-type: none"> Chiều sâu vết lõm / Indentation, % 	max 50	22,9	Đạt Pass
8.17. Thử giãn dài cách điện ở nhiệt độ thấp Elongation test for insulation at low temperature		Không áp dụng Not applicable	-
8.18. Thử uốn cách điện ở nhiệt độ thấp Bending test for insulation at low temperature	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
8.19. Thử nghiệm cháy lan cho cáp đơn Flame spread test on single cables <ul style="list-style-type: none"> Khoảng cách từ mép dưới của giá đỡ trên đến vị trí cháy thành than phía trên, mm The distance from the lower edge of the top support to the upper onset of charring Khoảng cách từ mép dưới của giá đỡ trên đến vị trí cháy thành than phía dưới, mm The distance from the lower edge of the top support to the lower onset of charring 	Tự tắt Self-extinguish min 50 max 540	Đạt Pass 340 500	Đạt Pass
D. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER SPECIFICATION			
8.20. Đường kính cáp / Diameter of cable, mm	Không qui định Not specified	8,6	-