



LES "PLUS" PRODUIT

- Epaisseur 2 à 10 mm
- Grain fin
- Recouvrable par une large gamme de revêtements

PROPRIETES

Mortier de ragréage permettant d'exécuter des reprises d'épaisseurs allant de 2 à 10 mm. Il permet d'obtenir une surface plane, régulière et compatible avec le revêtement décoratif associé.

DOMAINES D'APPLICATION

Murs intérieurs et extérieurs

Supports admissibles

- Béton banché
- Voile de béton armé
- Panneaux de béton préfabriqués
- Béton de granulats d'argile expansée
- Enduit traditionnel

Revêtements associés

- Enduits de parement plastique
- Enduits minéraux décoratifs
- Peintures insaponifiables
- Peintures minérales
- Papiers peints
- Tissus
- Revêtements plastiques collés
- Enduits peinte
- Revêtements céramiques collés sur ragréage d'épaisseur minimale de 3 mm

CARACTERISTIQUES

- Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants
- Couleurs : gris, gris clair, blanc
- Granulométrie : < 0,50 mm
- Densité produit durci : 1,7
- pH : 12
- D.P.U. : environ 2 heures à 20°C

Adhérence (MPa) à 28 jours*

en épaisseur 5 mm

Support	Béton
Valeur	> 1,5

* Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Résistances mécaniques (MPa) à 28 jours*

Traction/Flexion	4
Compression	15

* Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 20°C et 90% d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dépoussiéré, exempt de toutes traces d'huile, de laitance, produit de cure, etc.
- Les balèbres et coutures de banches seront arasées.
- Humidification du support avant application.

Préparation du produit

- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 25 kg de 112 LANKOMUR PARBETON avec 5 à 6 litres d'eau potable, soit environ 20 à 24 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeau.
- Laisser reposer la gâchée quelques minutes.
- D.P.U. : environ 2 heures à 20°C.

Application du produit

- La mise en œuvre s'effectue à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une truelle sur la surface à enduire.
- Laisser tirer avant de réaliser la finition par un léger frottement circulaire à l'aide d'une éponge synthétique ou d'un morceau de polystyrène.

Délai avant recouvrement

- 7 jours minimum en s'assurant du taux d'humidité selon le revêtement associé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel.
- Ne pas appliquer sur support à base de plâtre.
- Après finition, et par forte chaleur, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la délayer.
- Ne pas utiliser pour des supports immergés.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

1,5 kg/m²/mm.

CONDITIONNEMENT

• Sac de 25 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.C. fabricant

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2009

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com