



LES "PLUS" PRODUIT

- Epaisseur de 5 à 50 mm par passe
- **NF** Marque NF "Produits de réparation" selon référentiel NF030
- Conforme à la norme EN 1504-3
- Thixotrope
- Haute adhérence
- Forte compacité
- Résistances mécaniques initiales et finales très élevées
- Excellente tenue à l'eau de mer, aux eaux sulfatées et

PROPRIETES

Mortier fibré à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs. Sa porosité très fermée retarde considérablement la progression de la carbonatation.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation des surfaces de béton, épaufrures, nids d'abeille, nez de marches
- Restructuration d'ouvrages dégradés : piliers, dalles, poteaux, voûtes, radiers et déversoirs de barrage
- Renforcement de structures affaiblies telles que balcons, acrotères, corniches
- Traitement des gorges et des cueillies en travaux d'imperméabilisation
- Traitement des fissures passives
- Convient à tous les ouvrages soumis aux classes d'exposition XO, XC, XD, XS, XF définies par la norme EN 206-1.

CARACTERISTIQUES

- Constituants actifs à base de liants hydrauliques, de fibres synthétiques et exempt de particules métalliques
- Poudre grise prête à mouiller
- Granulométrie : 0 - 2 mm
- Densité produit durci : 2
- Affaissement au 1/2 cône d'ABRAMS : 2 cm
- pH mortier : 12,5
- D.P.U. : 30 min environ à 20°C

Temps de prise*

Température + 5°C + 20°C + 35°C

Début de prise 7 h 00 2 h 00 1 h 00

Fin de prise 8 h 30 3 h 00 1 h 30

* Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Résistances mécaniques (MPa)*

Echéances 1 J 2 J 7 J 28 J

Flexion 5 7 10 12

Compression 30 35 45 65

* Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 20°C et 90 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Eliminer le béton détérioré et la laitance par repiquage à la pointerolle, au burin, au rabot à béton, pour obtenir une surface saine et rugueuse.
- Dégager les armatures corrodées pour permettre la mise en place de produit à l'arrière des aciers de façon à bien les enrober. Le pourtour de la surface à réparer doit comporter des arêtes franches. Le support devra être débarrassé également de toutes traces de graisse, d'huile.
- Brosser, gratter ou même sabler les aciers corrodés pour éliminer la rouille non adhérente.
- Dépoussiérer l'ensemble des surfaces à réparer.
- Saturer d'eau le support par un arrosage abondant avant l'application.
- Passiver les aciers. Application :
 - d'une barbotine constituée de **731 LANKOREP STRUCTURE** gâché avec la résine **731 LANKOLATEX** pure,
 - ou du **760 LANKOPASSIV**.

Préparation du mortier

- Le mortier s'obtient en gâchant **731 LANKOREP STRUCTURE** avec de l'eau propre. La quantité d'eau varie selon le type d'application (manuelle ou mécanique).
- Le mélange se fait dans une auge, une bétonnière, au malaxeur électrique ou à la machine à projeter.
- Le malaxage doit être maintenu pendant un temps minimum de 3 minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène.
- Rajout d'eau interdit en cours d'application.

Application du mortier

- Appliquer le **731 LANKOREP STRUCTURE** à la truelle en le serrant fortement pour réaliser l'accrochage.
- Charger ensuite en épaisseur.
- Talocher ou lisser la surface réparée.
- Pour de grandes surfaces, il est possible d'appliquer le mortier par projection mécanique (voie sèche ou voie humide).

MORTIER DE REPARATION FIBRE À RETRAIT COMPENSE EPAISSEUR 5 À 50 MM PAR PASSE

731
LANKOREP
STRUCTURE

2/2

R E P A R A T I O N

Cas particuliers :

- Cas des aciers affleurants : après passivation, l'épaisseur de recouvrement minimal doit être supérieure à 10 mm.
- Traitement global de la corrosion : **761 LANKOSTEEL**.

Dosage/Rendement

Application	manuelle	mécanique
Quantité	25 kg	25 kg
Eau	3,5 litres	3,7 litres
Volume en place	environ 13 litres	

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
- Support sain, cohésif, résistant, débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
- Les fissures actives feront l'objet d'une étude particulière par la maîtrise d'œuvre.
- Support saturé d'eau avant application.

- En cas d'application supérieure à 30 mm, incorporer une armature de renfort conforme aux dispositions du DTU 26.1.
- Après finition, protéger le mortier de la dessiccation par application du **742 LANKOCURING** ou par humidification de la surface en prenant soin de ne pas délayer.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

 0333																									
PAREXLANKO SA Usine de Paviers 37220 Crouzilles 09 N°0333-CPD-030006	PAREXLANKO SA Usine d'Isle sur la Sorgue ZI de la Grande Marine - 84800 L'Isle sur la Sorgue 09 N°0333-CPD-030007																								
Mortier CC de réparation structurale des structures en béton (à base de ciment hydraulique) Principe 3.1 : Application manuelle du mortier Principe 3.3 : Projection mécanique de mortier Principe 4.4 : Renforcement structurel par ajout de mortier Principe 7.1 : Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche Principe 7.2 : Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté																									
<table border="0"> <tr> <td>• Résistance en compression :</td><td>Classe R4</td></tr> <tr> <td>• Teneur en ions chlorure :</td><td>≤ 0,05 %</td></tr> <tr> <td>• Adhérence :</td><td>≥ 2 MPa</td></tr> <tr> <td>• Résistance à la carbonatation :</td><td>Essai réussi</td></tr> <tr> <td>• Module d'élasticité :</td><td>30,7 GPa</td></tr> <tr> <td>• Compatibilité thermique Partie 1 :</td><td>≥ 2 MPa</td></tr> <tr> <td>• Compatibilité thermique Partie 2 :</td><td>≥ 2 MPa</td></tr> <tr> <td>• Compatibilité thermique Partie 3 :</td><td>≥ 2 MPa</td></tr> <tr> <td>• Résistance au glissement :</td><td>Classe III</td></tr> <tr> <td>• Absorption capillaire :</td><td>≤ 0,5 kg/m².h^{0,5}</td></tr> <tr> <td>• Substances dangereuses :</td><td>Conforme à 5.4</td></tr> <tr> <td>• Réaction au feu :</td><td>Euroclasse A1</td></tr> </table>		• Résistance en compression :	Classe R4	• Teneur en ions chlorure :	≤ 0,05 %	• Adhérence :	≥ 2 MPa	• Résistance à la carbonatation :	Essai réussi	• Module d'élasticité :	30,7 GPa	• Compatibilité thermique Partie 1 :	≥ 2 MPa	• Compatibilité thermique Partie 2 :	≥ 2 MPa	• Compatibilité thermique Partie 3 :	≥ 2 MPa	• Résistance au glissement :	Classe III	• Absorption capillaire :	≤ 0,5 kg/m ² .h ^{0,5}	• Substances dangereuses :	Conforme à 5.4	• Réaction au feu :	Euroclasse A1
• Résistance en compression :	Classe R4																								
• Teneur en ions chlorure :	≤ 0,05 %																								
• Adhérence :	≥ 2 MPa																								
• Résistance à la carbonatation :	Essai réussi																								
• Module d'élasticité :	30,7 GPa																								
• Compatibilité thermique Partie 1 :	≥ 2 MPa																								
• Compatibilité thermique Partie 2 :	≥ 2 MPa																								
• Compatibilité thermique Partie 3 :	≥ 2 MPa																								
• Résistance au glissement :	Classe III																								
• Absorption capillaire :	≤ 0,5 kg/m ² .h ^{0,5}																								
• Substances dangereuses :	Conforme à 5.4																								
• Réaction au feu :	Euroclasse A1																								

CONSOMMATION 2 kg/m²/mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg longue conservation.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Produit de "Réparation" selon référentiel NF030

AFNOR CERTIFICATION
11, av. Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex
www.marque-nf.com



- Déclaration de conformité selon EN 1504-3.
- Cahier des clauses techniques : SOCOTEC N° TX 3021.
- PV SCETAUROUTE :
- gel interne selon P18-424
- résistance écaillage (cycle gel/dégel en présence de sels) selon XPP18-420.

- Normes ASTM C-642, C-672, C-682 Catégorie R.

- P.V. CEBTP "perméabilité au liquide" selon P18-862.

- P.V. LMDC Toulouse "Essais de carbonatation accélérée" selon AFDC-AFREM.

- P.V. CSTB DSSF/DEE FEC/BDP-523. Classement feu A1.

PVT 563
EN1504-3

BENOR

1775

N° de certificat BB-563-1775-0055-001
Organisme de certification BCCA

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO