



25 kg

- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ♦ sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)

Consommation : 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

DOMAINE D'UTILISATION

- ♦ tous travaux courants de maçonnerie : montage de parpaings et briques, chapes minces et enduits

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- ♦ de 10 à 40 mm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ♦ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ♦ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ♦ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

IDENTIFICATION

- ♦ ciment : dosage 350 kg/m³ de sable sec
- ♦ sables tamisés : granulométrie 0 à 4 mm

PERFORMANCES

- ♦ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- ♦ adhérence sur béton : 0,3 MPa

Les valeurs indiquées sont des résultats d'essai en laboratoire à +20 °C. Elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en œuvre et par la température

APPLICATION

- ♦ dosage en eau :
 - 3,2 l par sac de 25 kg
- ♦ préparation :

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

► N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

Ensemble, durablement !

weber
SAINT-GOBAIN