

PRB PLANIMUR



ENDUIT DE RAGRÉAGE MURAL FIN

Mortier de ragréage et de réparation, prêt à l'emploi avec ajout d'eau pour les parois verticales (murs) et sous faces horizontales (plafonds) en béton, pour des épaisseurs d'application jusqu'à 1 cm.

Il est à base de liants hydrauliques à dosage élevé en résine d'accrochage et est utilisé en intérieur et en extérieur sur des supports neufs ou anciens.

DOMAINE D'EMPLOI

MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

• USAGE

Le **PLANIMUR** est utilisé en intérieur et extérieur sur des supports neufs ou anciens pour :

- Le Ragréage des bétons.
- Le Rebouchage des nids de gravillons.
- La Réparation des épaufrures.

• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTU 23.1, DTU 26.1, DTU 20.1.

• SUPPORTS ADMISSIBLES

Le **PLANIMUR** donne un mortier facile à travailler, adhérent sur les supports en maçonnerie conformes aux DTU 20.1 et 23.1 tels que les blocs de béton en granulats lourds ou légers, béton banché de granulats courants, béton brut de décoffrage, briques montées au liant hydraulique. Il s'utilise aussi sur les enduits ciment.

• SUPPORTS INTERDITS

- Support plâtre,
- Revêtement polymère (peinture, revêtement plastique épais) ne résistant pas aux alcalis ou non absorbant, à cause de la présence de ciment dans sa composition.
- Surfaces horizontales ou inclinées extérieures non protégées.

• CONDITIONS D'APPLICATION

- Il faut éviter l'application sur des supports trop humides, trop chauds ou trop secs.
- Ne pas utiliser en dessous de 5°C et au dessus de 30°C.
- Ne jamais appliquer sur un support ruisselant d'eau.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou lorsqu'il y a risque de gel.

En cas de fortes chaleurs (dessiccation du produit), il est indispensable d'humidifier à saturation les parties à ragréer, la veille de l'application sinon quelques heures avant. Après un délai de 4 ou 5 h de durcissement, humidifier légèrement le produit par arrosage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

- Ciment gris et ciment blanc.
- Charges minérales de granulométrie adaptée (calcaires et siliceuses).
- Adjuvants spécifiques dont poudre redispersable pour une mise en place aisée et régulière dans des conditions de sécurité optimale, pour un meilleur lissage, pour une dureté et une adhérence supérieures.

• PRODUITS

POUDRE :

- Densité : 1,35 Kg/m³ ± 0,1

PRODUIT DURCI A 28 JOURS :

- Résistance à la traction (RT) : 6,5 MPa
- Résistance à la compression (Rc) : 34 MPa
- Adhérence sur béton : 1,7 MPa
- Produit ininflammable.

• MISE EN ŒUVRE

- Temps d'emploi de la gachée : 3 h
- Épaisseur d'emploi : 1 à 10 mm

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l'usure du matériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

- L'épaisseur mini d'emploi pour la pose intérieure d'un carrelage doit être de 4 mm.

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront propres, sains, non pulvérulents, de bonne résistance mécanique, exempts de trace de poussière, d'huile de décoffrage ou, tout autre produit empêchant la bonne adhérence du mortier sur le support.
- Le support doit être humidifié avant toute application.

• PRÉPARATION DU MORTIER

- Il pourra être effectué, soit manuellement, soit mécaniquement.
- En fonction du support et des conditions atmosphériques, le dosage en eau sera compris entre 4,5 litres et 5,5 litres d'eau pour un sac de 25 kg de **PLANIMUR**, soit entre 18 et 22 % d'eau.
- Le malaxage doit être efficace, afin d'obtenir une bonne homogénéité du mélange.

• APPLICATION

Pour l'application du **PLANIMUR**, l'outillage pourra être :

- soit la truelle inox,
- soit une taloche (taloche plastique),
- soit une lisseuse (lisseuse métallique inox ou platoir),
- soit un morceau de polystyrène.

Dès que le mélange a fait son début de prise, ne jamais le remalaxer avec ajout d'eau.

• RECOUVREMENT

Les délais de recouvrement sont variables :

- selon les conditions de chantier,
- selon la température ambiante,
- selon l'épaisseur de l'enduit,
- selon la nature du revêtement.

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche technique de données de sécurité avant emploi.

CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 5 kg et 25 kg.
- Palette de 1,225 T soit 49 sacs de 25 kg sous gaine thermo rétractable.
- Palette de 0,640 T soit 128 sacs de 25 kg sous gaine thermo rétractable.
- Marquage : résumé du mode d'emploi, date et heure de fabrication, numéro de lot.



25 kg

CONSERVATION


Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes : sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.


CONSOMMATION

La consommation varie selon le support (nature, planéité, rugosité).


1,2 à 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur selon les conditions d'application, la nature et l'état du support.




Mélange




Température



Machine à projeter



Pot à pression



Manuelle