



# FIBRELASTIC

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

### DÉFINITION TECHNIQUE.

FIBRELASTIC est un enduit pâteux prêt à l'emploi, fortement dosé en résines et en fibres de verre.

FIBRELASTIC est particulièrement adapté à tous types de travaux de rebouchage en intérieur et extérieur. Son élasticité permanente lui permet de suivre les déformations du support sans fissurer et de supprimer les bandes calicots.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, fibres de verre et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

### SUPPORTS ADMIS.

- Plâtre.
- Maçonnerie.
- Béton cellulaire.
- Bois.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Crépi.
- Ancienne peinture.
- Béton.
- Brique silico-calcaire.

### REVÊTEMENTS.

Le recouvrement du FIBRELASTIC, après séchage complet, peut se faire par tout type de peinture, des enduits à base de plâtre ou prêts à l'emploi.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Viscosité (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas.
- Densité : 1,3.
- pH : 6.
- Élasticité permanente.

### CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 1,5 et 5 kg.  
Tubes de 300 g.  
Cartouches de 310 ml.

### STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C. Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé.
- Ne pas appliquer en cas d'averses.
- Ne pas recouvrir d'enduits à base de ciment.
- Sa granulométrie et la présence de fibres de verre ne conduisent pas à une finition parfaitement lisse.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

#### APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

#### CONSUMMATION.

Environ 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

#### TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application : environ 24 h pour une épaisseur de 1 mm.

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE

Formulé à base de résines et de fibres de verre, cet enduit offre une forte élasticité qui absorbe aisément les déformations du support.

Facile à mettre en œuvre, FIBRELASTIC permet aussi de supprimer les bandes de calicot.

### AVANTAGES

- Élasticité permanente et durable.
- Idéal pour reboucher les fissures "vivantes".
- Produit prêt à l'emploi.

### CONSEILS DE POSE

**Ne mouillez jamais les supports avant l'application de FIBRELASTIC.**

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille IV - Classe 4 b.

Fiches de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire  
FDES disponibles sur le site

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

