


Enkadrain® CKL10B

Géocomposite de drainage et filtration

Fiche technique

Description

Âme drainante (GSP) + 2 GTX-N
Polymères GTX-N therm.: PET-PA+PE
Âme drainante filamenteuse : PP
GTX-N therm.: PET-PA/PP



Applications courantes (nous consulter systématiquement)

Drainage sous dallage (étude hydraulique requise)
Drainage vertical en coffrage perdu. Agréé SNCF pour des hauteurs ≤ 10 m.

Caractéristiques

	Valeurs nominales	Norme d'essai		
Epaisseur	9.5 mm	NF EN ISO 9863-1		
Masse surfacique	605 g/m²	NF EN ISO 9864		
Résistance à la traction SP/ST	10 kN/m/10 kN/m	NF EN ISO 10319		
Allongement à l'effort max. SP/ST	40 %/40 %			
Résist. à la perforation dynamique	22 mm	NF EN ISO 13433		
Poinçonnement statique CBR	2.3 kN	NF EN ISO 12236		
Perméabilité à l'eau V _{H50}	100 mm/s	NF EN ISO 11058		
Ouverture de filtration O ₉₀	180 µm	NF EN ISO 12956		
Capacités de débit dans le plan (l/(s.m) = E-03 m²/s)		NF EN ISO 12958 - Mousse/Mousse - SP & ST.		
Contrainte	Gradient	i = 0.01	i = 0.03	i = 0.10
10 kPa		0.15	0.30	-
20 kPa		0.10	0.29	0.62
50 kPa		-	0.10	0.25
100 kPa		-	0.03	0.08
200 kPa		-	0.01	0.03

Ces valeurs sont données à titre indicatif sur la base de résultats d'essais obtenus dans nos laboratoires ou dans des laboratoires indépendants

Dimensions

Nappe :	Largeur utile x longueur	1.00 m x 45 m
	Surface	45 m²
Rouleau :	Diamètre x longueur	~ 0.85 m x 1.05 m
	Poids	~ 28 kg

Dispositions de pose

Exposition aux UV	2 semaines max.
Sens de pose	Face noire côté béton
Recouvrement des joints latéraux	Languettes intégrées
Toutes dispositions énoncées dans les règles de l'art en vigueur	



Le système de management de la qualité de Bonar a été approuvé par la Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., conformément à la norme ISO 9001 sur les systèmes de management de la qualité (Certificat No 935136).



Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



Bonar
partners in performance

Avis n° Z85.P.
209.303.284



Bonar S.a.r.l.

12 rue de la Renaissance - CS10004 - 92184 Antony Cedex - France
T: + 33 (0)1 57 63 67 40 / F: + 33 (0)1 57 63 67 45
www.bonar.com / info@bonar.com