

# Description de produit

09

0799-CPD-22

Production facility D



## Géotextile pour une application dans:

la construction des routes et autres zones de circulation EN 13249:2005;

la construction des voies ferrées EN 13250:2005;

les travaux de terrassements, fondations et structures de soutènement EN 13251:2005;

les systèmes de drainage EN 13252:2005;

les ouvrages de lutte contre l'érosion EN 13253:2005;

la construction de réservoirs et barrages EN 13254:2005;

la construction de canaux EN 13255:2005;

la construction de tunnels et de structures souterraines EN 13256:2005;

les ouvrages d'enfouissement des déchets solides EN 13257:2005;

les projets de confinement de déchets liquides EN 13265:2005.

## Désignation de produit:

## Géo PUM

PP - nontissé

## Utilisations prévues:

Filtration | Séparation

|                                         |                      | AVMD | AVCD | 95MD   | 95CD   |
|-----------------------------------------|----------------------|------|------|--------|--------|
| Résistance à la traction                | EN ISO 10319 [kN/m]  | 5    | 5    | - 1,85 | - 1,85 |
|                                         |                      | AV   |      | 95TOL  |        |
| Résistance au poinçonnement statique    | EN ISO 12236 [N]     | 700  |      | - 70   |        |
| Résistance à la perforation dynamique ( | EN ISO 13433 [mm]    | 45   |      | + 5    |        |
| Ouverture de filtration                 | EN ISO 12956 [µm]    | 150  |      | +/- 45 |        |
| Perméabilité                            | EN ISO 11058 [l/m²s] | 170  |      | - 51   |        |

AV - Valeur moyenne; MD - sens production; CD - sens traverse  
95TOL (95SP; 95ST) - Tolérance pour un niveau de confiance de 95%.

## Durabilité:

Délai de couverture après mise en oeuvre 15 jour(s).

Essai de résistance aux agents climatiques ENV 12224

Durabilité présumée pour un minimum de 25 années dans des sols naturels avec un 4 < pH < 9 et temp. inférieure à 25°C.

Date de la dernière révision: 17.03.2009

Edition: 05.01.2012



TCG Austria GmbH

Schachermayerstraße 18, 4021 Linz, Austria

www.tencategeosynthetics.com; service.at@tencate.com