

## DOSSOLAN 3000

**Protection passive contre l'incendie pour: Conduits, structures bois, bacs de toiture, bardages verticaux.** *Passive fire protection for: Ducts, wooden structures, sheets for flat roof, vertical cladding panels.*

### DEFINITION :

Produit à base de laine minérale mis en œuvre par projection et destiné à la protection passive contre l'incendie des supports suivants:

Conduits en tôle acier de ventilation et de désenfumage, structures en bois, bacs acier de toiture, bardages verticaux.

MVA: 350 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 %

Imputrescible - Fongicide - Incombustible.

Revêtement monolithique, absorbe les dilatations des supports sans fissurer.

Matériau répondant aux exigences de la directive 97/69 CE (exonération de classification « cancérogène possible ») et classé par le CIRC et l'OMS dans le groupe 3 « ne peut être classé quant à sa cancérogénicité sur l'homme ».

Fiche De Sécurité envoyée sur simple demande par e-mail:

[ipf@daussan.com](mailto:ipf@daussan.com)

### PRESENTATION - MISE EN ŒUVRE - FINITION :

Livraison en sacs plastiques sur palette filmée.

Application par projection pneumatique.

Primaire d'accrochage pour acier: colle « DOSSOPRIME ».

Couleur du DOSSOLAN 3000 : Blanc cassé

Finitions possibles : rouleau ou taloche, durcisseur (cf. revêtement T-9111) ou peinture (cf. D.T.U. 27.1).

Mise en œuvre conforme aux procès verbaux d'essais, au D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 et 2), à notre cahier des charges, ainsi qu'aux règles de l'art de la construction.

Durée de conservation, hors intempérie, 12 mois maximum.

### PROCES-VERBAUX D'ESSAIS EUROPEEN :

Protection passive contre l'incendie pour:

- Conduits en tôle acier de ventilation et de désenfumage. (rectangulaire, horizontal, vertical, circulaire)
- Structures en bois: planchers, poutres, poteaux.
- Bacs acier de toiture - Membranes horizontales
- Bardages verticaux double peau.

### DEFINITION :

Product containing mineral wool implemented by spraying and intended for passive protection against the fire of the following supports: Sheet metal ducts of ventilation and smoke extraction ducts, wooden structures, sheets for flat roof, vertical cladding panels.

MVA 350 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 %

Rot-resistant - Fungicide - Fireproof.

Monolithic coating, absorbs dilations of the supports without fissuring.

Material fulfilling the requirements of directive 97/69 EC (exemption of carcinogenic classification "possible") and classified by the CIRC and the OMS in group 3 "cannot be classified as for its cancerogenicity on the man".

Safety data sheet sent on request by e-mail:

[ipf@daussan.com](mailto:ipf@daussan.com)

### PRESENTATION - IMPLEMENTATION - FINISHING :

Delivery out of plastic bags on filmed pallet.

Application by pneumatic spraying.

Adhesive primary of fixing for steel: "DOSSOPRIME".

Colour of the DOSSOLAN 3000: Broken white

Possible finishings: roller or float, hardening (cf T-9111 coating) or painting (cf D.T.U. 27.1).

Implementation conforms to the test reports, with the D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 and 2), with our specifications, like the code of practice of building.

Shelf life, weatherproof, 12 months maximum.

### EUROPEAN TEST REPORTS :

Passive fire protection for:

- Sheet metal ducts of ventilation and smoke extraction. (rectangular, horizontal, vertical, circular)
- Wooden structures: floors, beams, posts.
- Sheets metal for flat roof.
- Vertical cladding panels doubles skin.



**DAUSSAN**

29-33, route de Rombas

57147 WOIPPY

Tél. (33) 3 87 32 52 80

Fax (33) 3 87 32 52 80



## PV Planchers en bois

| DOSSOLAN 3000                            | Planchers en bois - PV Européen n°12-H-651 B |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Classement au feu en minutes             | R.E.I. 120                                   |
| Epaisseur de produit                     | 45 mm                                        |
| Taux d'emploi moyen en kg/m <sup>2</sup> | 15.75                                        |
| Métal déployé                            | Oui                                          |
| Primaire d'accrochage                    | Non                                          |
| Plénum minimum                           | 220 mm                                       |
| Entraxe des solives                      | 600 mm                                       |

## PV Membranes horizontales

| DOSSOLAN 3000                            | Membranes horizontales - PV Européen n°12-U-518 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classement au feu en minutes             | R.E.I. 30 à R.E.I. 240                          |
| Epaisseur de produit                     | 18mm à 49 mm                                    |
| Taux d'emploi moyen en kg/m <sup>2</sup> | Voir le tableau ci-dessous                      |
| Métal déployé                            | Oui                                             |
| Primaire d'accrochage                    | Non                                             |
| Plénum minimum                           | 120 mm                                          |
| Entraxe des solives                      | 600 mm                                          |

|                                                   |                                                                     | Epaisseur minimales de DOSSOLAN 3000<br>à appliquer en mm et taux d'emploi moyen en kg/m <sup>2</sup> |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Matériau constitutif<br>des poutres<br>et solives | Matériau constitutif<br>du plancher support                         | R.E.I. 30                                                                                             | R.E.I. 60  | R.E.I. 90  | R.E.I. 120 | R.E.I. 180 | R.E.I. 240 |
| Béton Armé                                        | Béton cellulaire                                                    | 18 / 6.3                                                                                              | 18 / 6.3   | 18 / 6.3   | 22 / 7.7   | 36 / 12.6  | 49 / 17.15 |
| Béton Armé                                        | Béton armé                                                          | 18 / 6.3                                                                                              | 18 / 6.3   | 18 / 6.3   | 22 / 7.7   | 36 / 12.6  | 49 / 17.15 |
| Acier                                             | Béton cellulaire                                                    | 18 / 6.3                                                                                              | 18 / 6.3   | 21 / 7.35  | 29 / 10.15 | 49 / 17.15 | -          |
| Acier                                             | Béton armé                                                          | 18 / 6.3                                                                                              | 18 / 6.3   | 21 / 7.35  | 29 / 10.15 | 49 / 17.15 | -          |
| Béton armé<br>Acier                               | Béton à bacs acier<br>collaborant                                   | 18 / 6.3                                                                                              | 25 / 8.75  | 49 / 17.15 | -          | -          | -          |
| Acier<br>Profilé à froid                          | Béton armé<br>Béton cellulaire<br>Béton à bacs acier<br>collaborant | 18 / 6.3                                                                                              | 26 / 9.1   | 49 / 17.15 | -          | -          | -          |
| Bois                                              | Béton cellulaire                                                    | 27 / 9.45                                                                                             | 49 / 17.15 | -          | -          | -          | -          |
| Bois                                              | Béton armé                                                          | 27 / 9.45                                                                                             | 49 / 17.15 | -          | -          | -          | -          |
| Béton armé                                        | Bois                                                                | 27 / 9.45                                                                                             | 49 / 17.15 | -          | -          | -          | -          |
| Acier                                             | Bois                                                                | 27 / 9.45                                                                                             | 49 / 17.15 | -          | -          | -          | -          |
| Bois                                              | Bois                                                                | 27 / 9.45                                                                                             | 49 / 17.15 | -          | -          | -          | -          |
|                                                   |                                                                     | R 30                                                                                                  | R 60       | R 90       | R 120      | R 180      | R 240      |
| Acier                                             | Acier                                                               | 18 / 6.3                                                                                              | 18 / 6.3   | 21 / 7.35  | 29 / 10.15 | 49 / 17.15 | -          |

## PV Bardage vertical

| DOSSOLAN 3000                    | Bardage vertical double peau - PV Européen n°11-A-180 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Classement au feu en minutes     | E.I. 30 à E.I. 240                                    |
| Epaisseur de produit             | 20 mm à 80 mm                                         |
| Taux d'emploi moyen en kg/m²     | Voir tableau ci-dessous                               |
| Métal déployé                    | Non                                                   |
| Primaire d'accrochage DOSSOPRIME | Oui - 200 grammes / m²                                |
| Hauteur maximale de bardage      | 12000 mm                                              |

| Epaisseur minimales de DOSSOLAN 3000 à appliquer en mm et taux d'emploi moyen en kg/m² |              |               | Classement |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Si Rth = 1.7                                                                           | Si Rth = 2.3 | Si Rth = 2.85 |            |
| 20 / 7.0                                                                               | 20 / 7.0     | 20 / 7.0      | E.I. 30    |
| 20 / 7.0                                                                               | 20 / 7.0     | 20 / 7.0      | E.I. 60    |
| 26 / 9.1                                                                               | 23 / 8.05    | 20 / 7.0      | E.I. 90    |
| 39 / 13.65                                                                             | 36 / 12.6    | 32 / 11.2     | E.I. 120   |
| 64 / 22.4                                                                              | 61 / 21.35   | 57 / 19.95    | E.I. 180   |
| 80 / 28                                                                                | 80 / 28      | 80 / 28       | E.I. 240   |

## PV Conduits

| Type de conduit           | Position | Numéro de PV + extension       | Classement au feu       | Epaisseur DOSSOLAN 3000 en mm et taux d'emploi moyen en kg/m² | Dimension interne (mm)                                | Epaisseur de tôle     | Longueur maximale du tronçon |
|---------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ventilation rectangulaire | H.       | 13-A-119<br>EFR-14-003397      | E.I.S. 120              | 49 / 17.15                                                    | < 400 x 1000<br>401 à 900 x 1000<br>901 à 1250 x 1000 | 6/10<br>8/10<br>10/10 | 1400 mm                      |
|                           | H.       | EFR-15-001430                  | E.I.S. 90<br>E.I. 120   | 64 / 22.4                                                     | 0 x 0 à 2000 x 1600                                   | 15/10                 | 1500 mm                      |
|                           | V.       | 13-U-691<br>EFR-14-003397      | E.I.S. 120              | 52 / 18.2                                                     | < 400 x 1000<br>401 à 900 x 1000<br>901 à 1250 x 1000 | 6/10<br>8/10<br>10/10 | 1400 mm                      |
| Désenfumage rectangulaire | H.       | 13-A-808<br>EFR-14-003397      | E.I.S. 120              | 50 / 17.5<br>Avec grillage à mi-épaisseur                     | < 400 x 1000<br>401 à 900 x 1000<br>901 à 1250 x 1000 | 6/10<br>8/10<br>10/10 | 1400 mm                      |
|                           | V.       | 13-A-809<br>EFR-14-003397      | E.I.S. 120              | 51 / 17.85<br>Avec grillage à mi-épaisseur                    | < 400 x 1000<br>401 à 900 x 1000<br>901 à 1250 x 1000 | 6/10<br>8/10<br>10/10 | 1400 mm                      |
| Ventilation circulaire    | H.       | EFR-14-001086<br>EFR-14-003398 | E.I.S. 60<br>E.I.S. 120 | 57 / 19.95<br>62 / 21.7                                       | Diamètre < 250<br>251 à 560<br>561 à 1000             | 5/10<br>6/10<br>8/10  | 3000 mm                      |

H. : position horizontale

V. : position verticale