

Sto-Fibre de Blindage

(Pour I.T.E - Armature renforcée)

Description du produit

Fibre de verre renforcée donnant une meilleure résistance aux chocs et aux poinçonnements.

Domaine d'utilisation

Armature renforcée pour les systèmes d'isolation thermiques par l'extérieur.

Celle-ci sera choisie en fonction du système retenu.

Consommation

1,0 m²/m²

Forme de livraison

Caractéristiques

Traitement : anti alcalin

Imprégnation : résine synthétique insaponifiable

Quantité d'imprégnation : environ 16 %

Dimension des mailles : 4700/4350 µm

Résistance chaîne : 5500 N/5 cm

Résistance trame : 6000 N/5 cm

Elasticité chaîne : 4 %

Elasticité trame : 4,5 %

Masse surfacique : 490 g/m²

Conditions de mise en oeuvre

Application

Sto-Fibre de Blindage peut être marouflée dans les enduits de marouflage.

Enduire la surface en couvrant totalement, presser la Sto-Fibre de verre dans l'enduit frais et égaliser.

ATTENTION

Sto-Fibre de Blindage se pose sans recouvrement (pose bord à bord).

Une seconde couche d'armature de fibre de verre est impérativement nécessaire.

Désignation et N° d'article


Sto-Fibre de Blindage - N° Art. 0917-001

Conditionnement

En rouleau de 25 mètres - largeur 100 cm

Transport

Aucune mesure particulière de précautions. Non soumis à étiquetage.



Sto-Fibre de Verre Standard

(Pour I.T.E)

Description du produit

Treillis en fibre de verre.

Caractéristiques

Traitement : anti alcalin

Imprégnation : résine synthétique insaponifiable

Quantité d'imprégnation : environ 20 %

Dimension des mailles : 3200/3250µm

Résistance chaîne : 1800 N/5 cm

Résistance trame : 1850 N/5 cm

Elasticité chaîne : 3,3 %

Elasticité trame : 2,9 %

Masse surfacique : 165 g/m²

Domaine d'utilisation

Treillis utilisable dans:

- les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur **fixés par collage** : StoTherm Classic StoTherm Vario, StoTherm Minéral, StoTherm Classic MOB.

- les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur **fixés mécaniquement et calé/chevillé** : StoTherm Classic et StoTherm Classic MOB.

- Egalement pour le système D3 Armé.

Conditions de mise en oeuvre

Application

Sto-Fibre de Verre Standard peut être marouflée dans les enduits de marouflage StoArmat Classic, Sto-Elastofibre et StoLevell Uni.

Enduire la surface en couvrant totalement, presser la Sto-Fibre de Verre Standard dans l'enduit frais et égaliser.

Recouvrement des joints de 5 à 10 cm impérativement. Afin d'éviter des détériorations d'ordre mécanique, le marouflage de la Sto-Fibre de Verre Standard devra se faire avec soin.

Consommation

1,0 ml / m²

Forme de livraison

N° d'article

0920-003

Conditionnement

En rouleau de 50 mètres

Transport



Aucune mesure particulière de précautions. Non soumis à étiquetage.

Mesure de protection contre les produits dangereux

Néant

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Fiche technique Fibre de verre Standard

Protection des angles				
Type de produit		Longueur	Largeur	Conditionnement
Sto-Profil A11				
	Cornière d'angle en aluminium pour le renforcement des angles.	2,5 ml	—	50 ml
Sto-Armature d'angle				
	Cornière d'angle en PVC, pré-entoilée.	2,5 ml	11 / 13 cm 11 / 23 cm 11 / 33 cm 12,5 / 12,5	 125 m
Sto-Armature d'angle en rouleau				
	Cornière d'angle en PVC, pré-entoilée, en rouleau	 25 ml	10 / 15 cm	 125 m  25 ml
Sto-Armature goutte d'eau				
	Renfort d'angle avec profil goutte d'eau en PVC pré-entoilé pour linteaux de fenêtre.	2,5 ml	—	 25 ml
Sto-Armature d'angle à cintrer				
	Cornière d'angle en PVC, pré-entoilée et pré-découpée, à cintrer sur chantier.	 25 ml	10 / 15 cm	 125 ml  25 ml