



StoLevell Novo

(Mortier colle et enduit de marouflage sous forme de poudre)

Description du produit

Mortier colle allégé à base de liant minéral sous forme de poudre, à gâcher avec de l'eau.

Domaine d'utilisation

StoLevell Novo est utilisé en tant que mortier pour le collage ou le calage de l'isolant et pour le marouflage de la fibre de verre dans le système d'isolation thermique par l'extérieur, **StoTherm Vario 3**.

Il sert aussi d'enduit d'égalisation pour béton et enduits minéraux.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Les supports doivent être propres, porteurs et secs. Elimination au préalable de toute partie d'enduit non adhérente. Attendre au moins 14 jours avant d'appliquer **StoLevell Novo** sur un mortier bâtard frais.

StoLevell Novo se verse dans l'eau selon un rapport de 2,7 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.

Mélanger soigneusement un sac de 15 kg de **Sto-Levell Novo** avec environ 5,6 litres d'eau à

l'aide d'un malaxeur (soit 37 % en poids d'eau).

Laisser reposer 3-5 mn puis mélanger à nouveau environ 1/2 mn. Appliquer ensuite **StoLevell Novo** avec une taloche inox.

Délai de mise en œuvre à 20° :

environ 1 heure. Après séchage de **StoLevell Novo** et du primaire si nécessaire (voir DTA du système) on pourra appliquer l'enduit de finition.

Outillage

Taloche inox

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après l'emploi.

Temps de séchage

A 20 °C et 65 % d'humidité relative : temps de séchage après collage de 12 à 16 heures, et avant marouflage entre 24 et 48 heures (suivant conditions climatiques). Dureté finale : après 28 jours

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Consommation minimale de produit en poudre pour collage

Au moins 3,5 kg/m² suivant le support et utilisation (se reporter aux DTA/ATE du système).

Consommation minimale de produit en poudre pour marouflage

1^{ère} méthode d'application manuelle ou par mécanisation (épaisseur de couche de base à l'état sec de 5mm)

Application manuelle en deux passes sans délai d'attente entre passes (frais dans frais) :

- Application d'une première passe à raison d'environ 3 kg/m² de produit en poudre à la taloche.

- Marouflage de l'armature.

- Application d'une seconde passe à raison d'environ 2 kg/m² de produit en poudre, puis lissage.

Ou

- Application en une seule passe :

- Application régulière et en passages successifs, à la machine équipée d'une lance avec buse de 6 ou 8 mm, jusqu'à dépose d'une passe de 5 mm d'épaisseur, correspondant à une charge de 5 kg /m² de produit en poudre.

- Marouflage de l'armature à la taloche inox. Celle-ci devra être totalement recouverte et être positionnée dans le tiers supérieur de l'enduit de base. - Lissage-réglage à la lame à enduire sans recharge

Epaisseur

Epaisseur minimale de la couche de base à l'état sec : 5 mm.

Délai d'attente avant nouvelle intervention

Au moins 24 heures en fonction des conditions climatiques.

Consommation

Couche d'égailisation des supports minéraux : de 2 à 3 kg/m² de poudre suivant le support.

Ou 2^{ème} méthode d'application par mécanisation (épaisseur de couche de base à l'état sec de 9mm)

Application régulière et en passages successifs, à la machine équipée d'une lance avec buse de 6 ou 8 mm, jusqu'à dépose d'une passe de 9 mm d'épaisseur, correspondant à une charge de 9 kg /m² de produit en poudre

- Marouflage de l'armature à la taloche inox. Celle-ci devra être totalement recouverte et être positionnée dans le tiers supérieur de l'enduit de base. - Lissage-réglage à la lame à enduire sans recharge

Epaisseur

Epaisseur minimale de la couche de base à l'état sec : 9 mm.

Délai d'attente avant nouvelle intervention

Au moins 24 heures en fonction des conditions climatiques.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

fiche technique StoLevell Novo

Température de mise en œuvre
La température (produit, support, ambiance) doit être comprise entre + 5°C et + 30°C.

Stockage et transport

Stockage
Stocker dans un endroit frais et sec.
Environ 9 mois dans l'emballage d'origine.

Transport
Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article StoLevell Novo -
N° Art. 00714-030

Conditionnement
Sac de 15 kg et par palette de 630 kg.

Teinte
Blanc cassé après mélange avec de l'eau.

Tab. 1 : Données Techniques

Critère	Norme/ Règlement de contrôle	Valeur / Unité	Observations
Classe de mortier	EN 998-1	CS II	
Classe de mortier	DIN V 18550	P II	
Densité apparente du mortier solidifié	EN 1015-10	1,0 g/cm3	
Résistance à la traction sous pliage (28 jours)	EN 1015-11	1,5 N/mm2	
Résistance à la compression (28 jours)	EN 1015-11	2,6 N/mm2	
Module d'élasticité dynamique (28 jours)	TP BE-PCC	2.000 N/mm2	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau			≤ 20
Absorption d'eau (classe)	EN 998-1	≤0,20kg/m ² ·min ^{0,5}	W2
Conductibilité thermique (valeur au tableau)	EN 1745	≤ 0,25 W/(m·k) pour P=50 %	Valeur au tableau
Conductibilité thermique (valeur au tableau)	EN 1745	≤ 0,27 W/(m·k) pour P=90 %	Valeur au tableau
Tenue au feu (classe)	EN 13501-1	A1	Non inflammable
Rendement		1,160 litres/t	
Consommation par mm d'épaisseur		1,0 kg/m ² /mm	

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

fiche technique StoLevell Novo