



Sto-Panneau Polystyrène PS 15 SE

(Panneaux d'isolation en polystyrène expansé)

Description du produit

Panneaux de polystyrène expansé pour l'isolation par l'extérieur. Les Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE sont conformes à la norme EN 13-163.

Les Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE sont coupés en angles droits, avec des chants droits.

Les Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE présentent un coefficient de conductivité thermique (Lambda) de 0,038 W/(m*K) selon l'origine du lieu de fabrication. Se reporter au Certificat.

Remarque

Pour les soubassements et parties enterrées, il est conseillé d'utiliser les Sto-Panneaux Polystyrène PS 30.

Caractéristiques

Imputrescible.

Résistant aux intempéries.

Sensible aux U.V.

Non résistant aux produits solvants.

Résistance à la compression

En dehors de la pression exercée par le vent, les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur ne sont pas soumis à des pressions constantes. Une résistance à l'usure mécanique est cependant nécessaire ; cette propriété est apportée par l'ensemble des composants du système (armature, enduit). Avec les Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE sont obtenus de très bons résultats. L'utilisation de Sto-Fibre de Blindage apporte encore une meilleure résistance aux chocs et aux poinçonnements.

Domaine d'utilisation

Les Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE sont utilisés dans le cadre des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur StoTherm Classic 1, 3 et 5 StoTherm Vario 1 et 3 StoTherm Vario S35 StoTherm Classic 6 (MOB) StoTherm Céramic selon les types de mise en œuvre souhaité (collé ou calé chevillé)

Les panneaux isolants sont fixés par collage ou mécaniquement sur des supports neufs ou

anciens, mais dans tous les cas propres, secs et porteurs.

Limite d'utilisation

Pour toute utilisation des Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 SE autre que celles énoncées ci-dessus, nous consulter au préalable.

Conditions de mise en œuvre

Système collé

Coller les Sto-Panneaux Polystyrène PS 15 en appareillage de bas en haut, en parfaite planéité et à joints plats serrés avec le mortier colle adapté selon le système retenu. Le collage s'effectue soit par plots sur le panneau isolant (dans le cas d'irrégularités jusqu'à 1 cm dans le support), soit par encollage à l'aide d'une taloche crantée 15 x 15 sur toute la surface du panneau isolant dans le cas où le support est parfaitement plan.

ATTENTION : veiller à ce qu'aucun résidu de colle ne se trouve entre les joints des panneaux. Le remplissage des vides éventuels entre les panneaux se fera à l'aide de

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

morceaux de polystyrène découpés aux dimensions exactes ou par injection de StoMousse Polyuréthane (dans le cas d'interstices de petites dimensions.)

Si nécessaire, raboter la surface des panneaux de polystyrène après le collage afin d'obtenir une surface parfaitement plane.

Système mécanique par chevillage traversant

Après la pose des plaques de polystyrène, il y a lieu de procéder au chevillage avec *Sto-Cheville à expansion* livrées par Sto suivant liste des chevilles retenues dans nos ATE. Le nombre des chevilles est défini dans l'ATE *StoTherm Classic* et respectera la réglementation neige et vent.

Utiliser exclusivement les produits et composants validés dans le cadre de l'ATE et DTA en tant que système complet.

Température

Pour la mise en œuvre du mortier-colle et de la couche d'armature, la température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Dans le cas de traitement des déchets par incinération, il ne subsiste aucune émission de gaz toxique.

Résistance à la chaleur

Sensible à la chaleur, le Sto-panneau PS 15, même recouvert d'un enduit, ne doit pas être soumis à une source de chaleur ou de rayonnement infrarouge qui pourrait le détériorer (projecteur ou chauffage IR, par exemple...).

Forme de livraison

Désignation et N° d'article
Sto-Panneaux Polystyrène
PS 15 SE

Format des panneaux :

- 120 x 60 cm ou 100 x 50 cm pour les systèmes collé et calé-chevillé.

Pour les épaisseurs et N° d'article correspondants : voir tableau N° 2

Stockage et transport

Stockage

Protéger des rayons du soleil et de l'humidité.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Tab. N° 1 : Données techniques

Densité	15 kg/m ³
Comportement au feu	E
Résistance à l'arrachement	> 100 kN/m ²
Résistance au cisaillement	90 - 120 kN/m ²
Résistance au pliage	160 - 210 kN/m ²
Résistance à la traction	>120 kN/m ²
Résistance à la compression	> 70 - 120 kN/m ²
Résistance à long terme à la compression	12 - 25 kN/m ²
Coefficient d'élasticité	3800 - 4200 kN/m ²
Coefficient de dilatation	5 - 7 10 ⁻⁵
Résistance à la chaleur :	
A long terme à 20000	75 - 80 °C
N/m ² A long terme à	80 - 85 °C
5000 N/m ² En courte	100 °C
Conductivité de chaleur à 10°C	0,038 W/m.K
Capacité calorifique spécifique	1500 J. kg. K
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	20 - 50
Coefficient d'absorption	
d'eau * après 7 jours	3 % (en volume)
d'immersion	5 % (en volume)
* après 1 an d'immersion	

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques.
 Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Tab. N° 2 : Formes de livraison et tableau des résistances thermiques

Système Collé et Calé/Chevillé

Epaisseur en mm	Quantité par conditionnement (m ²)	Résistance Thermique $R = e/\lambda$ où e est exprimé en mètre où $\lambda = 0,038$ (normal/bossage/cintré)
20	18,00	0,50
30	11,52	0,75
40	8,64	1,05
50	7,20	1,30
60	5,76	1,55
70	5,04	1,80
80	4,32	2,10
90	3,60	2,35
100	3,60	2,60
110	2,88	2,85
120	2,88	3,15
130	2,16	3,40
141	2,16	3,70
150	2,16	3,90
160	2,16	4,20
170	1,44	4,45
180	1,44	4,70
190	1,44	5,00
200	1,44	5,25
210	1,44	5,50
220	1,44	5,75
230	1,44	6,05
240	1,44	6,30
250	1,44	6,55
260	1,44	6,80
270	1,44	7,10
280	1,44	7,35
290	1,44	7,60
300	1,44	7,85

Ces valeurs sont indicatives, toujours se reporter aux informations figurants sur les produits ou les certificats

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Sto-Panneaux polystyrène pour Bossage - Plaques de polystyrène expansé, difficilement inflammable.

Dimension standard
50 cm x 100 cm

Bords droits. Trois types de rainures centrales sont proposés

Type I : rainure trapèze

Largeur 3/2 cm

Profondeur : 1,5 cm

Type II : rainure trapèze

Largeur 3,5/2 cm

Profondeur : 1,5 cm

Type III : rainure triangulaire

Largeur : 3 cm

Profondeur : 1,8 cm

Les Sto-Panneaux polystyrène pour bossage sont utilisés dans le cadre du système d'isolation thermique par l'extérieur **StoTherm Classic** (version collé et calé chevillé).

Les fournitures complémentaires pour la mise en œuvre de StoPanneaux Polystyrène pour bossage sont :

Sto-Truelle pour bossage :

N° Art. 8259-001

Livré avec trois profils standards interchangeables

StoFibre de Verre

pour bossage :

Rouleau de 50 m, largeur 25 cm : N° Art. 0932-001

Pièces préformées pour bossage en façade, angles sortants et rentrants :

N °Art.0914 et 0916

Les Sto-Panneaux Polystyrène pour bossage sont livrables sur mesure, selon chantier, après calepinage précis, pour les épaisseurs "standard" de 5 à 8 cm. Commande spéciale au-delà de 8 cm.

L'espacement entre deux rainures est de minimum 20 cm et maximum 50 cm. Pour des intervalles plus importants, il convient d'intercaler des plaques de polystyrène standard. Dans tous les cas, nous consulter pour l'étude et la mise en œuvre du système à bossage.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Fiche technique Sto-Panneaux Polystyrène PS15SE