



StoPrim BL

(Régulateur de fonds, opacifiant et bloquant)

Description du produit

Régulateur de fonds bloquant, spécialement formulé pour stopper la diffusion à travers les revêtements des résidus de décapage ou des constituants des anciens revêtements.

Particulièrement conseillé avant l'application des procédés d'imperméabilité Irtop.

Caractéristiques

Résine acrylique avec charge.
Très bonne adhérence.
Régularise l'absorption des fonds.

Aspect

Pâte granuleuse

Densité

1,5 ± 0,5

Extrait sec (en poids)

70 % ± 2 %

Sec au toucher

2 heures en fonction du temps et de l'hygrométrie.

Recouvrable Après séchage.

Classification AFNOR

NF T 36005
Famille I - Classe 7b2

Domaine d'utilisation

Supports découpés par voie chimique ou par brûlage.

Supports revêtus d'un revêtement ancien à base de liants organiques : revêtements plastiques épais, semi-épais, imperméabilité ayant une bonne adhérence et ne présentant pas de désordres.

Le StoPrim BL peut se substituer à la couche de régulation de fonds des revêtements IRTOP.

Conditions de mise en œuvre

Application

Application au rouleau laine moyenne : bien croiser afin de déposer une couche régulière.

- Dilution : de 5 à 10 % d'eau selon la nature et l'absorption des fonds.

IMPORTANT : Le StoPrim BL ne sera pleinement efficace que si la dilution est respectée et la consommation supérieure à la consommation minimale indiquée.

Matériel d'application

De préférence au rouleau laine moyenne ou à la brosse.

Consommation

La consommation sera fonction du relief et de la porosité du support : mini 200 à 300 g/m².

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Températures d'application

Ne pas appliquer au dessous de 5°C et au dessus de 35°C ainsi que par vent fort ou averse menaçante.

Nettoyage des outils

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

StoPrim BL est livré en bidon plastique de 20 kg et par palette de 480 kg.

Numéro d'article

04467-001 en blanc et 04467-002 en teinté