



StoColor Jumbosil

(Peinture extérieure de façade garnissante à caractéristiques minérales)

Description du produit

Peinture de façade garnissante, résistant aux intempéries et possédant des caractéristiques minérales.

StoColor Jumbosil est livrable en blanc et dans les teintes du nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade, dans le respect des normes.

Composition

Dispersion de polymères, émulsion de résines siloxanes, pigments, carbonate de calcium, liants silicatés, talc, eau, additifs, conservateurs.

Caractéristiques

Diluable à l'eau, sans odeur.

Aspect Mat.

Lessivable.

Adhérence

Bonne adhérence sur tous les supports appropriés et traités selon nos prescriptions.

Diffusion de la vapeur d'eau

Très bonne diffusion de la vapeur d'eau.

Résistance aux intempéries

Très bonne résistance, étanche aux pluies battantes.

Divers

Bon pouvoir garnissant. Les tensions lors du séchage du film sont très faibles.

Domaine d'utilisation

StoColor Jumbosil est applicable à l'extérieur.

StoColor Jumbosil s'emploie en façade, en sous face, en soubassement sur la plupart des supports courants du bâtiment.

Limite d'utilisation

Ne pas appliquer sur des supports humides ou sales.

Classification

AFNOR NF T 36005
Famille I – Classe 7b2/10c
NF DTU 59.1 : D2
NF EN 1062.1
G3 E3 S1 V2 W3 AoCo

Conformément aux réglementations en vigueur, les teintes de coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 sont exclues (en montagne et au-dessus de 1300 m d'altitude, le coefficient d'absorption est limité à 0,5). On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, les teintes dont la différence de coefficient d'absorption est supérieure à 0,2.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Le support doit être solide, propre et sec. Il faut impérativement éliminer les restes de peinture ou d'enduit non adhérents au support.

Application

- Primaire (si nécessaire) : le choix du primaire sera fonction du type et de l'état du support (cf. Tableau N° 2).
- Couche de fond : StoColor Jumbosil dilué de 5 à 10 % avec de l'eau.
- Couche de finition : StoColor Jumbosil dilué avec 5 % d'eau maximum.

Préparation du produit

StoColor Jumbosil est prêt à l'emploi mais peut être dilué jusqu'à 10 % avec de l'eau.

Matériel

Brosse, rouleau, pistolet airless.

Consommation

Pour deux couches : 0,4 à 0,5 l/m² c'est-à-dire 0,65 à 0,80 kg/m².

« En fonction des supports existants, ajuster la dilution selon le mode d'application manuelle ou projetée afin d'obtenir le pouvoir couvrant optimal tout en préservant le confort d'emploi du produit ».

Fiche technique StoColor Jumbosil

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C, ni supérieures à 30 °C.

Temps de séchage

Séchage physique par évaporation de l'eau. Une température ambiante basse ainsi qu'une humidité relative élevée ralentiront le séchage. A 20°C et 65% d'humidité relative : séchage de 4 à 6 heures.

Recouvrable après 8 heures

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesure de sécurité

Se reporter à la fiche de donnée sécurité.

Traitement des déchets

Se conformer à la fiche de données sécurité.

Forme de livraison

Désignation et n° d'article

StoColor Jumbosil blanc :

5 l - Art. N° 00278-003

15 l - Art. N° 00278-001

StoColor Jumbosil teinté :

5 l - Art. N° 00278-067

15 l - Art N° 00278-006

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil.

Temps de conservation : 1 an en emballage fermé.

Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données sécurité.

Traitement anticryptogamique

En matière de prévention, un adjuvant biocide anticryptogamique est intégré dans le produit lors de la fabrication. Il n'est donc pas nécessaire de la préciser lors de la commande. Toutefois une non apparition totale de cryptogames ne peut être garantie.

Tab. NO 1 : Données techniques

Densité à 20 °C	1,45-1,55
pH	7,5 – 8,5
Extrait-sec	67 %
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau (NH ₂ O)	638
Résistance à la vapeur d'eau (sd H ₂ O)	< 0,14 m
Flux de vapeur d'eau	6,8 g/m ² .h
Coefficient d'absorption d'eau (w ₂₄)	0,05 kg/m ² . h 0,5
Degré de luminosité	89 %
Degré de blancheur	75 %

Tab. NO 2 : Primaires

Mortier bâtard (neuf)	StoPlex W
(ancien)	StoPrim Grundex
Pierre calcaire	StoPrim Micro
Peinture ou enduit organique (ancien)	StoPlex W

Fiche technique StoColor Jumbosil

Fiche technique StoColor Jumbosil

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr