

sto

Stolit MP

(Enduit organique modelable)



FICHE TECHNIQUE
7 Janv 2015



Description du produit

Enduit de parement organique modelable pour l'extérieur d'aspect fin.

Stolit MP est disponible en blanc et dans les teintes du nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade.

Les teintes X-black, réfléchissant le rayonnement infrarouge du soleil, sont adaptées aux teintes foncées et soutenues.

Composition

Résines organiques, pigments, carbonate de calcium, hydroxyde d'aluminium, charges, eau, additifs.

Caractéristiques

Stolit MP contient plus de 80% de part minérale

Très bonne stabilité des teintes

Très bonne résistance aux intempéries

Facile à mettre en œuvre

Très bonne diffusion de la vapeur d'eau

Classification
AFNOR NF T 36-005
Famille II - Classe 2 b
NF DTU 59.1 : D3
NF EN 1062.1
G ₃ E ₅ S ₃₋₄ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀

Domaine d'utilisation

Stolit MP est un enduit de finition d'aspect modelé utilisable dans le cadre des procédés D3 et D3 armé conformes au DTU 59-1, ainsi que les procédés d'isolation thermique par l'extérieur : StoTherm Classic, StoTherm Vario StoRéno, StoTherm Wood et StoVentec R enduits.

Limites d'utilisation

Ne pas appliquer sur supports humides ou gelés.

Teintes foncées et soutenues

Les teintes X-black sont les teintes foncées et soutenues dont l'indice de luminosité est compris entre 10% et 35%.

Elles bénéficient de la technologie NIR (Near-Infrared Reflection). Elles réfléchissent le rayonnement infrarouge du soleil et permettent d'obtenir un coefficient d'absorption solaire < 0,7, parfaitement en conformité avec la réglementation DTU59.1 (juin 2013) et cahier 3035 du CSTB.

Attention !

Ces teintes X-black sont applicables en extérieur exclusivement en finition du système StoTherm Classic (ITE), en ravalement D3 et D3 armé.

Les teintes X-black sont disponibles dans toutes les teintes du nuancier façade Sto, à l'exclusion de 4 teintes : 73200, 74300, 79304, 79403.

Conformément aux réglementations en vigueur, les teintes de coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 sont exclues (en montagne et au-dessus de 1300 m d'altitude, le coefficient d'absorption est limité à 0,5). On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, les teintes dont la différence de coefficient d'absorption est supérieure à 0,2.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Le support doit être solide, propre et sec. Il faut impérativement éliminer les restes de peinture ou d'enduit non adhérents au support. Un enduit de mortier bâtard doit avoir séché pendant 14 jours minimum.

Préparation du produit

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr

Fiche technique Stolit MP

Stolit MP est prêt à l'emploi mais peut être dilué avec un maximum de 2 % d'eau pour obtenir une bonne consistance de mise en œuvre. Bien mélanger avant application.

Application

- Le produit s'applique directement sur ArmatClassic et Sto Elastofibre

- Primaire (si nécessaire)

- Le choix du primaire sera fonction du type et de l'état du support.

Couche de fond : StoPrim, à adapter à la teinte de la finition

- Couche de finition : Stolit MP

Appliquer Stolit MP à l'aide d'une taloche inox. Epaisseur minimum : 2 mm, épaisseur maximum : 8 mm. Selon l'effet recherché, Stolit MP peut être structuré avec une taloche, brosse, rouleau à structure, éponge, truelle...

Lors de la mise en œuvre, il faut éviter d'emprisonner de l'air.

Ne pas modeler avec des outils

trop humides pour éviter l'apparition de taches.

Matériel d'application

Taloche inox, brosse, rouleau à structure, éponge, truelle.

Consommation
environ 1,5 à 4,7 kg/m² selon l'aspect

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de

l'absorption et du relief du support.

Températures d'application

La température d'application (support, produit, ambiance), doit être comprises entre +5°C et 35 °C

Délai de recouvrement

A 20 °C et 65 % d'humidité relative, sèche en une nuit.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Rénovation

Stolit MP, après nettoyage, peut être recouvert par une peinture siloxane : StoColor Silco ou par une peinture acrylique (StoColor Maxicryl, StoColor Crylan, etc...) ou par une peinture à effet Lotus (StoColor Lotusan G, qui permet une excellente résistance à l'encrassement en zone fortement exposée).

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement

Stolit MP est livré en seau plastique de 25 kg et par palette de 600 kg.

Numéros d'articles

Stolit MP blanc

- Art. N° 00183-001

Stolit MP teinté

- Art. N° 00183-014

Stolit MP X-black teinté -

Art. N° 09474-002

Traitement anticryptogamique

En matière de prévention, un adjuvant biocide anticryptogamique est intégré dans le produit lors de la fabrication. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser lors de la commande.

Toutefois une non apparition totale de cryptogames ne peut être garantie

Stockage

Au frais et à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine.
Durée de conservation : voir sur l'emballage

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Tableau : Données
Techniques

Caractéristiques	Norme	Valeur	Unité	Indication
Densité	EN ISO 2811	1,7-1,9	g/cm ³	
Coef de diffusion de vapeur d'eau 0 Sd	EN ISO 778302	0,28-0,33	m	V2 moyen
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau 0 J	EN ISO 778302	100-200		V2 moyen
Perméabilité à l'eau liquide 0 W	EN 106203	<0,05	kg/(m ² .h ^{1/2})	W3 faible
Conductibilité thermique	DIN 4108	0,7	W/(m.K)	

Tab. 2 : Primaires

Supports	Primaire	Couche de fond
Béton	Stoplex W	StoPrim
Peinture acrylique	Stoplex W	StoPrim
Panneau de plâtre	StoPrep Isol Q	
Plâtre	Stoplex W	StoPrim
Mortier bâtard (neuf) (ancien)	Stoplex W	StoPrim
	StoPrim Grundex	StoPrim
Peinture silicatée	StoPrim Grundex	StoPrim
Enduit à la chaux	StoPrim Grundex	StoPrim
Plaques de Glasal	StoPrep Contact/ Sto Color Acritex	StoPrim
Panneau de bois aggloméré (ext.)	nous consulter	StoPrim
Panneau en fibres de bois liées au ciment	StoCryl V400/StoPrim Grundex	StoPrim

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr
Fiche technique Stolit MP

Stolit MP

		Sto AG Ehrenbachstr. 1 D – 79780 Stühlingen 01-0033-1	
Stolit MP		EN 15824 Enduit de maçonnerie organique extérieur	
Sur murs, plafonds, poteaux extérieurs			
Réaction au feu	A2-s1, d0		
Absorption d'eau	W3		
Perméabilité vapeur d'eau	V2		
Conductivité Thermique	*PND		
Adhérence sur béton	≥ 0,3 N/mm²		
Durabilité	PND		
Substances dangereuses	PND		

*PND « Performance non déterminée »

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr
Fiche technique Stolit MP

Enduits et parements de finition

Type de produit	Application	Taille du grain	Consom. au m²	Packéti-lisation	Condi-tion-nement
Finitions structurées					
StoLotusan K (Gamme L, Classe 3) Enduit de façade à effet Lotus® à grande capacité d'autolavabilité sous l'action de la pluie, disponibles en blanc et teintes. Aspect lustré mat.	 	1,5 mm	2,3 à 2,5 kg	600 kg	 25 kg
		2 mm	3,0 à 3,5 kg		
		3 mm	4,0 à 4,5 kg		
StoLotusan MP (Gamme L, Classe 3) Enduit de façade à effet Lotus® à grande capacité d'autolavabilité sous l'action de la pluie, disponibles en blanc et teintes. Aspect mat, Nordbêlle.	 	NP	2,0 à 3,0 kg	600 kg	 25 kg
Stolit K Enduit à base de résine acrylique pour l'extérieur, blanc et teintes. Existe en version QS : pour application pendant les périodes froides et humides (de 1°C à +15°C). Enduit aspect glossy (blanché)	 	QS K 1,0 K 1,5 K 2,0 K 3,0	1,8 à 2,3 kg 2,3 à 3,0 kg 3,0 à 3,5 kg 4,3 à 4,8 kg	600 kg	 25 kg
		QS R 1,5 R 2,0 R 3,0	2,2 à 2,7 kg 2,7 à 3,2 kg 4,0 à 4,5 kg	600 kg	 25 kg
		 	2,0 à 4,0 kg	600 kg	 25 kg
Stolit MP Enduit à base de résine acrylique pour l'extérieur, blanc et teintes. Peut être modelé. Existe en version QS : pour application pendant les périodes froides et humides (de 1°C à +15°C).	 				
StoSuperlit K Enduit à base de résine acrylique pour l'extérieur, d'aspect granuleux. Lués à base de quartz, disponibles en blanc et teintes. Existe en couleur naturelle ou en quartz teinté. Numéro 2,5 litres.		2 mm	5,0 à 6,0 kg	552 kg	 23 kg
Stolit Milano (Gamme L, Classe 2b) Enduit de façade lustré, à base de résine acrylique, pour l'extérieur. Permet la réalisation d'aspect béton, lisse, et marbré. La finesse du grain atténue le porosité et l'applicatif débaze. Nous consulter.			environ 2,75 kg par m² pour 2 couches	600 kg	 25 kg
Stolit Effect (Gamme L, Classe 2b) Enduit à base de résine acrylique, pour l'extérieur. Permet la réalisation d'aspect brut, terrazzo, et Glaspail. Un grain de gaïen imite la projection d'aggrégats spécifiques : StoGranito Effect et de bits de verre : StoGranopail. Nous consulter.	 		environ 5 kg par m² pour 1 couche	600 kg	 25 kg

(1) Limité aux sites dont la valeur de l'humidité est supérieure à 30%.