

## MARISEAL 250

### Résine étanche

#### Description Produit

**MARISEAL 250** est une **Résine polyuréthane autolissante**, mono-composant, solvantée, appliquée in situ, formant après durcissement, une **Membrane, continue sans joints, souple, élastique et étanche**.

#### Avantages

- **Simplicité d'application** - Monocomposant - A la brosse, au rouleau et par projection airless
- Sécurité de pose : Applications à froid - **Sans flamme / Sans chaleur**
- **Intérieur / Extérieur - Étanche et Résistante à l'Eau - Perméable à la Vapeur d'Eau**
- Résistante aux cycles gel / dégel - Maintient ses caractéristiques mécaniques de **-30°C à +90°C**
- Totale adhérence aux supports, sans fixations complémentaires - Résistante aux vents et dépressions
- Permet la réalisation de **Systèmes directement Circulables** - Privatifs / Collectifs / Publics / Industriels / Véhiculaires

#### Domaines d'Application

La **Résine MARISEAL 250** entre, notamment, dans la réalisation de **Systèmes d'Étanchéité Liquide (SEL)**, de **Revêtements de Sols Coulés** ou de **Protections à l'Eau des Matériaux (SPEC / IMPER)** :


- **Étanchéité extérieure : Toitures, terrasses, balcons, loggias, dômes, éléments saillants de façades,**




- **Revêtements de sols coulés à usages : Privatifs / Décoratifs / Récréatifs / Collectifs / Industriels,**



- **Étanchéité de zones humides ; Vestiaires, salles d'eau, cuisines, planchers, locaux techniques,**



- **Protection d'isolations thermiques, acoustiques en mousse polyuréthane, projetée ou en plaque,**



- **Étanchéité des bassins, réservoirs, rétentions, bâches, bacs, jardinières, terrasses végétalisées,**



- **Étanchéité de parcs VL, gradins, circulations collectives, locaux et zones à usages industriels,**



- **Étanchéité / Protection : Ouvrages d'Art, ponts, tunnels, barrages, phares, passerelles, pontons, quais.**



### Systèmes / Localisations / Consommations

La **Membrane** réalisée avec la **Résine MARISEAL 250**, appliquée sur les supports horizontaux ou faiblement inclinés, doit avoir un minimum d'épaisseur de **1,2 mm pour 1,5 kg/m²** de consommation en 1 à 3 couches, afin d'obtenir les qualités optimales du Système ou du revêtement.

Nota : Dans le cas de supports inclinés, courbes ou verticaux, il y a lieu d'appliquer en 1<sup>ère</sup> couche de Membrane, la **Résine MARISEAL 250 FLASH**, à raison de 0,800 à 1,2 kg/m², du fait de ces qualités thixotropiques, suivie ensuite de 1 ou 2 couches de **Résine MARISEAL 250**, pour arriver à l'épaisseur minimum de film sec.

=> Voir Fiche Technique **MARISEAL 250 FLASH**.

La consommation minimale de **Résine MARISEAL 250** ou de **Résines MARISEAL 250 / MARISEAL 250 FLASH**, dans les **systèmes d'Étanchéité Liquide MARISEAL 250**, réalisés suivant **CCTA MARISEAL 250**, dépend notamment des contraintes d'utilisations, d'aspects et imperfections des supports et de regarnissage de Renforts géotextiles dans les traitements de points de détail ou dans un entoilage globale du Système, à savoir :

- **Système MARISEAL 250 - SEL1 = 1,5 kg/m²** au minimum en 2 couches  
Apparent sans protection - Non circulable ou avec accès limités à la maintenance,
- **Système MARISEAL 250 - SEL2 = 1,5 kg/m²** au minimum en 2 couches  
Sous protections Lourdes - Sous Parements, Revêtements Durs scellés - Posés ou Agrafés,
- **Système MARISEAL 250 - SEL3 = 1,8 kg/m²** au minimum en 3 couches  
Sous Revêtements Durs Collés - Sous revêtements Textiles / Thermoplastiques collés - Sous Résines Coulés,
- **Système MARISEAL 250 - SEL4 = 1,5 kg/m²** au minimum en 2 couches  
Apparent avec Protection par Finitions - Circulables - Usages Privatifs / Techniques,
- **Système MARISEAL 250 - SEL5 = 1,8 à 2 kg/m²** au minimum en 3 couches  
Apparent avec Protection par finitions - Circulables - Usages Intensifs / Véhiculaires / Industriels forts,
- **Système MARISEAL 250 - SEL6 = 1,8 à 2 kg/m²** au minimum en 3 couches  
Apparements avec Protections par Finitions - Circulables - Usages Piétons Collectifs / Publics / Industriels,
- **Système MARISEAL 250 - SEL7 = 1,5 kg/m²** au minimum en 2 couches  
Apparements - Contenant ou Pouvant être en contact avec : Eaux Potables - Salées - Usées / Effluents / Résidus Stockages Alimentaires et Non Alimentaires / Produits Chimiques,
- **Système MARISEAL 250 - SEL8 = 2 à 2,5 kg/m²** en 2 couches minimum.  
Applications rapides, dite « **Frais sur Frais** » - **Renforcement en plein de la Résine** avec un **Géotextile MARISEAL FABRIC** - Systèmes d'Étanchéité, Protection ou Revêtement : Apparements ou sous Protections rapportées - Circulables ou non circulables - Avec Protections adaptées suivant contraintes d'utilisations, d'exploitations et d'Usages.

Ces valeurs sont données à titre indicatif, sur la base d'une application pratique au rouleau sur une surface lisse et dans des conditions optimums. La porosité du support, la température, l'humidité, les méthodes d'application et le type de finition sont autant de facteurs qui peuvent modifier la consommation moyenne.

## Certifications / Crédibilité

Les **Systèmes d'Étanchéité Liquide MARISEAL 250 / MARISEAL 250 FLASH** font l'objet d'un **Agrément Technique Européen ATE – 05/0197** et du **Marquage CE** correspondant, selon **ETAG 005 - EOTA**.

| Classement Performanciel d'Utilisation selon l'ETAG 005 |                                |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Exigences                                               | Valeur                         | Catégorie |
| Durée de vie                                            | 10 ans                         | W2        |
| Zones climatiques                                       | Modéré & Sévère                | M & S     |
| Charges Imposées                                        | Faibles à Normales             | P1 à P3   |
| Pentes                                                  | Toutes Pentes - Nulle à > 30 % | S1 à S4   |
| Température Superficielle Minimale                      | - 20 °C                        | TL3       |
| Température Superficielle Maximale                      | + 90 °C                        | TH4       |
| Classification au Feu - Extérieur                       | Classe E                       |           |
| Résistance au vent                                      | ≥ 50 kPa                       |           |

Les **Systèmes d'Étanchéité Liquide MARISEAL 250 / MARISEAL 250 FLASH** bénéficient d'un **Cahier des Clauses Techniques d'Application - CCTA**, approuvé et visé par le **Bureau de Contrôle ALPES CONTROLES**.

En sus, les performances des **Systèmes d'Étanchéité Liquide MARISEAL 250** ont satisfait à une série d'essais permettant en particulier de vérifier : La susceptibilité au cloquage - L'adhérence aux Supports à bases Organiques / Hydrauliques - L'adhérence après cycles de gel /dégel des revêtements céramiques collés sur le **Système MARISEAL 250 - SEL3** - La réparabilité - La fissuration sur Systèmes neufs et vieillies, conformément au **Guide de l'ETAG 005 - EOTA** et aux **Règles Professionnelles APSEL**, en vigueur. (**Rapports d'Essais du Laboratoire VERITAS** sur demande)

## Caractéristiques Techniques

| PROPRIETES                        | ESSAIS                                                                                        | RESULTATS                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Allongement à la Fissuration      | ASTM D 412                                                                                    | > 600 %                                   |
| Résistance à la Traction          | ASTM D 412                                                                                    | > 4 N/mm²                                 |
| Perméabilité à la Vapeur d'Eau    | ISO 9932:91                                                                                   | >20 gr/m²/jour                            |
| Résistance à la Pression de l'Eau | DIN EN 1928                                                                                   | Pas de fuite<br>(1 m colonne d'eau, 24 h) |
| Adhérence Béton                   | NF EN ISO 4624 – ASTM D 903                                                                   | > 2.0 N/mm²                               |
| Dureté (Échelle Shore A)          | P 84-402 – ASTM D 2240 (15")                                                                  | 65 ± 5                                    |
| Classification au Feu             | DIN 4102-1                                                                                    | B2                                        |
| Réaction au Feu                   | DIN 4102-7                                                                                    | Validé                                    |
| Contact avec l'Humidité           | 20°C et 50% HR                                                                                | > 4 heures                                |
| Sec à la Circulation              | 20°C et 50% HR                                                                                | 12 heures                                 |
| Polymérisation Complète           | 20°C et 50% HR                                                                                | 5 jours                                   |
| Tenues Chimiques                  | Bonne résistance aux solutions acides et alcalines (10%),<br>détergents, eau de mer et huiles |                                           |

Nos conseils techniques d'application verbaux, écrits, ou officiels, sont donnés de bonne foi et relèvent de l'actuel niveau de connaissance que nous avons de nos produits. Lors de l'utilisation de nos produits, une inspection qualifiée et spécifique est requise pour chaque cas particulier, afin que nous puissions déterminer au mieux si la technicité du produit et l'application désirée sont compatibles et respectent les protocoles établis. Seule la responsabilité de fabrication des produits sans aucune anomalie nous incombe ; l'application correcte de nos produits relève donc de votre responsabilité. Nous délivrerons bien entendu des produits de qualité répondant aux conditions générales de ventes et de livraisons. Les utilisateurs sont responsables de se conformer aux législations locales et d'obtenir auprès des autorités officielles, toutes autorisations ou approbations nécessaires. Les valeurs de ce Document Technique sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuel. Pour tout complément d'information, contacter notre service Technique et Commercial. La nouvelle édition de Fiche Technique annule et remplace les précédentes, rendant ces dernières caduques. Il est donc indispensable que vous vous référiez toujours aux dernières sources officielles.

## Méthodologie d'Application

### Préparation des Supports

Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable.

Le Principe est d'obtenir, après Préparations, un ou des Supports, Sain, Propre et Cohérent, Sec ou Humide mais non suintant, par le biais d'au-moins une des méthodes suivantes :

- Si besoin : Traitement avec un produit fongicide des *spores, lichens, champignons* / Rinçage soigné / Séchage naturel ou forcé spécialement sur tous les Supports à bases Organique, Métallique, Bois, Thermoplastique,
- Nettoyage de toutes pollutions par Dégraissage et/ou Décapage adaptés à la nature des *produits de cure, Cires, Huiles ou Graisses* : Animales - Végétales - Minérales - Hydrocarbures, spécialement sur tous les Supports à bases Hydraulique, Inorganique, Organique, Métallique, Bois, Thermoplastique,
- Décapage de la laitance, produits de cures et additifs au jet haute pression 140 bars mini / Sablage / Séchage naturel ou forcé des supports à bases Hydraulique, Hydraulique modifié,
- Ponçage Abrasif / Ponçage diamanté / Grenailage / Rabotage / Sablage / Égrenage / Brossage des supports à bases Hydraulique, Hydraulique modifié, Bois, Métallique, Calcium ou Inorganique,
- Ravivage chimique de tout les Supports à bases Thermoplastique, Thermodurcissable,
- Sablage / Décapage THP / Brossage / Grenailage des supports à base Métallique,
- Engravage des Arrêts / Dégagement des Points de Détails,
- Dépoussiérage soigné par Balayage ou par Aspiration.

Dans tous les cas, la **Reconnaissance**, la **Réception**, la **Préparation** et la **Réparation des Supports** doivent être conformes ou être mises en conformité aux **CCTA**, développés par **MARIS POLYMERS France**, aux **Règles de l'Art**, aux **Règles Professionnelles**, **Avis Techniques**, **NF DTU** et **Normes** en vigueur, de leurs **Catégories de Matériaux**, et notamment :

- NFP 74-203 (DTU 59.3) : Peinture Sols - NFP 62-206 (DTU 54.1) : Sols Coulés - ISO 8501 / ISO 12944 / NFT 35-520 : Métaux
- Conditions Générales de Réception des Supports et **CCTA** des **Systèmes MARISEAL 250**

*Nota : CLASSIFICATION PAR FAMILLES DES SUPPORTS - BASES : HYDRAULIQUE (Bétons / Ciment + Silice) / HYDRAULIQUE MODIFIÉ (Ciment + Adjuvants +/- Charges) - METALLIQUE (Ferreux / Non Ferreux) - BOIS (Bruts / Traités / Agglomérés / Stratifiés) - CALCIUM (Plâtres / Chaux / Marbres / Pierres naturelles calcaires) - INORGANIQUE (Silices / Verres / Fibres / Pierres naturelles ou reconstituées) - ORGANIQUE (Bitumes / Enrobés / Asphaltes / Caoutchoucs) - THERMOPLASTIQUE (PVC / PEHD / Plastiques / PMMA) - THERMODURCISSABLE (Résines / Elastomères).*

### Couche Primaire

Suivant la nature, la cohésion, la porosité et les défauts d'aspect du ou des supports :

- Supports secs à bases Hydraulique, Hydraulique Modifié, Métallique, Thermoplastique et Thermodurcissable : Application d'une couche de **Résine MARISEAL 710 / 410** = 0,150 à 0,300 kg/m²,
- Supports secs ou humides, mais non suintants, à bases Hydraulique, Hydraulique Modifié, Métallique, Calcium, Organiques et Inorganiques : Application d'une couche de **Résine MARISEAL AQUA PRIMER** = 0,250 à 0,400 kg/m²,
- Supports à base Organique sec : Application d'une couche de **Résine MARICOAT 2000 (PRIMER)** = 0,300 à 1 kg/m²,
- Supports à base Inorganique lisse et sec : Application d'une couche de **Promoteur / Dégraissant MARITRANS PRIMER** < 0,100 kg/m²,
- Supports humides, mais non suintants, ou susceptibles d'être exposés à des remontées d'humidité, sur les Supports à Bases Hydraulique, Hydraulique Modifié, Métallique, Calcium, Organique et Inorganique : Application d'un **Système Pare Vapeur / Pare Gaz / Pare Polluants / Cuvelage MARISEAL AQUA PRIMER** = 0,700 kg/m² minimum, en 2 couches minimum.

Laisser le ou les Primaires sécher selon les instructions techniques, sans dépasser les temps maximaux de recouvrement, suivant Fiches Techniques et **CCTA MARISEAL 250**.

### Traitement des Points de Détails

Avant toute application de la Membrane **MARISEAL 250**, le traitement des Points de Détails est un facteur déterminant pour garantir la longévité de la Membrane et, par conséquent, des Systèmes de Revêtements d'étanchéité.

Il doit être accordé un soin tout particulier à la Reconnaissance, à l'étude, à l'élaboration du principe de réalisation, à l'exécution du traitement des points de Détails, tels que : Angles Rentrants - Angles sortants - Liaisons entre 2 Matériaux Fissures - Joints de Retrait / Construction / Dilatation / Isolement et leurs Protections - Relevés - Évacuations Pénétrations - Scelllements - Calfeutremments - Arrêts.

En règle générale, le traitement des Points de Détails se fait à l'aide des Mastics **MARIFLEX PU30** et **MARICOAT 2065**, avec ou sans Bagues étanches par **Mortiers MARICEM** ou **MARICOAT PRIMER / 2000** chargé, avec ou sans Renfort **MARISEAL FABRIC**, collés sur une couche fraîche de **Résine MARISEAL 250** ou de **Résine MARISEAL 250 FLASH**, suivant **Cahiers de Traitements de Points de Détails** du **C.C.T.A MARISEAL 250**.

## Membrane

Les Couches de **Résine MARISEAL 250** sont appliquées sur le ou les supports préparés et primarisés :

- Bien homogénéiser avec un agitateur électrique, avant l'emploi,
- Verser la **Résine MARISEAL 250** dans un récipient adapté,
- Au **Rouleau** à poils moyens de 12 mm ou longs de 18 mm suivant imperfections du Support, en Couches croisées, en trempant et essorant le rouleau dans une auge, sans effet de flaques.
- Avec une **Raclette Caoutchouc** de Faïencier, suivi d'un coup de **Rouleau** à poils longs de 18 mm, dans les cas de Supports rugueux ou abîmés.
- Au **Pinceau**, Brosse ou Queue de Morue, pour les bordures, remontées en plinthes et endroits difficiles d'accès.
- Par **Projection** au **Pistolet Airlless**, pour les surfaces dégagées, techniquement difficiles d'accès pour l'Applicateur, ou, les locaux ou contenants où il n'y a pas de conséquences de part la pollution par les gouttelettes de projections,
- Le Nettoyage des outils, matériels et surfaces tachées doit être réalisé immédiatement après l'application à l'aide de Xylène, Acétone ou de MEC.

Nota :

- Toujours utiliser des rouleaux à poils moyens 10/12 mm, avec étrier en Y pour éviter les « coups de rouleau »,
- Pour l'application sur des surfaces grenues ou structurées, on appliquera à la raclette caoutchouc, suivi d'un coup croisé de rouleau sec (Pour dégraisser) ou mouiller de résine (Pour graisser) suivant l'effet désiré.
- Pour l'emploi de Cdt de 250 kg et de 25 kg, il y a lieu de prévoir une ré-homogénéisation durant l'application.
- Toujours travailler à partir d'un camion, auge, gamatte et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface.

## Conditions Atmosphériques d'Applications - Durées d'Applications - Délais de Séchages

L'application de la **Résine MARISEAL 250** est relativement aisée, mais demande de bien tenir compte d'éléments d'épaisseur maximale de film humide et de conditions atmosphériques minimales ou maximales.

Il est nécessaire de tenir compte du fait que les variations de Température ou d'Humidité Ambiante influent sur les Temps de Polymérisation de la **Résine MARISEAL 250**.

### Application en Conditions Normales

| PROPRIETES                                                | METHODE D'ESSAIS | SPECIFICATION                       | UNITE |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| Température Minimale d'Application Support et Air ambiant | -                | > 10                                | °C    |
| Température Maximale d'Application Support et Air ambiant | -                | < 40                                | °C    |
| Humidité Relative de l'Air                                | -                | < 90                                | % HR  |
| Température du ou des Supports                            | -                | > à 3°C au dessus du Point de Rosée |       |
| Durée Pratique d'Utilisation - DPU                        | 20 °C et 60 % HR | 360                                 | mn    |
| Temps de Séchage - Film 600 µ                             |                  | 8                                   | h     |
| Délai de Recouvrement (*) - Film 600 µ                    |                  | 8 à 72                              | h     |
| Délai Mise en Service - Film 600 µ                        |                  | 12                                  | h     |
| Polymérisation complète avant Agressions chimiques        |                  | 5                                   | Jours |

(\*) En cas de dépassement des délais de Recouvrement, l'état de surface doit être re-préparé par ravivage chimique et/ou ponçage mécanique - Consultez **MARIS POLYMERS France**.

### Application par Méthode « Frais sur Frais »

Dans le cas des **Systèmes MARISEAL 250 - SEL8**, avec Renforcement en plein par un entoilage global, ou, des traitements avec Renforcement par entoilage localisé, l'application peut être réalisée en utilisant la méthode dite « Frais sur frais » :

- Appliquer sur le support préparé et primarisé une couche de **Résine MARISEAL 250**, avec une consommation de 0,750 à 1,100 kg/m²,
- Poser et dérouler un lès, une pièce, un morceau, prédécoupés de **Renfort MARISEAL FABRIC**, sur la 1<sup>ère</sup> couche encore fraîche de **Résine MARISEAL 250**.
- Bien maroufler en suivant, avec un pinceau ou rouleau sec, le **Renfort MARISEAL FABRIC** dans la résine, de façon à éviter la formation de bulles d'air,
- Recouvrir ensuite, le **Renfort MARISEAL FABRIC** d'une nouvelle couche de **Résine MARISEAL 250**, à saturation, avec une consommation de 0,750 à 1,100 kg/m²,

- Veiller à ce que chaque lès, pièce ou morceau de **Renfort MARISEAL FABRIC** se superpose sur 5 -10 cm.

### Application en Conditions Limites - Séchage Accéléré avec MARISEAL KATALYSATOR

L'ajout de **MARISEAL KATALYSATOR** permet la réalisation d'applications de la **Résine MARISEAL 250**, dans des conditions spécifiques d'ambiances non conformes, de recouvrabilités et mises en service plus rapides, comme par exemple :

- **Variations** importantes de Températures lors de l'application et du séchage / Températures Basses d'applications et de mises en services < 10 ° C,
- **Variations** des conditions hygrométriques de l'air / Humidités relatives de l'air très Basses < 50 % ou très hautes > 90 %,
- Applications de Couches de **Résine MARISEAL 250** > à 1,100 kg/m<sup>2</sup> et **jusqu'à 3 mm en 1 passe**, au rouleau, sous forme Autolissant ou par projection Airless, sans faire apparaître de bulles et en offrant un séchage homogène et rapide.

Les caractéristiques du **Mélange MARISEAL 250 + MARISEAL KATALYSATOR** deviennent les suivantes :

| PROPRIETES                                                | METHODE D'ESSAIS | SPECIFICATION                       | UNITE |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| Température Minimale d'Application Support et Air ambiant | -                | > 0                                 | °C    |
| Température Maximale d'Application Support et Air ambiant | -                | < 30                                | °C    |
| Humidité Relative de l'Air                                | -                | < 95                                | % HR  |
| Température du ou des supports                            | -                | > à 3°C au-dessus du Point de Rosée |       |
| Durée Pratique d'Utilisation - DPU                        | 20 °C et 60 % HR | 20 à 45                             | mn    |
| Temps de Séchage - Film 600 µ                             |                  | 2                                   | h     |
| Délai de Recouvrement (*) - Film 600 µ                    |                  | 2 à 48                              | h     |
| Temps Mise en Service - Film 600 µ                        |                  | 12                                  | h     |
| Temps de Séchage - Film 2 mm                              |                  | 3                                   | h     |
| Délai de Recouvrement (*) - Film 2 mm                     |                  | 3 à 48                              | h     |
| Temps Mise en Service - Film 2 mm                         |                  | 12                                  | h     |
| Polymérisation complète avant Agressions chimiques        |                  | 5                                   | Jours |

(\*) En cas de dépassement des délais de Recouvrement, l'état de surface doit être re-préparé par ravivage chimique et/ou ponçage mécanique - Consultez **MARIS POLYMERS France**.

**MARISEAL KATALYSATOR** est conditionné prédosé en bidons métalliques de **0,750 kg** à ajouter à **25 kg** de **Résine MARISEAL 250**, et, de **0,180 kg** à ajouter à **6 kg** de **Résine MARISEAL 250**.

Ces caractéristiques de durées varieront suivant l'épaisseur du Film appliqué, de la Température de l'Air et du Support, et de l'Humidité Relative de l'Air, sans altérer les qualités intrinsèques d'Elasticité, de Résistances Mécaniques et Chimiques de la **Membrane MARISEAL 250**, et bien entendu, des **Systèmes MARISEAL 250**.

### Protections / Finitions

La **Membrane MARISEAL 250** peut être laissée nue ou être recouverte de différentes **Protections / Finitions** fonctionnelles et/ou décoratives, suivant les contraintes d'utilisation, d'exploitation, d'usages et choix esthétiques désirés :

- **Finitions** avec les **Résines MARISEAL 300 / 400 / 410 / 420 / MARITRANS / MARITRANS FINISH**, appliquées sur la dernière couche durcie de **Résine MARISEAL 250**.
- Additions ou Projections d'**Éléments, Agrégats, Granulats**, fonctionnels ou décoratifs : **SILICES / QUARTZ / PAILLETES FIBRES / CAOUTCHOUCS / CORINDONS / BAUXITE / GRANICALCIUM / MARBRES / TEXTILES**, sur la dernière couche fraîche de **Résine MARISEAL 250**.

Ces **Protections** permettent d'obtenir de meilleures caractéristiques résistances à l'abrasion, aux ultra-violets, aux poinçonnements, à la glissance, aux agressions climatiques, thermiques ou chimiques.

=> Voir **CCTA MARISEAL 250** pour le ou les choix des **Protections / Finitions** suivant Systèmes.

## Coloris

La Résine **MARISEAL 250** est disponible en **Blanc RAL 9010** - **Gris RAL 7040** - **Ivoire RAL 1015** - **Beige RAL 1014** - **Rouge RAL 3013** - **Rouge RAL 3012** - **Vert RAL 6021** - Pour d'autre coloris : Nous consulter.

## Conditionnement et Stockage

La Résine **MARISEAL 250** est livrée en fût métallique de **250 kg** et en bidons métalliques de **25 kg, 6 kg** et **1 kg**.  
Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.  
Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 9 mois.

## Hygiène et Sécurité

La Résine **MARISEAL 250** contient des isocyanates. Pendant l'application, utiliser des gants, un masque respiratoire et des lunettes de protection. Se conformer aux instructions des Étiquettes et des Fiches de Données de Sécurité.  
Le nom du produit, la date de fabrication, le numéro de lot, la date de validité ainsi que le mode d'application figurent sur chaque conditionnement.

CONSTRUCTION

