

## MORTIER-COLLE À ADHÉRENCE AMÉLIORÉE POUR CARRELAGE (C2 E)

- +** Collage de grands carreaux y compris à faible porosité
- +** Pour travaux neufs et rénovation
- +** Pose sur ancien carrelage sans primaire
- +** Excellente maniabilité
- +** Temps ouvert allongé



25 kg

| LOCAUX                      | SUPPORTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | exposition à l'eau | surface maximale du carreau en cm² |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| MUR INTÉRIEUR               | - enduit ciment ou chaux-ciment<br>- béton<br>- système de protection à l'eau sous carrelage <b>weber.sys protec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000                | 2 000                              |
|                             | - plaque de plâtre cartonée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 2 000                              |
|                             | - plaque de plâtre cartonée hydrofugée (verte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                 | 2 000                              |
|                             | - carreau de terre cuite monté au ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000                | 2 000                              |
|                             | - béton cellulaire monté au ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000                | 2 000                              |
|                             | - béton cellulaire monté au plâtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 2 000                              |
|                             | - carreau de terre cuite monté au plâtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 2 000                              |
|                             | - panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB (support pouvant nécessiter une protection à l'eau préalable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 1 200                              |
|                             | - ancien carrelage dépoli (sur support plâtre, sur support ciment, carreau de terre cuite, béton cellulaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 2 000                              |
|                             | - ancienne peinture dépolie (sur support ciment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 2 000                              |
| SOL INTÉRIEUR               | - dallage sur terre-plein (surfacé ou non) dalle flottante, chape flottante, mortier d'égalisation des sols<br>- chape adhérente ou rapportée sur dallage<br>- chape adhérente ou rapportée sur plancher intermédiaire<br>- plancher intermédiaire : dalle pleine béton, poutrelle/entrevous avec table de compression, dalle béton alvéolée, béton/bacs acier collaborant<br>- système de protection à l'eau sous carrelage <b>weber.sys protec</b> |                    | 3 600                              |
|                             | - ancien carrelage, granito<br>- dalle vinyle rigide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 3 600                              |
|                             | - ancienne peinture ou résine de sol dépolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 3 600                              |
|                             | - chape sèche (plaque spéciale sols)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 2 000                              |
|                             | - chape anhydrite (sulfate de calcium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 3 600                              |
|                             | - chape et béton allégés (densité > 0,65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1 200                              |
|                             | - chape asphalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 2 000                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                    |
| SOL EXTÉRIEUR               | - chape ciment, dalle béton, mortier d'égalisation des sols (pente > 1,5 cm/m, sans remontées capillaires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 2 200                              |
| PISCINE ET BASSIN PRIVATIFS | - enduit ciment, béton, mortier d'imperméabilisation ( <b>weber.dry plus</b> ou <b>weber.dry enduit</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1 200                              |

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm²) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.

Exposition à l'eau maximale tolérée par le support et la colle à carrelage

- 0** locaux EA-EB : présence d'eau faible ou épisodique. Exemples : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC...
- 00** locaux EB+ privatif : présence d'eau régulière mais en faible quantité. Exemples : salle de bains, douche...
- 000** locaux EB+ collectif : présence d'eau régulière dans un local à usage collectif. Exemples : douche collective avec receveur, cuisine collective...
- 000** locaux EC : présence d'eau importante et en quantité. Exemples : cuisine collective, douche collective...

Après application du primaire d'adhérence **weber.prim AD**

Après application du primaire régulateur de porosité **weber.prim RP**

Après application du système de protection à l'eau sous carrelage **weber.sys protec** (dans les zones d'emprises des baignoires et bacs à douches des locaux EB+ privatifs, et la totalité des parois en locaux EB+ collectifs et EC)

### Produit(s) associé(s)

- **weber.prim AD**
- **weber.prim RP**

### DOMAINE D'UTILISATION

- ♦ pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités, de grands formats, sur sols intérieurs (planchers intermédiaires, supports neufs et anciens), murs intérieurs (supports neufs et anciens), sols extérieurs, en piscines ou bassins privatifs

### LIMITES D'EMPLOI

- ♦ ne pas appliquer :
  - sur supports très déformables ou soumis à des chocs thermiques : plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé, plancher chauffant, utiliser **weber.col flex** <sup>2</sup> ou **weber.col flex éco**
  - sur plâtre (carreaux ou enduit), utiliser les adhésifs **weber.fix premium** <sup>2</sup>, **weber.fix plus**, **weber.fix pro** ou **weber.fix primo**
  - sur supports spéciaux (métal, polyester...), utiliser **weber.joint poxy**
  - en façade, utiliser **weber.col souple**

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ♦ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ♦ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- ♦ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

### CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ♦ durée pratique d'utilisation : 4 heures
- ♦ temps ouvert pratique : 30 minutes
- ♦ délai d'ajustabilité : 20 minutes

**Ensemble, durablement !**



- ♦ temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
  - ♦ délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.*
- ♦ épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm (simple ou double encollage)

## IDENTIFICATION

- ♦ composition : ciment blanc ou gris, sables siliceux, dérivés celluloseux et adjuvants spécifiques

## PERFORMANCES

- ♦ CE selon norme NF EN 12004
- ♦ classe du produit : C2 E
- ♦ adhérence initiale :  $\geq 1$  MPa
- ♦ adhérence après action de la chaleur :  $\geq 1$  MPa
- ♦ adhérence après action de l'eau :  $\geq 1$  MPa
- ♦ adhérence après cycles gel/dégel :  $\geq 1$  MPa
- ♦ classement EMICODE : EC<sub>1</sub><sup>PLUS</sup>
- ♦ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- ♦ résistance aux températures : de -30 °C à +80 °C

*Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.*

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ♦ CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED
- ♦ DTU 52-2 et Cahiers des Prescriptions Techniques concernés
- ♦ NF EN 12004

## RECOMMANDATIONS

- ♦ pour le collage, l'incrustation ou le bouchonnage des pierres et matériaux naturels, utiliser uniquement **weber.col pro** blanc

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ♦ éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment
- ♦ éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux (inférieurs à 3 mm)
- ♦ dépoussiérer
- ♦ sur supports ciment excessivement poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau
- ♦ en cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher ou ragréer au moins 48 heures avant le collage. Les ragréages localisés jusqu'à 10 mm peuvent être réalisés avec **weber.col pro**
- ♦ sur chape anhydrite et béton allégé, appliquer au rouleau le primaire **weber.prim RP**
- ♦ sur support bois (panneaux ou ancien parquet mosaïque collé) et sur chape asphalte, appliquer au rouleau le primaire **weber.prim AD**, laisser sécher de 1 à 3 heures, le primaire doit être sec au toucher
- ♦ sur ancien carrelage émaillé ou poli, réaliser un ponçage gros grain

## CONDITIONS D'APPLICATION

- ♦ température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ♦ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud

## APPLICATION

1

- ♦ gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent. Compter 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg
- ♦ laisser reposer 5 minutes

2

- ♦ appliquer **weber.col pro** sur le support, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du carreau et la planéité du support)

3

- ♦ procéder à un double encollage sur la totalité de l'envers des carreaux pour les formats supérieurs à :
  - 500 cm<sup>2</sup> (absorption d'eau  $\leq 0,5$  %) ou 1200 cm<sup>2</sup> (absorption d'eau  $> 0,5$  %) en sols intérieurs
  - 500 cm<sup>2</sup> en murs intérieurs
  - systématiquement en sols extérieurs

4

- ♦ mettre en place les carreaux
- ♦ battre le carreau (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle
- ♦ éliminer les traces de **weber.col pro** sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application (plus particulièrement sur les terres cuites), **weber.col pro** s'élimine difficilement une fois durci

## INFOS PRATIQUES

**Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

**Format de la palette** : 107x107 cm

**Couleurs** : blanc et gris

**Outillage** : truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent, fouet

**Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

**Consommation** : elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

| Carreau                    | Taloche crantée            | Consommation moyenne                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| $\leq 500$ cm <sup>2</sup> | dents carrées 6 x 6 x 6 mm | simple encollage 3 kg/m <sup>2</sup>   |
|                            |                            | double encollage 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| $> 500$ cm <sup>2</sup>    | dents carrées 9 x 9 x 9 mm | simple encollage 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
|                            |                            | double encollage 6 kg/m <sup>2</sup>   |
|                            | dents demi-lune 20 x 8 mm  | simple encollage 5,5 kg/m <sup>2</sup> |
|                            |                            | double encollage 7 kg/m <sup>2</sup>   |

**Gemeinschaft Emissionskontrollierte  
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

Association for the Control of Emissions from Products  
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Association pour le Contrôle des Emissions des Produits  
de Pose, des colles et produits de construction




**Concession d'une licence pour l'utilisation du label EMICODE**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| La licence n°   | 3932/12.02.04           |
| pour l'article  | weber.col pro           |
| de l'entreprise | Saint-Gobain Weber GmbH |
| sur demande du  | 20.09.2012              |

est attribuée pour l'apposition du label EMICODE selon la classification fixée par  
les directives en § 10 des statuts du label GEV-EMICODE

au nom de la GEV pour l'article mentionné ci-dessus, selon le § 5 alinéa 4 des  
statuts du label GEV-EMICODE



Ainsi, cet article satisfait les critères mentionnés au verso.  
La société est un membre titulaire de la GEV.

Numéro de membre de la GEV: OM 030

**21.09.2012**  
valide à 21.09.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. J. L. S.", positioned above the official stamp of the GEV.

Le Directeur  
Association pour le Contrôle des Emissions des Produits  
de Pose, des colles et produits de construction  
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf

## Conditions d'attribution de licence pour l'apposition du label EMICODE

Le produit classé conformément à la licence au recto doit satisfaire - selon les statuts et les directives du Conseil Technique de la GEV - entre autres les critères suivants:

- Le produit satisfait toutes les dispositions techniques et légales, tout particulièrement en matière de législation des produits chimiques et de décrets.
- Le produit est - selon la définition de la Réglementation Technique all. "TRGS 610" - exempt de solvant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un vernis à parquet. S'il fait partie d'un groupe de produits répondant à une catégorie GISCODE (classification all.), celle-ci sera indiquée.
- Pour le produit, une fiche de données de sécurité répondant aux normes et réglementations nationales en vigueur sera établie.
- Aucune substance de catégories 1 et 2, cancérigène, mutagène ou reprotoxique ne doit être utilisée pour la fabrication du produit.
- Le contrôle du produit intervient selon les "méthodes de contrôle de la GEV" La teneur en COV sera déterminée dans une chambre de test selon le procédé de thermodésorption sur tenax, suivi d'une analyse par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse.
- La classification dans la catégorie EMICODE concernée s'effectue conformément aux descriptions et aux concentrations Totales en COV / COSV ci-dessous. Pour identifier le produit, utiliser la catégorie EMICODE correspondante:

| Catégories de produits                                                                           | EMICODE                                                                      |                                                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                                         | EC 1                                                                           | EC 2                                                                            |
|                                                                                                  | TCOV / TCOSV <sub>28d</sub> en µg/m³                                         |                                                                                |                                                                                 |
| <b>1. Produits liquides</b>                                                                      | Après 3 jours<br>TCOV ≤ 750<br><br>Après 28 jours<br>TCOV ≤ 60<br>TCOSV ≤ 40 | Après 3 jours<br>TCOV ≤ 1000<br><br>Après 28 jours<br>TCOV < 100<br>TCOSV ≤ 50 | Après 3 jours<br>TCOV ≤ 3000<br><br>Après 28 jours<br>TCOV ≤ 300<br>TCOSV ≤ 100 |
| 1.1 Apprêts / Primaire                                                                           |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 1.2 Fixateurs et colles fluides, prêts à l'emploi                                                |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 1.3 Primaire d'imperméabilisation ou primaire de barrage                                         |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 1.4 Imperméabilisants fluides, imperméabilisants pâteux                                          |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| <b>2. Produits minéraux</b>                                                                      |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 2.1 Ragréages ciment ou plâtre                                                                   |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 2.2 Mortiers colles, mortiers de pose et mortiers de jointement                                  |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 2.3 Badigeons d'imperméabilisation ciment à teneur réduite en matière synthétique                |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| <b>3. Produits pâteux et similaires à forte proportion en liant organique</b>                    |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 3.1 Colles en pâte pour revêtement de sol, parquet et carrelage                                  |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 3.2 Fixateurs pâteux                                                                             |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 3.3 Ragréages base dispersion ou résine réactive                                                 |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 3.4 Colles de pose en poudre, avec liant organique principalement                                |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| <b>4. Produits prêts à l'emploi, ne nécessitant aucune réaction chimique ou séchage physique</b> |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 4.1 Sous-couches                                                                                 |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 4.2 Sous-couches isolantes                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 4.3 Rubans adhésifs, sous-couches revêtues d'un adhésif                                          |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 4.4 Panneaux d'isolation / de neutralisation                                                     |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| <b>5. Étanchéités et isolants, bandes d'étanchéité</b>                                           |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 5.1 Mastics base dispersion ou résine réactive                                                   |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 5.2 Isolants pour joints                                                                         |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 5.3 Bandes d'étanchéité comprimées                                                               |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| 5.4 Membranes d'étanchéité                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |
| <b>6. Traitements de surface des parquets</b>                                                    | non disponible                                                               | Σ TVOC,<br>TVOC, TSVOC<br>≤ 150                                                | Σ TVOC,<br>TVOC,<br>TSVOC<br>≤ 450                                              |
| 6.1 Vernis aqueux pour parquet                                                                   |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |