

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

NOAHO RESIDENCES

LE 180
Chemin du Grapillon-251 chemin de Fontanières
69350 LA MULATIERE
LOT 12 SOLS MINCES - PARQUET

NET SOL EXPANSION
17 RUE EMILE ZOLA
69150 DECINES

LOCAUX	MATERIAUX	DESCRIPTION	FOURNISSEURS
Logements C206 + A203 + BS401	UDIWOOD BAMBOU NATUREL		UDIREV
Logement C102	UDIWOOD BAMBOU CARAMEL		BERRY FLOOR
Logements BS406+BS205+CS205+CS203+CS202	ECOFORST COUNTRY CAPUCCINO		
Logement BS404	BERRY FLOOR NOBLE RESIDENCE GRIS		
Logements CS101+CS105+C204+AS102+AS103+AS104+AS106 + AS107+BS310+BS407+BS408+BS409+BS104+BS106+BS202+ AS105+BS102+BS101+BS204+BS203+BS403+A202+A204+A205 A206+A102+A105+A106+A109+C4+C14+A2+AS101 1CH + C103+C3+C11+C12+C105+C106+C107+C202+C203+C205+C207	ECOFORST COUNTRY BLANC NATURE		
Logements BS103+BS201+BS301+BS302+BS303+BS304+BS305 BS410+BS411+BS107+BS306+BS405+BS207+BS307+A201+ A207+AS101 2CH + C204 SEJOUR + C101+C109+C201+C13+C2 C5+C8+C10+C104+C108+C110+CS204+CS102+CS103+CS104 CS106+CS201	ECOFORST COUNTRY MILAN BROSSSE VERNIS MAT		UDIREV
Logement BS206	UDIWOOD BAMBOU CARAMEL UDIWOOD BAMBOU NATUREL		
Logements BS308+BS309+BS102+BS105+A1+A3+A103+C9+ AS101 1 CH	ECOFORST COUNTRY VERNIS SATINE		
Logements A4+A5+A101+A104+A107+A108	ECOFORST COUNTRY BROSSSE VERNIS MAT		BERRY FLOOR

Description Produit

- Parquet
- Chanfrein (GO2)
- Format (L x l x ep.)
- Epaisseur de parement
- Couche intermédiaire
- Couche inférieure
- Epaisseur totale
- Poids
- Taux d'humidité (livré)
- Essences disponibles
- Traitement de surface
- Emballage

Unité

		3 frises
		Non
mm		1180 x 210 x 14
mm		3,3
mm		HDF épaisseur 9,2
mm		Déroulé de résineux 1,5
mm		14
kg/m ²		11
%		7-10
		Chêne
		Vernis Ultimtec Haute Performance
		Cornières en carton recyclé (95% recyclé)
		Film PE
paquet		8 lames = 1,98m ²
Palette		6 lames = 1,95m ²
		50 paquets = 99,12m ²
		40 lames = 99,792m ²
		PEFC (Chêne, Hêtre, Erable Canadien, Noyer)
		30 ans en usage résidentiel (voir conditions sur www.berryalloc.com)
		Garantie à vie sur le système loc
		Loc mécanique: Bestloc et BestLoc X-TREME sans colle, sans outils
		(voir instructions de pose sur www.berryalloc.com)
		Pose flottante
DTU 51.11		Pose collée en plain
DTU 51.2		Compatible (voir les conditions sur berryalloc.com)

- Conditionnement

- Progr. Environnemental
- Garantie

- Pose

- Chauffage par le sol

Classification	Norme	Unité	Mesures
• Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet) EN 13329 (Test S42)	Tour (TT) Tour (TT)	6000-9000 >700
• Gloss (niveau de brillance)		Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satin) 15 ^{+/-2} (patina) 7 ^{+/-2} (matt)
• Classement au feu	EN 13 501-1	Chêne, Erable, Sapelli, Doussie, wenge, Iroko Merbau, Jatoba, Hêtre	Dfl-S1 Cfl-S1
• Glissance	XP CEN TS 15676		
• Adhésion	ISO 2409	Adhesion	1
• Résistance thermique		coefficient m ² K/W	Chêne: 0,080 (autres essences de 0,075 à 0,088)
• Class. Européenne (sur base de bois brut)	EN 685	Erable Européen / Noyer Chêne / Hêtre / Doussie / Iroko Merbau / Wenge / Jatoba / Erable Can.	22 31 33
• Résistance du Loc		Kg / m Kg / m	Long side > 550 Short side > 1 000
• Marquage CE	EN 14342		
• Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	ug/m ³	E1
• Emission de COV	ISO 16 000-9	ug/m ³	A+

Entretien

Voir les instructions sur berryalloc.com

Pour un usage commercial, nous contacter pour des conseils adaptés.





Déclaration de Performance
N° 270-DU3713-1

1. Parquet contrecollé de 13.2mm sur support HDF à pose flottante ou collée
2. N° de série sous chaque lame au format: AAJJJEHHmm
3. Utilisation en usage intérieur
4. Berry Wood – La Parqueterie RD 2144 – F-03360 MEAULNE
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
7. Norme EN 14342: 2007

Danish Technological Institute
Gregersensvej
DK-2630 TAASTRUP

Rapport
270964/97

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Référence	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : - La densité minimale moyenne - L'épaisseur moyenne - Les conditions d'utilisation	D_{fl-s1} 770kg/m ³ 13.2mm Avec ou sans espace	CWFT	EN 14342: 2012
Dégagement de formaldéhyde	E1	DTI	270964/97
Glissance	NPD		
Conductivité thermique	0,12 (W/K.m)		EN 14342: 2012
Durabilité biologique	NPD		

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 9. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par:

M. Valéry MALAVIELLE – Responsable Qualité/Environnement

Le 18 juin 2013 à MEAULNE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Je soussigné, Valéry MALAVIELLE, responsable Qualité de la société Berry Wood située à La Parqueterie, RN 144, F-03360 Meaulne, déclare que:

- Les produits parquets que nous fabriquons sont conformes à la DIRECTIVE 89/106/CEE DU CONSEIL du 21 décembre 1988, modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction.

- la conformité a été évaluée selon la norme NF EN 14342: 2005 traitant des caractéristiques, évaluation de conformité et marquage des planchers et parquets en bois et à l'annexe ZA de cette Norme.

N°Ref du Certificat	Référence usine	Caractéristique	Classement	Laboratoire	Date du certificat
07/RC35	Noble Merbau, Noble Hêtre, Ecoforest Jatoba	Réaction au feu	Cfl-s1	FCBA	13/02/08
	Autres produits	Réaction au feu	Dfl-s1	Classement conventionnel (Tableau 1 EN 14342)	
07F3019	Gammes Noble, Ecoforest, Majestic, Palace, Héritage	Formaldéhyde	E1	Akzo Nobel	10/05/07

Fait à Meaulne, le 20 juin 2008

Valéry MALAVIELLE
Responsable Qualité

RAPPORT DE CLASSEMENT n° 402/RC/11-09-f

selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

En application de l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage précisant les caractéristiques d'émission en substances volatiles polluantes auxquelles doit satisfaire un produit de construction à des essais selon la norme NF EN ISO 16000-9.

Société : **BERRY WOOD SAS**
La Parqueterie – RN 144 – 03360 MEAULNE.

Nature de l'échantillon : Parquet contrecollé.
Lame de 1180 x 130 x 11 mm.
Parquet : chêne épaisseur 2,5 mm.
Milieu : panneau HDF densité 870 kg/m³.
Colle interplis : UF
Finition : acrylique UV.

Scénario d'émission : Sol.

Résultats :

Classes	Numéro CAS	Concentration à 28 jours, µg.m ⁻³	C	B	A	A+
Formaldéhyde	50-00-0	8,8	> 120	< 120	< 60	< 10
Acétaldéhyde	75-07-0	3,2	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluène	108-88-3	non détecté < 0,2	> 600	< 600	< 450	< 300
Tétrachloroéthylène	127-18-4	non détecté < 11	> 500	< 500	< 350	< 250
Xylène	1330-20-7	non détecté < 0,4	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4-Triméthylbenzène	95-63-6	non détecté < 11	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-Dichlorobenzène	106-46-7	non détecté < 11	> 120	< 120	< 90	< 60
Éthylbenzène	100-41-4	non détecté < 11	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2-Butoxyéthanol	111-76-2	non détecté < 11	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Styrène	100-42-5	non détecté < 0,4	> 500	< 500	< 350	< 250
COVT	/	12	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000

Classement obtenu (selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) : **A+.**

Rapport d'essai en appui du classement : rapport UFFEP/Formacol2 du 8 juillet 2009.

Méthodes d'essai utilisées : NF EN ISO 16000-9 (2006), NF EN ISO 16000-11 (2006), NF ISO 16000-3 (2002), NF ISO 16000-6 (2005).

Laboratoire chargé des essais : FCBA
Pôle des laboratoires bois
Laboratoire de chimie-écotoxicologie
Allée de Boutaut - BP 227 - 33 028 Bordeaux cedex - France

Nom : Christophe YRIEIX
Fait, le 18/07/2011

Fonction : Responsable Technique Qualité de l'Air
Signature :



Ce rapport de classement comprend 1 page et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité. L'utilisation des résultats mentionnés ci-dessus est sous l'entière responsabilité du fabricant. Elle est basée sur les déclarations du fabricant concernant l'appartenance de l'échantillon testé à la famille commerciale et sur son engagement à avoir fourni un échantillon représentatif de sa production.

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – construction, Ameublement

Siret 775 680 903 00017
APE 731 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Siège social
10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél +33 (0)1 40 19 49 19
Fax +33 (0)1 43 40 85 65

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33 (0)5 56 43 64 80



CERTIFICAT DE QUALITE

CHAÎNE DE CONTRÔLE PEFC

Société

BERRY WOOD
03360 MEAULNE

N° Chaîne de contrôle **FCBA/07-00789**

La chaîne de contrôle de l'entreprise ci-dessus désignée est en conformité avec les exigences PEFC* en vigueur.

Ce certificat est délivré selon le référentiel PEFC de la chaîne de contrôle des bois de FCBA MQ CERT 11-360.

Périmètre	Méthode utilisée
Fabrication de parquets	Transfert en crédit de quantité

Ce certificat atteste la vérification de la chaîne de contrôle, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. La liste des entreprises sous certification est disponible sur les sites Internet : www.fcba.fr et <http://register.pefc.cz>



ACCREDITATION
N°5-011
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

** annexes 15 et 16 du schéma français de certification forestière, traduction des annexes PEFC ST 2002 : 2010 et PEFC ST 2001 : 2008 du document technique international du PEFC Council.*

N° de Certificat
0128/2013
Date : 14 janvier 2013
Valable jusqu'au 07/01/2017

LE RESPONSABLE CERTIFICATION
Alain HOCQUET



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr

La surface de votre parquet est traitée en usine, de sorte que les impuretés et les poussières ne pénètrent pas dans le bois.

L'entretien commence par une bonne prévention : disposer à l'extérieur, comme à l'intérieur de la maison, des tapis brosses pour retenir les gravillons et le sable, et placer des patins de feutre sous les meubles pour éviter les rayures.

Pour entretenir efficacement votre parquet, procéder comme suit : dépoussiérer complètement avec un aspirateur muni d'une brosse spéciale parquets ou un balai à franges.

Entretien spécifique des parquets vernis

- Nettoyer le parquet avec une serpillière ou un chiffon plongés dans l'eau claire (additionnée si nécessaire de nettoyeur spécial parquets vernis ou d'un peu de détergent) et très essorés.
- Pour redonner de l'éclat à votre parquet, utiliser du polish spécial parquets vernis. Pour les parquets vernis mat, utiliser du polish mat (tout produit lustrant ou métallisant est à proscrire).
- Toutes les 5 à 10 applications de polish, il est conseillé d'utiliser un décapant spécifique destiné à éliminer les anciennes couches de polish.

NE JAMAIS LAVER VOTRE PARQUET À GRANDE EAU. ESSOREZ PLUSIEURS FOIS SERPILLIÈRES, CHIFFONS OU BALAIS ÉPONGES.

Pour le nettoyage de taches spécifiques

- Fruits, jus de fruits, boissons, café, thé, lait, sang, urine : avec un chiffon ou une éponge propre, rincés dans l'eau et très essorés.
- Chocolat, cire, graisses, huiles : avec un chiffon humide et un peu de détergent.
- Encre d'imprimerie, de stylo, cirage, rouge à lèvres, goudron : à l'alcool dénaturé.

Entretien spécifique des parquets huilés

Les parquets huilés nécessitent un entretien régulier et adapté à l'utilisation de la pièce. La fréquence de l'entretien est fonction de la sollicitation du parquet. Après la pose, il est possible d'appliquer une fine couche d'huile d'entretien.

- Entretien courant pour un nettoyage en profondeur : utiliser le Savon Naturel, 100% d'origine naturelle pour parquet BerryAlloc.
- Entretien régulier pour régénérer et renforcer la couche protectrice : appliquer l'huile d'entretien BerryAlloc.

Attention: l'eau est l'ennemie par excellence du bois.

Contactez votre revendeur pour être conseillé sur les produits d'entretien adaptés. Suivre dans tous les cas les consignes d'application données par les fabricants des produits d'entretien.

Description Produit

Unité


• Parquet		Monolame	
• Chanfrein (GO2)		Sur les cotés longs	
• Format (L x l x ep.)	mm	1180 x 164 x 14	
	mm	1980 x 164 x 14	
• Epaisseur de parement	mm	3,3	
• Couche intermédiaire	mm	HDF épaisseur 9,2	
• Couche inférieure	mm	Déroulé de résineux 1,5	
• Epaisseur totale	mm	14	
• Poids	kg/m ²	11	
• Taux d'humidité (livré)	%	7-10	
• Essences disponibles		Chêne	
• Traitement de surface		Vernis Ultimtec Soft Touch Haute Performance ou huilé	
• Emballage		Cornières en carton recyclé (95% recyclé)	
		Film PE	
• Conditionnement	paquet	8 lames = 1,5481 m ²	6 lames = 1,9482 m ²
	Palette	66 paquets = 102,17 m ²	50 paquets = 97,41 m ²
• Progr. Environnemental		PEFC (Chêne, Hêtre)	
• Garantie		30 ans en usage résidentiel (voir conditions sur www.berryalloc.com)	
		Garantie à vie sur le système loc	
• Pose		Loc mécanique: Bestloc et BestLoc X-TREME sans colle, sans outils (voir instructions de pose sur www.berryalloc.com)	
	DTU 51.11	Pose flottante	
	DTU 51.2	Pose collée en plain	
• Chauffage par le sol		Compatible (voir les conditions sur berryalloc.com)	

Classification	Norme	Unité	Mesures
• Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet) EN 13329 (Test S42)	Tour (TT) Tour (TT)	15600 (lacquered) >500 (lacquered)
• Gloss (niveau de brillance)		Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60°	27 m ² (satin) 15 m ² (patina) 7 m ² (mat)
• Classement au feu	EN 13501-1	Chêne, Sapelli, Doussie Merbau, Hêtre	Dfl-S1 Cl-S1
• Glissance	XP CEN TS 15676	Longitudinal SRT (CV %) Transversal SRT (CV %)	70,5% (18,8%) 79,2% (12,8%)
• Adhésion	ISO 2409	Adhesion	0
• Résistance thermique		coefficient m ² K/W	Chêne: 0,080 (autres essences de 0,075 à 0,088)
• Class. Européenne (sur base de bois brut)	EN 685	Chêne / Hêtre / Doussie Merbau	31 33
• Résistance du Loc		Kg / m Kg / m	Long side > 550 Short side > 1.000
• Marquage CE	EN 14342		
• Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
• Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A1

Entretien

Voir les instructions sur berryalloc.com

Pour un usage commercial, nous contacter pour des conseils adaptés.



RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN N° -07/RC35 DE REACTION AU FEU SELON LA NORME EUROPEENNE NF EN 13501-1

Notification par l'état français auprès de la Commission Européenne sous le n°0380.
Notified by french government to the EC N° 0380

Norme Produit NF EN 14342 : Planchers et parquets à base de bois : Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage. *Wood flooring : characteristic ,evaluation and marking.*

A la demande de :
Asked by :

**BERRY WOOD
LA PARQUETERIE
RN 144 – BP N°5
03360 MEAULNE**

Marque (s) commerciale (s) : Trade name	Noble Merbau 14 mm Ecoforest Jatoba 14 mm Noble Hêtre 14mm
---	---

Description sommaire :
Product description

**Revêtement de sol à placage en bois de Merbau ,
jatoba et hêtre vernis**
Varnish Merbau, jatoba and beech veneer flooring
(Description détaillée dans paragraphe 2)

Date du rapport :
Date

13 Février 2007
the 13th of February 2008

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

1. Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au produit précité conformément aux procédures données dans NF EN 13501-1.

This classification report defines the classification assigned to the product in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1

2. Description du produit :

Lames de revêtement de sol à placage en Merbau, jatoba et hêtre , revêtues d'un verni type U.V acrylique . Assemblage des lames avec rainure et languette.

Merbau, jatoba and beech veneer flooring coated with a UV acrylic varnish . Joint with groove and tongue .

-Dimensions nominales des lames: Longueur (*length*) : 1180± 2mm
size Largeur (*width*) : 164 à 210 ± 2 mm
Épaisseur (*Thickness*) : 14 ± 0,2 mm

-Masse volumique nominale: 800±50 kg/m³
Range of density :

-Masse surfacique : 11.5 ± 0,5 kg / m²
Weight per unit area

-Parement : merbau, jatoba, hêtre , épaisseur 3.2 ±0,2 mm
veneer (merbau, jatoba, beech 3.2 ±0,2 mm of thickness)

-Ame : HDF, 9mm d'épaisseur (*HDF, 9 mm thickness*)
core

-Contre balancement : déroulé d' épaisseur 1.5 mm
backside (unrolled backside of 1.5 mm thickness)

-Finition: type UV acrylique -grammage sec de 60 à 100 g/m²
finishing top coat type UV acrylic (dry coating spreading rate of 60 to 100 g/m²)

3. Rapports d'essai et résultats d'essai en appui du classement

3.1 Rapports d'essais

Test reports

Nom du laboratoire <i>Name of Laboratory</i>	Nom du demandeur <i>Name of applicant</i>	Références des rapports d'essais <i>Test reports n°</i>	Méthodes d'essais /Procédures <i>Test methods</i>
FCBA	BERRY WOOD	N° 404/07/290-1 N° 404/07/290-2 N° 404/07/290-3	NF EN ISO 9239-1
FCBA	BERRY WOOD		NF EN ISO 11925-2

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages.
This classification report consists of four pages and may only be used or reproduced in its entirety.
The french version of this report will prevail.*

3.2 Résultats d'essais :

Test results

Méthode d'essai Test method	Nombre d'épreuves Nb. tests	Paramètres Parameter	Résultats	
			Paramètre continu Moyenne Continuous parameter -average	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN ISO 11925-2	2 X 3	$F_s \leq 150mm$ Inflammation du papier Filtre ignition of filter paper	(-)	OUI
			(-)	OUI
NF EN ISO 9239-1	1X3	Eclairement critique-CHF Critical heat flux (kW/m2)	6.9 ⁽¹⁾ 5.2 ⁽²⁾ 4.7 ⁽³⁾	(-)
		Densité de fumée Smoke density (%.min)	30.3 ⁽¹⁾ 27.4 ⁽²⁾ 24.5 ⁽³⁾	(-)

Le (-) signifie : non applicable (Not applicable)

⁽¹⁾ parement en merbau verni

⁽²⁾ parement en jatoba verni

⁽³⁾ parement en hêtre verni

4. Classement et domaine d'application

Field of application

4.1 Référence du classement

Reference of classification

Le classement est prononcé suivant 11.5, et 11.9 de la norme NF EN 13501-1.

This classification has been carried out in accordance with clause 11.5 et 11.9 of NF EN 13501-1

4.2 Classement européen

European Classification

COMPOREMENT AU FEU <i>Fire Behaviour</i>	PRODUCTION DE FUMEE <i>Smoke Production</i>
C_{fl}	S1

Classement européen de réaction au feu: C_{fl}-S1

Reaction to fire classification:

4.3 Domaine d'application

Classification and Field of application

Le classement est valable pour les paramètres produits cité en page 2

The classification is valid for the product parameters described on page 2

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :

This classification is valid for the following end use applications:

- Collé ou posé directement sur un substrat classé Dfl ou mieux. (*glued or set on Dfl substrat or better*)
- avec ou sans sous-couche de type mousse polyoléfine réticulée avec film de 150 à 200 g/m² (*with or without underlayer type crosslinked polyethylene foam with film -density of 150 to 200g/m²*)

Fait à Bordeaux, le 13 Février 2008

At Bordeaux, 13th February 2008

La Responsable technique

Véronique Georges

Le Responsable du laboratoire de Physique

Jean-Marie GAILLARD

..... **FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT** *End of classification report*

La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages.

This classification report consists of four pages and may only be used or reproduced in its entirety.

The french version of this report will prevail.

FICHE TECHNIQUE UDIWOOD BAMBOU MASSIF

<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Conditionnement</u>
5268 01	Horizontal Café	15 x 96 x 960	R + L	2.21 m ²
5268 02	Horizontal Naturel	15 x 96 x 960	R + L	2.21 m ²
5269 01	Vertical Café	15 x 96 x 960	R + L	2.21 m ²
5269 02	Vertical naturel	15 x 96 x 960	R + L	2.21 m ²
5271 01	Densifié tressé café	15 x 96 x 915	R + L	1.58 m ²
5271 02	Densifié tressé naturel	15 x 96 x 915	R + L	1.58 m ²

DESCRIPTION :

Parquet massif **4 chanfreins** vernis Treffert grand trafic.

Résistance à la rayure : 28 N.

Densité : 710 kg / m³.

Abrasion taber : 7000 tours.

Impact : 5N.

DESTINATION :

Neuf et rénovation - Pièces sèches- Intérieur- Classe 32.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif
- Tertiaire (trafic modéré, zone de passage moyen) : Commerce/ Bureaux/ Hôtellerie/ Restauration.

Nous consulter pour d'autres usages.

Dans tous les cas, protection des zones d'accès avec un tapis de propreté.

MISE EN ŒUVRE :

Pose collée soit en plein soit au cordon (conformément au DTU 51.2 des parquets collés)

Prescription relative à la pose sur plancher chauffant (nouvelle génération)

Mise en œuvre : Pose collée en plein. (Conformément au DTU 51.2)

La pose de parquet sur sol chauffant est réglementée par les DTU 65-7 & 65-8.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez le dépôt de cookies tiers OK pour accepter

[SOLS PVC](#) [SOLS TEXTILES](#) [SOLS STRATIFIES](#) [PARQUETS](#) [SOLS EXTERIEURS](#)

[PRODUITS COMPLÉMENTAIRES](#) [Notre société](#) [Le réseau](#) [Guide technique](#) [Brochures](#) [Contactez-nous](#)

Menu



[Nos showrooms](#)



[Contact](#)

Affiner la recherche

GUIDE TECHNIQUE

[Les classements](#)

[Les normes acoustiques](#)

[Le classement au feu](#)

[Les pictogrammes européens](#)

[Mise en oeuvre des sols](#)

[Entretien des sols](#)

Le classement au feu

Le classement en vigueur en France

En France la réglementation de sécurité incendie des bâtiments se fait sur la base du système de classement M.

M0 = incombustible M1 = non inflammable M2 = difficilement inflammable
M3 = moyennement inflammable M4 = facilement inflammable

La réglementation française et les conditions d'emploi des revêtements collés

SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE			SOLS					MURS					PLAFONDS				
Exigences réglementaires françaises			M0	M1	M2	M3	M4	M0	M1	M2	M3	M4	M0	M1	M2	M3	N
Maisons individuelles Bâtiments d'habitation (Quelque en hauteur)	H < 28 m	Escaliers collectifs, Sols M3, murs et plafonds M0															
Bâtiments d'habitation dont le logement le plus haut est accessible par échelles	H < 28 m	Parois privées circulaires + normées, halls d'entrée (aucune exigence)															
		Circulations horizontales à l'abri des fumées															
	28 < H < 50 m	Escaliers à l'air libre															
		Escaliers à l'abri des fumées															
Bâtiments d'habitation	H < 50 m (IGH)	Circuits collectifs, dégarçements, circulations horizontales, escaliers															
Autres bâtiments	H > 28 m (IGH)	Cabines d'ascenseur, autres locaux															
Hôtels, pensions de famille catégorie 5		Locaux communs, dégarçements															
Tout établissement recevant du public (ERP)	H < 28 m																
Chambres d'hôtels, chambres d'hôtels, 5 étoiles max (Quelque en hauteur)	H < 28 m																
Débits de boissons, restaurants, cabinets, discothèques, salles de réunions à Paris																	
Établissements de soins type Ehpad circulations horizontales des locaux comportant des locaux à sommeil																	

Les Euroclasses

Système de classement au feu européen qui progressivement se substitue aux classements nationaux.

L'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction des produits de construction fixe des méthodes d'essai et nous donne une correspondance de classement des Euroclasses utilisable pour la réglementation au classement M.

EUROCLASSES SELON NF EN 13501-1		EXIGENCES (*)
A1fl		combustion
A2fl	S1	M0
A2fl	S2	
Bfl	S1 S2	M3
Cfl		
Dfl	S1 - S2	M4

(*) Tableau d'exigences françaises sur la sécurité incendie. Voir ci-dessus.

Produits
Sols PVC
Sols textiles
Sols stratifiés

Notre société
Qui sommes-nous ?
Environnement
Actualités

Le réseau
Guide technique
Les classements

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez le dépôt de cookies tiers OK pour accepter

SOLS PVC SOLS TEXTILES SOLS STRATIFIES PARQUETS SOLS EXTERIEURS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES Notre société Le réseau Guide technique Brochures Contactez-nous

Menu



Nos showrooms



Contact

Affiner la recherche

GUIDE TECHNIQUE

Les classements

Les normes acoustiques

Le classement au feu

Les pictogrammes européens

Mise en oeuvre des sols

Entretien des sols

Les normes acoustiques

Le bruit constitue une des principales nuisances aux personnes. Une réglementation acoustique fixe des valeurs de seuils pour les différents types de bruit à l'intérieur des bâtiments. Dans cette réglementation, seule l'isolation aux bruits d'impact concerne le revêtement de sols.

Bruit d'impact = chute d'objet d'un autre logement sur la paroi horizontale

TYPE	DATE DE L'ARRÊTÉ	NIVEAU DE PRESSION PONDÉRÉ DU BRUIT DE CHOC L _{n,T,w}
Logement	30/06/1999	< 58 dB
Hôpitalier	25/04/2003	≤ 60 dB
Enseignement	25/04/2003	< 60 dB
Hôtelier	25/04/2003	≤ 60 dB

Pour répondre à la norme NF ISO 140-8, il faut tenir compte de la paroi horizontale du bâtiment, c'est-à-dire la dalle béton + le revêtement de sol. Selon le type de bâtiment et son exigence réglementaire L_{n,T,w}, c'est l'épaisseur de la dalle qui déterminera l'exigence du revêtement de sol.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez le dépôt de cookies tiers OK pour accepter

[SOLS PVC](#)[SOLS TEXTILES](#)[SOLS STRATIFIES](#)[PARQUETS](#)[SOLS EXTERIEURS](#)[PRODUITS COMPLÉMENTAIRES](#)[Notre société](#)[Le réseau](#)[Guide technique](#)[Brochures](#)[Contactez-nous](#)

Menu

[Nos showrooms](#)[Contact](#)

Affiner la recherche

GUIDE TECHNIQUE

[Les classements](#)[Les normes acoustiques](#)[Le classement au feu](#)[Les pictogrammes européens](#)[Mise en oeuvre des sols](#)[Entretien des sols](#)

Les classements

La norme UPEC

Classement français pour les revêtements de sols en usage intérieur hors bâtiments industriels. Il caractérise les exigences relatives à un ouvrage de revêtement de sol et aux matériaux qui en permettent la réalisation.

Chaque lettre détermine un critère d'évaluation.

		Indices possibles				
		2	2s	3	3s	4
U	Usure à la marche					
P	Polluement mobilier fixe / mobile, chûtes d'objets.	2	3	4	4s	
E	Comportement à l'eau et à l'humidité	1	2	3		
C	Tenue aux agents chimiques	0	1	2	3*	

Plus l'indice est élevé,
meilleure est la performance.NORMES   /   POUR USAGE INTÉRIEUR *Établi conformément au tableau du CSTB version 2009.*

	U2SP2 / U2SP3*	U3P3
Bâtiments d'habitation maisons individuelles et appartements	Entrées, pièces sans accès sur l'extérieur, pièces avec accès sur l'extérieur, séjours, chambres sans accès sur l'extérieur, dégagements, circulations intérieures au logement, escaliers, salles d'eau ou de bain, douches, W.C. (*) - Cusines, buanderies, coins cuisines attenants à un séjour.	Balcons, loggias, terrasses, couloirs, escaliers et paliers (moins de 25 logements), terrasses privatives à rez-de-jardin
Bâtiments civils et administratifs, publics et privé	(*) - Bureaux individuels (sans siège à roulettes).	Bureaux collectifs, bureaux paysagers, salles de réunions, bibliothèques, lieux de culte (hors zone d'accès direct de l'extérieur), archives, locaux de classement, sanitaires, locaux informatiques et bureaux techniques
Bâtiments commerciaux		Petits commerces en étage ou dans galeries marchandes, rayons en étage galeries marchandes.
Hôtellerie - Vacances	Chambres, suites, sanitaires des chambres, loges.	Escaliers, paliers, circulations Hôtels, salons, salles d'attente, de TV, de réunions, sanitaires collectifs (à usage privé), terrasses ou balcons attenants aux chambres, accès, circulations, escaliers et salles de cinéma et théâtre, sanitaires accessibles au public, salles de loisirs et spectacles.
Établissements d'enseignement	Salles de bain privatives hébergements étudiants	Salles de classes maternelles n'ouvrant pas sur l'extérieur, circulations étages classes maternelles, sanitaires collectifs, vestiaires, ateliers écoles maternelles, Sanitaires n'ouvrant pas sur l'extérieur écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, chambres d'internat et d'étudiants, sanitaires collectifs, douches hébergements étudiants.
Bâtiments hospitaliers et assimilés		Salles de séjour néo-natales, chambres, salles de bains, sanitaires collectifs : salles de bains, W.C., douches, salles de séjour des malades, salles de détente du personnel, locaux de service (linge et matériel), local ménage, bureau personnel soignant, nursery, salles d'examen et de consultations, salles de radiothérapie, salles de stockage des produits imagerie médicales, locaux de développement imagerie médicales, pharmacies d'unités de soins, salles d'ergothérapie et de kinésithérapie, salles d'autopsie, de préparation, de conservation et de présentation des corps
Maisons d'accueil pour personnes âgées et dépendantes		Chambres, locaux d'hygiène corporelle, salles à manger vestiaires et du personnel, salles de consultations et de rééducation fonctionnelle, locaux de service (linge et matériel), locaux de ménage.

U3S	U4P3	U4P4 et U4P4S
Halls d'entrée, parties communes (moins de 25 logements), couloirs, escaliers et paliers (25 logements et plus)	Zones d'entrée, halls d'entrée parties communes (25 logements et plus), locaux des poubelles, de réception vide ordures, locaux pour vélos, 2 roues, poussettes, courses, terrasses, escaliers, seuils d'entrée zones extérieures.	
Salles publiques de réunion, foyers de jeunes, salles polyvalentes, musées, salles d'exposition, lieux de culte (zone d'accès direct de l'extérieur), halls de réception du public, paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée (avec trafic modéré), couloirs, dégagements, circulations, escaliers, paliers, cafétérias, salles à manger.	Halls de réception du public, paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée (avec trafic intensif), cafétérias comptoirs de distribution.	Cuisines collectives et annexes, local de réchauffage des plats.
Petits commerces en rez-de-chaussée, salons de coiffure, escaliers, paliers, circulations en étage grands magasins, grandes surfaces spécialisées avec et sans accès sur l'extérieur, salles de restauration grands magasins, halls d'exposition de véhicules légers.	Commerces d'alimentation spécialisés, boulangeries, pharmacies, épicerie, cafés, bars-tabac, journaux, commerces d'alimentation générale, grands magasins zones d'accès et de circulation, galeries marchandes des centres commerciaux, cafétérias grandes surfaces et autoroutes, halls d'exposition motocyclettes et comptoirs distribution pièces détachées, locaux de réchauffage des plats sans zone de lavage	Hypermarchés, supermarchés et magasins analogues, jardinerie, animalerie, locaux techniques, cuisines collectives et annexes, locaux de réchauffage des plats avec zone de lavage.
Halls d'entrée, réceptions hôtels, grands salons réceptions, conférences, congrès, bars, salles de restaurant, escaliers, paliers, circulations centres de vacances, foyers, discothèques (hors pistes de danse).	Zones d'accès directs halls d'entrée, restaurations rapides, cafétérias, terrasses à usage collectif à rez-de-jardin et escaliers, halls d'accueil, réceptions, salles communes centres de vacances, sanitaires collectifs, laveries, centres de vacances, zones d'accès sur extérieur, halls, guichets cinéma et théâtre grandes salles de concert.	Cuisines collectives et annexes.
Circulations étages, salles de repos et d'exercices n'ouvrant pas sur l'extérieur écoles maternelles, salles de classe, de jeux, polyvalentes n'ouvrant pas sur l'extérieur, écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, salles d'enseignement dirigé, d'études, de documentation, de musique, d'informatique écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, salles travaux pratiques écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, amphithéâtres n'ouvrant pas sur l'extérieur.	Halls d'entrée, d'accueil, détente, escaliers, paliers, circulations rez-de-chaussée, infirmières, locaux médicaux, salles d'activités, de repos, dortoirs, sanitaires crèches, salles de classe, de repos ouvrant sur l'extérieur écoles maternelles, primaires, secondaires et enseignement supérieur, salles communes polyvalentes, de jeux ouvrant sur l'extérieur écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, cantines, restaurants universitaires, cafétérias hébergements étudiants.	Préaux, laboratoires de mécanique et activités analogues écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, amphithéâtres ouvrant sur l'extérieur, sanitaires ouvrant sur l'extérieur écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur, cuisines centrales et locaux annexes hébergements étudiants.
Offices d'étages, postes de soins	Circulations (hors urgences), office central, vestiaires du personnel, sanitaires, salles d'examen et de soins des Urgences, blocs opératoires ou obstétricaux, salles de réanimation, salles d'hémodialyse, salles d'attente et de circulation, salles de transfusion, IRM, scanners, salles d'examen non interventionnelles, locaux de stérilisation, laboratoires, restaurants du personnel, cafétérias, dentistes.	Accueils, salles d'attente, circulations des Urgences, pharmacies centrales, blanchisseries centrales, magasins centraux, cuisines centrales et locaux annexes, lingerie générale, salles d'hydrothérapie.
Salons de coiffure, infirmeries, offices.	Salles à manger et d'animations des résidents, vestiaires du personnel, sanitaires, salles de bain/soin, locaux d'analyses, locaux de stockage produits et de matériel hôtelier, buanderie, linges sales, circulations	Cuisines centrales et locaux annexes, locaux poubelles.

La norme NF en 685

Norme européenne qui établit un système de classification de revêtements de sols résilients PVC, Lino, textiles et stratifiés.

Classe	Symbole	Type d'usage	Description	Exemples
Domestique Zones pour usage résidentiel				
Classe 21		Modéré/léger	Passage faible ou intermittent	Chambres à coucher
Classe 22		Général/moyen	Passage moyen	Séjour, hall d'entrée
Classe 22+		Général	Passage moyen à intense	Séjour, hall d'entrée, salles à manger et couloirs
Classe 23		Élevé	Passage intense	Séjour, hall d'entrée, salles à manger et couloirs
Commercial Zones pour usage résidentiel				
Classe 31		Modéré	Passage faible ou intermittent	Hôtels, chambres à coucher, salles de réunion, petits bureaux
Classe 32		Général	Passage moyen	Salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques
Classe 33		Élevé	Passage intense	Couloirs, grands magasins, vestibules, écoles, bureaux, passages
Classe 34		Très élevé	Passage très intense	Halls polyvalents, halls de réception, grands magasins
Industriel léger Zones pour usage résidentiel				
Classe 41		Modéré	Travail essentiellement sédentaire avec utilisation occasionnelle de véhicules légers	Assemblage électronique, mécanique de précision
Classe 42		Général	Travail essentiellement debout et/ou avec utilisation occasionnelle de véhicules	Salles de stockage, assemblage électronique
Classe 43		Élevé	Autres zones industrielles légères	Salles de stockage, salles de production

CLASSEMENTS EUROPÉENS ET CSTB

CEN	Domestique	Usage	CSTB	CEN	Commercial	Usage	CSTB	CEN	Industriel léger	Usage	CSTB
Classe 21		Modéré	U2 P2	Classe 31		Modéré	U2S P2	Classe 41		Modéré	U3 P2
Classe 22		Général	U2 P2	Classe 32		Général	U3 P2	Classe 42		Général	U3 P3
Classe 23		Élevé	U2S P2	Classe 33		Élevé	U3 P3	Classe 43		Élevé	U4 P3
				Classe 34		Très élevé	U4 P3				

Le marquage en CE EN14041

Marquage obligatoire depuis le 1er janvier 2007 pour tous les revêtements de sols résilients (PVC, Lino, Liège, Caoutchouc, Textiles et Stratifiés). C'est une condition indispensable à leur autorisation de mise sur le marché européen.

C'est une norme garantissant la conformité des produits aux exigences relatives à la santé, à la sécurité et aux économies d'énergie.

Produits

Sols PVC

Sols textiles

Sols stratifiés

Parquets

Sols extérieurs

Produits

complémentaires

Notre société

Qui sommes-nous ?

Environnement

Actualités

Mentions légales

Présentations produits

Le réseau

Guide technique

Les classements

Les normes
acoustiques

Le classement au feu

Les pictogrammes
européens