

Fourniture

CHAZAL

1. ENROBE BBsg 0/10



Centrale d'enrobage ENROBES LYON EST

77 Avenue du Progrès 69680 CHASSIEU - Tel : 04 78 00 26 58 - Fax : 04 78 00 30 51

APPLICATION COMPLETE

EB 10 roullé - 35/50

BBSG 3 0/10

NORME

EN 13108-1

Date étude : 09/11/13

Edité le : 09/11/13

code laboratoire : Carats Management

étude labo : 11CTL0413-02A

Qté de matériau : 2

code fabrication : F 391

Composition granulatoire

Constituants	Dosage	%	
0/4c	St Bonnet	45	4
4/7c	St Bonnet	17	4
8/10c	St Bonnet	38	4
Filler	colzaire	2	4

FORMULE ENROBE

Constituants	Pourcentages	
0/4c	St Bonnet	42,8
4/7c	St Bonnet	16,1
8/10c	St Bonnet	14,1
Filler	colzaire	1,8
Ajout		5,4
Norme 35/50		100,0
TOTAL		2,440

MVA essai (Vg/m³)

Tableau 0/4c 4/7c 8/10c

Famille	0/4c	4/7c	8/10c	Filler	Mélange
20	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100
12,5	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100
8	100	95,9	49,4	100	81
6,3	100	81,9	14,8	100	86
4	95,9	18,8	2,6	100	48
2	65,1	4,9	2,0	100	33
1	43,7	4,1	1,9	100	23
0,5	31,9	1,4	1,8	100	17
0,25	21,0	1,0	1,6	100	13
0,08	11,1	2,3	1,3	100	7,7
0,04	10,6	2,2	1,3	100	7,2
ANVg	2,440	2,452	2,520	2,700	2,646

Essai PCG (NF EN 12697-31)

giration	% de vides	Spécifications
1	25,0	Corr 0,100 Perte 4,11
10	15,7	-
20	11,8	-
40	9,8	-
60	8,3	de 5 à 10
80	7,0	-
100	6,1	-
120	5,4	-
200	3,0	-

Essai d'enlèvement (NF EN 12697-22)

Température : 60°C ; épaisseur : 10 cm ; % vides : 7,5

No de cycles	500	1000	2000	4000	8000	10000
Enlèvement (N)	1,9	2,0	2,4	3,7	5,5	-
Spécifications	10000 cycles < 5% = 1/2 de vide 5 à 8					

Sensibilité à l'eau (NF EN 12697-12-méthode B)

Paramètre	Valeur	Spécifications
MVA Enrobe	2,183	-
MVA (N)	2,03	-
T ₀ à 18°C (MPa)	8,6	-
T ₀ à 18°C (MPa)	7,9	-
IRC	91,7	> 70

Observation :

Température de fabrication : 165°C

Autres caractéristiques

Spécifications

Fournisseur **Centrale d'enrobage ENROBES LYON EST**

77 Avenue du Progrès 69680 CHASSIEU