

## 1. FEUTRE ANTI CONTAMINANT

| Gamme S<br>Fiche Technique                                   |                  |                                         | TenCate Bidim S |           |           |           |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Caractéristiques (Norme)                                     |                  |                                         | S41A            | S41       | S42       | S51       | S52       | S72       | S82      |
| Géotextile certifié Asquel                                   |                  |                                         |                 |           |           |           |           |           |          |
| Valeurs certifiées selon la fonction **                      |                  |                                         | ✓               | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓        |
| Filtration                                                   |                  |                                         | ✓               | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓        |
| Séparation                                                   |                  |                                         | ✓               | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓        |
| Drainage / Filtration                                        |                  |                                         | ✓               | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓        |
| Résistance à la traction                                     | SP*              | T <sub>max</sub> kN/m                   | 12              | 12        | 14        | 16        | 20        | 25        | 30       |
| NF EN ISO 10319                                              | ST*              | T <sub>max</sub> kN/m                   | 12              | 12        | 14        | 16        | 20        | 25        | 30       |
| Déformation à l'effort de traction maximale (NF EN 601 0219) | SP*              | E <sub>max</sub> %                      | 90              | 80        | 80        | 80        | 80        | 85        | 80       |
|                                                              | ST*              | E <sub>max</sub> %                      | 75              | 70        | 70        | 70        | 70        | 75        | 70       |
| Perforation dynamique (NF EN 12403)                          | P <sub>d</sub>   | mm                                      | 25              | 25        | 22        | 21        | 18        | 15        | 13       |
| Résistance au poinçonnement (pne 30019)                      | R <sub>i</sub>   | kN                                      | 0,7             | 0,7       | 0,8       | 0,9       | 1,1       | 1,2       | 1,4      |
| Résistance au poinçonnement statique CBR (NF EN ISO 12230)   | R <sub>sa</sub>  | kN                                      | 1,75            | 1,75      | 2,10      | 2,35      | 2,80      | 3,85      | 4,25     |
| Perméabilité normale au plan (NF EN ISO 11058) (Δh = 50 mm)  | V <sub>150</sub> | m/s                                     | 0,09            | 0,10      | 0,09      | 0,085     | 0,07      | 0,055     | 0,05     |
| Ouverture de filtration caractéristique (NF EN ISO 12950)    | D <sub>90</sub>  | μm                                      | 100             | 100       | 100       | 100       | 85        | 85        | 85       |
| Capacité de débit dans leur plan (NF EN ISO 12950)           | 20 kPa           | Q / l 10 <sup>3</sup> m <sup>2</sup> /s | 10              | 10        | 13        | 15        | 20        | 27        | 37       |
|                                                              | 100 kPa          | Q / l 10 <sup>3</sup> m <sup>2</sup> /s | 2,0             | 4,0       | 4,5       | 5,0       | 5,5       | 6,8       | 9,9      |
| Massa surfacique (NF EN ISO 9094)                            | μ <sub>st</sub>  | g/m <sup>2</sup>                        | 155             | 155       | 180       | 200       | 250       | 305       | 385      |
| Épaisseur sous 2 kPa (NF EN ISO 9933-1)                      | t <sub>st</sub>  | mm                                      | 1,05            | 1,60      | 1,8       | 2,0       | 2,4       | 2,7       | 3,4      |
| Conditionnement ***                                          |                  |                                         |                 |           |           |           |           |           |          |
| Largeur x Longueur                                           | m                |                                         | 4 x 120 P       | 3 x 120 P | 3 x 200 R | 3 x 180 R | 3 x 140 R | 3 x 100 R | 3 x 90 R |
| P: uniquement sur palette                                    | m                |                                         |                 | 3 x 230 R | 6 x 200 R | 6 x 180 R | 6 x 140 R | 6 x 100 R | 6 x 90 R |
| R: uniquement au rouleau                                     | m                |                                         |                 |           | 6 x 230 R |           |           |           |          |

\* SP = Sans Production, ST = Sans Travers    \*\* Voir tolérances certifiées sur le certificat Asquel    \*\*\* Voir conditions générales de ventes TenCate Geosynthetics France S.A.S.

Attention ! Les valeurs ci-dessus sont celles en vigueur à la date d'édition de la présente fiche et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Vérifier que vous disposez bien de la dernière édition.

TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE S.A.S.  
9, rue Marcel Proust - B.P. 60300 - 69275 BOURNAY, France  
Tél : +33 (0)1 34 23 53 63, Fax : +33 (0)1 34 23 53 58  
sales1@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com

CE    AF AQ    Certifié selon la norme AFNOR NF EN 12456-2 pour la conception, la fabrication et le montage des géotextiles et produits associés

100 820 / 02/2015 V1

Protective Fabrics  
Space Composites  
Aerospace Composites  
Advanced Armour

Geosynthetics  
Industrial Fabrics  
Grass

**TENCATE**  
materials that make a difference

Fournisseur Point P 21 rue Eugène Henaff 69200 VENISSIEUX