JULIEN AQUAFER BRILHANTE

PRIMER ACABAMENTO DUPLA FUNÇÃO BASE ÀGUA

DEFINIÇÃO

Tinta dupla função para exterior e interior, aderência perfeita sobre diversos substratos. Resina poliuretanica modificadabase agua.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Em exterior sobre substratos do tipo aço carbono,tais como ferramentas, implementos agricolas, equipamentos.
Na construção civil em aço carbono, concreto, reboco, fibrocimento, PVC, ACM e sobre pinturas antigas em filme fino e em bom estado e lixada e limpa.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida
- Excelente acabamento
- Atua como primer e/ou acabamento.
- **Isento de metais pesados.**
- Ótima resistencia ao amarelecimento.
- Proteção do filme otimizada contra desenvolvimento de algas e fungos.
- **Pode melhorar o desempenho com a adição de Catalisador PU.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante (60 à 70 unidades de brilho)
Cores	: Constante catálogo cromático RAL / AFNOR /
Número de componentes	: 1
Densidade	: 1,20 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 31,0 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 42,0 +/- 3%
Espessura recomendada	: 40 µm seca
Película húmida	: 130 µm
Rendimento teórico	: 7,7m²/l para 40µm secos
Secagem ao toque, horas (25ºC)	: 30 à 60 minutos
Secagem para repintura, horas (25ºC)	: 4 – 72
Cores: Base branca e transparente	: Tingidadas em sistema tintométrico.
Estocagem (5 à 40ºC)	: 1 ano em embalagem como fornecida.

OBS: temperaturas abaixo de 25ºC e umidades do,ar acima de 85% pode retradar secagem do produto

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

JULIEN AQUAFER BRILHANTE

PRIMER ACABAMENTO DUPLA FUNÇÃO BASE ÀGUA

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar completamente limpas, secas, livres de sujeira, óleos, gorduras, sabões, ou resíduos de poeiras em geral (microscópicas), oxidação ou outros contaminantes e/ou consultar os nossos serviços técnicos.
Aço carbono: Deverá ser desengraxado e lixado, ficando isento de poeiras e materiais gordurosos.
Outro tipos de tratamento de superfície, entra em contato com o nosso depto. Técnico.

APLICAÇÃO

Temperatura do suporte:	Compreendida entre +10°C e +35°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.
Condições atmosféricas:	A temperatura deve situar-se entre 10°C e 40°C. A Umidade relativa do ar deve situar-se entre 10% e 80%.

Condições de aplicação: Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior á 80%
Material de Aplicação: Rolo de lã, pincel, pistola convencional e airless.
Limpeza das ferramentas: Água corrente
Diluição: Até 5% com água
Nº de demãos: 1 a 3 demãos

ACONDICIONAMENTO

Embalagem
0,8 litros – 3,2 litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FDS no site www.tintasmaestria.com.br

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas & Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.