BIOTANK

Epóxi sem solvente, Airless "A FRIO"

DEFINIÇÃO

Tinta epoxídica sem solvente, de baixa viscosidade e forte retoma de gelo, permitindo a aplicação de camadas espessas, inertes, resistentes à abrasão, aptas ao contato com água potável e géneros alimentícios pulverulentos tais como cereais, amidos e féculas, farinhas, frutos frescos ou secos, leite desidratado, açúcares, leveduras secas, alimentos congelados ou ultracongelados...

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Manutenção e reparação de depósitos de água.

- Proteção de qualquer elemento de estrutura em ligação com a armazenagem e a distribuição de água potável

- Revestimento dos interiores de silos, reservatórios, cisternas, depósitos de armazenagem ou transportando géneros alimentícios pulverulentos.

PROPRIEDADES

- Revestimento em conformidade na sua composição com as recomendações da brochura 1227 do JORF, na resolução-quadro ResAP (2004)1 do Conselho da Europa bem como o regulamento CE N°1935/4.

Notas:
As propriedades do revestimento, excluindo o seu aspeto, não são afetadas pela radiação actínica.

Pertence ao utilizador garantir que os géneros alimentícios armazenados não são afetados de modo algum pelo contacto com o revestimento.

APROVAÇÕES

ÁGUA POTÁVEL: Certificado de conformidade Sanitária: 09 MAT LY 158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: Branco amarelado
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em peso	: 81,3 /18,7
Proporção de mistura em volume	: 71,4 /28,6
Densidade	: 1,50 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 97,0 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 98,0 +/- 2%
Espessura recomendada	: 200 a 600 µm
Película húmida	: 200 a 600 µm
Rendimento teórico	: 5 à 1,7 m²/l para 200 a 600 µm secos

BIOTANK
Epóxi sem solvente, Airless "A FRIO"

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto
Decapagem abrasiva ao grau Sa 2 ½ segundo ISO 8501-1
Perfil de rugosidade: Médio G segundo ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm).
Betão
O suporte deverá ter pelo menos 28 dias, estar limpo, seco e em bom estado, sem qualquer poluição ou ascensão capilar, e libertado de qualquer vestígio de antiga tinta por projeção abrasiva se necessário.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Verter a parte endurecedor na lata de base e amassar tendo o cuidado de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 20°C. A utilização de uma trança de aquecimento é necessária para permitir uma boa pulverização do produto (30°C no bico).

Tempo de cura: nada consta

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
10°C	3 horas
20°C	1 hora 30
30°C	1 hora

Temperatura do suporte: Compreendida entre +10°C e +30°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 35°C.
A higrometria deve situar-se entre 0% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: /
Diluição: /
Bico: 0.021-0.023
Pressão no bico: 250-300 bars
Relação da bomba mín.: 60/1.

PISTOLA PNEUMÁTICA

Não aconselhado.

TRINCHA

Diluente: /
Diluição: Não diluir.
Para pequenas superfícies unicamente e em várias demãos para obtenção das espessuras.

ROLO

Diluente: /
Diluição: Não diluir.
Para pequenas superfícies unicamente e em várias demãos para obtenção das espessuras.

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232 v01 para enxaguamento do material unicamente.

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

BIOTANK

Epóxi sem solvente, Airless "A FRIO"

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos		
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem total	Mínimo	Máximo	Entrada em serviço
10°C	20 horas	30 horas	36 horas	6 dias	14 dias
20°C	12 horas	20 horas	24 horas	48 horas	7 dias
30°C	7 horas	10 horas	12 horas	24 horas	5 dias

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	O próprio
Demão(s) seguinte(s)	O próprio

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

Classificação AFNOR	Classificação AFNOR NFT 36.005 Família I Classe 6b
COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/l (2010) Este produto contém no máximo 10 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: superior a 61°C ENDURECEDOR: superior a 61°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança estabelecida de acordo com as Diretivas Europeias em vigor
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3 l	2,14 l	0,86 l
15 l	10,71 l	4,29 l

RECOMENDAÇÕES PRÉ USO

O tempo de secagem e o intervalo entre demãos, assim como o tempo de espera antes da utilização, dependem da temperatura. No caso de ultrapassar o intervalo entre demãos, consultar nosso departamento técnico. Os tempos de polimerização antes da utilização são de:
12 dias a 10°C
07 dias a 20°C
O enchimento, quando para colocar em uso, não poderá ser feito sem antes efetuar-se uma lavagem completa e uma desinfecção. Recomendamos lavar 2 vezes o tanque com água em abundância a fim de eliminar possíveis contaminantes antes de encher o reservatório com água para consumo humano.

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br