BRASTANK BR 11

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTO SÓLIDO

DEFINIÇÃO

Revestimento epoxi de alto sólidos e de alta espessura para contato com agua potável.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Manutenção e reparação de depósitos de água.

- Proteção de qualquer elemento de estrutura em ligação com a armazenagem e a distribuição de água potável

- Revestimento dos interiores de silos, reservatórios, cisternas, depósitos de armazenagem ou transporte de àgua potável.

PROPRIEDADES

As propriedades do revestimento, excluindo o seu aspeto, não são afetadas pela radiação actínica.

Pertence ao utilizador garantir que agua potável armazenados não são afetados de modo algum pelo contato com o revestimento.

APROVAÇÕES

ÁGUA POTÁVEL: Certificado de conformidade Sanitária: 09 MAT LY 158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: Cinza, branco, azul e verde
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em peso, %	: 51,7 /48,3
Proporção de mistura em volume	: 50 / 50
Densidade	: 1,50 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 78,0 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 88,0 +/- 3%
Espessura recomendada	: 150 a 250 µm
Película húmida	: 190 a 320 µm
Rendimento teórico	: 5,2 a 3,1 m²/l para 150 a 600 µm secos

BRASTANK BR 11

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTO SÓLIDO

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto

Decapagem abrasiva ao grau Sa 2 ½ segundo ISO 8501-1

Perfil de rugosidade: Médio G segundo ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm).

Betão

O suporte deverá ter pelo menos 28 dias, estar limpo, seco e em bom estado, sem qualquer poluição ou ascensão capilar, e libertado de qualquer vestígio de antiga tinta por projeção abrasiva se necessário.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Verter a parte endurecedor na lata de base e amassar tendo o cuidado de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 20°C. A utilização de uma trança de aquecimento é necessária para permitir uma boa pulverização do produto (30°C no bico).

Tempo de cura: nada consta

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
16°C	7 horas
25°C	4 horas
30°C	2 horas

Temperatura do suporte: Compreendida entre +10°C e +30°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 35°C.
A higrometria deve situar-se entre 0% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: /

Diluição: /

Bico: 0.021-0.023

Pressão no bico: 250-300 bars

Relação da bomba mín.: 60/1.

PISTOLA PNEUMÁTICA

Não aconselhado.

TRINCHA

Diluente: /

Diluição: Não diluir.

Para pequenas superfícies unicamente e em várias demãos para obtenção das espessuras.

ROLO

Diluente: /

Diluição: Não diluir.

Para pequenas superfícies unicamente e em várias demãos para obtenção das espessuras.

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232 v01 para enxaguamento do material unicamente

BRASTANK BR 11

REVESTIMENTO EPOXI DE ALTO SÓLIDO

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos		
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Mínimo	Máximo	Entrada em serviço
16°C	8 horas	30 horas	36 horas	6 dias	14 dias
25°C	4 horas	10 horas	12 horas	72 horas	7 dias
30°C	3 horas	8 horas	10 horas	36 horas	6 dias

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	Para utilização de primer, consultar Depto. Técnico Maestria Tintas & Sistemas
Demão(s) seguinte(s)	O próprio

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

Classificação AFNOR	Classificação AFNOR NFT 36.005 Família I Classe 6b
COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 400 g/l (2010) Este produto contém no máximo 205 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: superior a 31°C ENDURECEDOR: superior a 31°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança estabelecida de acordo com as Diretivas Europeias em vigor
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
7,2 L	3,6 L	3,6 L
36 L	18 L	18 L

RECOMENDAÇÕES PRÉ USO

O tempo de secagem e o intervalo entre demãos, assim como o tempo de espera antes da utilização, dependem da temperatura. No caso de ultrapassar o intervalo entre demãos, consultar nosso departamento técnico. Os tempos de polimerização antes da utilização são de:

- 14 dias a 16°C
- 07 dias a 25°C

O enchimento, quando para colocar em uso, não poderá ser feito sem antes efetuar-se uma lavagem completa e uma desinfecção.

Recomendamos lavar 2 vezes o tanque com água em abundância a fim de eliminar possíveis contaminantes antes de encher o reservatório com água para consumo humano.

Maestria TINTAS & SISTEMAS
Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br