BRASTHANE TT15/TT17

ACABAMENTO POLIURETANO ALIFÁTICO

DEFINIÇÃO

Acabamento Poliuretano de dois componentes alifático,
Tambem são base para sistema tintométrico industrial

CAMPO DE APLICAÇÃO

Sobre primers poliuretanos ou epóxis em sistemas anticorrosivos para:,
- Estruturas e instalações Industriais
- Maquinas e equipamentos industriais e agricolas
- Pintura externa de tanques e tubulações
- Embarcações fibra de vidro, aluminio ou madeira, com primer indicado
- Como verniz incolor sobre madeira, concreto e tintas epoxi ou poliuretanos. (consultar departamento técnico Maestria Tintas e Sistemas).
- Containers.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida.
- Boa retenção de cor e brilho.
- Excelente aderência sobre primer epoxi ou poliuretanos
- Cores Ral, Munsell, Pantone e outros em nosso sistema tintométrico Industrial
- Excelete flexibilidade e dureza.
- Excelente proteção anticorrosiva para ambientes maritimos, urbanos e rurais.

APROVAÇÕES

RTE: Aprovado no âmbito do sistema AN6 para aço preto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Brilhante
Cores	: Incolor ou Cores sistema tintométrico
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em volume	: 80/20 : 4/1 A/B
Densidade	: 0,99 +/- 0,05 g/cm³ (verniz)
Teor de sólidos, em volume	: 50,00 +/- 2%
Espessura recomendada	: 35 µm
Película húmida	: 78 µm
Rendimento teórico	: 12,80 m²/l

OBS: São produzidas em duas bases a transparente e branca para serem tingidas em SistemaTintométrico Industrial Maestria, os dados acima são obtidas apos a tinta estar na cor escolhida.

BRASTHANE TT15/TT17

ACABAMENTO POLIURETANO ALIFÁTICO

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar limpas, secas, tratadas com um sistema anticorrosivo compatível. Ver parágrafo COMPATIBILIDADE ou consultar os nossos serviços técnicos.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Misturar o componentes B ao componente A (base) tendo o cuidado de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 15°C, caso contrário pode ser necessário acrescentar diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento.

Tempo de cura total: 7 dias

Durabilidade da mistura em recipiente:

Temperatura	Duração
10°C	5 horas
25°C	4 horas
30°C	3 horas

Temperatura d superfície: Compreendida entre +10°C e +40°C e no mínimo de 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 35°C.
A higrometria deve situar-se entre 0% e 65%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 61-161 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %
Bico: 0.011-0.013
Pressão no bico: 150-200 bars
Relação da bomba mín.: 30 /1

PISTOLA CONVENCIONAL

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 10 a 15 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-5 bars

TRINCHA

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %

ROLO

Diluente: 61-161 v01
Diluição: 0 a 5 %

SOLVENTE DE LIMPEZA: 61-161 v01 ou 68-69 v01

BRASTHANE TT15/TT17

ACABAMENTO POLIURETANO ALIFÁTICO

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem total	Mínimo	Máximo
10°C	6 horas	12 horas	36 horas	72 horas
25°C	3 horas	8 horas	24 horas	48 horas
30°C	2 HORAS E 30 min.	6 horas	12 horas	36 horas

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	EPODUX PRIMER 61-134 , EPODUX FERROCOTE, EPODUX PRIMER TP, PRIMOTHANE.
Demão(s) seguinte(s)	O próprio ou POLYSTRIA

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

Classificação AFNOR	Classificação AFNOR NFT 36 005 Família I Classe 6a
COV (Diretiva 2004/42/CE)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/l (2010) Este produto contém no máximo 492 g/l de COV.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	Situado entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR: Situado entre 23°C e 55°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança estabelecida de acordo com as Diretivas Europeias em vigor
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

Base Transparente			
KIT	BASE	ENDURECEDOR	Corante
Galão	2,400 l	0,720 l	0,480 l
Balde	12,000 l	3,600 l	2,400 l

Base Branca			
KIT	BASE	ENDURECEDOR	Corante
Galão	2,810 l	0,720 l	0,070 l
Balde	14,050 l	3,600 l	0,350 l

Maestria TINTAS & SISTEMAS
Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br