EPODUX BR 78

EPOXI MASTIC ALTO SÓLIDOS

Versão 02

DEFINIÇÃO

Revestimento dupla função, atuando como primer e acabamento em superficies ferrosas mesmo quando só é possivel tratamento de superfície em sistema mecanico ou manual. Seu sistema anticorrosivo é epoxídico de dois componentes, pigmentos anticorrosivos incluindo fosfato de zinco e esta aliada a sua propriedades de alta espessura.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Revestimento de longa duração para a proteção de aço carbono em:
- Estruturas metálicas expostas a ambientes marítimos, industriais.
- Silos e tubulações
- Maquinas e equipamentos em geral

PROPRIEDADES

- Ótima aderência sobre superfícies com tratamento ST2 e ST3 e sobre pintura antiga em epoxi ou poliuretanos e outra coonsultar nosso Departamento Técnico.
- Atinge camadas de 100 a 200 micrometros por demão
- Permite Poliuretanos como acabamentos em areas de alta exposição a corrosão e intemperies.

OBS: na presença de raios solares, pode ocrrer calcinação e amarelecimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Acetinado
Cores	: Cores conforme notação Munsell e RAL
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em peso	: 89/11
Proporção de mistura em volume	: 86,7/13,30 – 5 partes de A p/ 1 parte de B
Densidade	: 1, 46 +/- 0,05 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 80,0 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 78 +/- 2%
Espessura recomendada	: 125 - 150 µm
Película húmida	: 160 – 190 µm
Rendimento teórico	: 6,2 m²/l para 125 µm secos

EPODUX BR 78

Versão 02

Epóxi Mastic Altos Sólidos

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto

Raspagem/escovagem a um mínimo de St2, os desempenhos do revestimento serão melhorados com uma decapagem abrasiva ao grau Sa 2 ½ segundo ISO 8501-1

Perfil de rugosidade: Médio G segundo ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm).

Decapagem com água sob pressão (UAP) até ao grau Wa 2 ½ -L segundo ISO 8501-4

Antigo revestimento

EPODUX BR 78 é adequado para o revestimento de alguns antigos revestimentos desde que estejam em bom estado. Em todos os casos, é necessário realizar um ensaio prévio (aplicação seguida de um ensaio de aderência após secagem completa) para validar a compatibilidade dos produtos assim como a preparação da superfície selecionada.

Ver demãos anteriores compatíveis.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Adicionar o componente B endurecedor ao compnente A Tinta e homegeneizar totalmente , tomando o cuidade de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 10°C, caso contrário pode ser necessário acrescentar diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento e provocando baixas espessuras.

Tempo de cura Total 7 dias

Durabilidade da mistura em recipiente (Pot life):

Temperatura	Duração
15°C	5 horas
25°C	3 horas
30°C	2 horas

Temperatura do suporte: Compreendida entre no máximo 40°C e no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 40°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 5 a 10 %
Bico: 0.019 -0.021
Pressão no bico: 250-300 bars
Relação da bomba mín.: 60 /1

PISTOLA CONVENCIONAL

Não aconselhado devido a alta diluição

TRINCHA

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 0 a 10 %

ROLO

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 0 a 10 %

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232 v01

EPODUX BR 78

Epóxi Mastic Altos Sólidos

Versão 02

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Mínimo	Máximo
10°C	12 horas	8 horas	24 horas	72 horas
25°C	3 horas	5 horas	08 horas	36 horas
30°C	2 horas	3 horas	05 horas	24 horas

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	O próprio, CHIMICOTE, EPODUX PRIMER 61-134 v01, EPODUX ZINC 62-208, PRIMODUX H, EPODUX BR 100,...
Demão(s) seguinte(s)	O próprio, POLYSTRIA v01, FERROTHANE, POLYSTRIA BR HS 67

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

VOC: 190 g/litro – USA Metodo EPA 24

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: situado entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR: superior 23 e 61°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança estabelecida de acordo com as Diretivas em vigor.
Conservação	No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	ENDURECEDOR
3,6 l	3,0 l	0,6 l
18,0 l	15,0 l	3,0 l

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br