# EPODUX FAST PRIMER AT

Versão 02

**PRIMER EPOXI POLIAMIDA**

## DEFINIÇÃO

Primer epoxi anticorrosivo de dois componentes.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Utiilizado como tinta de fundo para aço carbono em:
- Estruturas metálicas, equipamentos e tubulações Industriais
- Maquinas e Implementos agricolas.

## PROPRIEDADES

- Secagem rapida para repintura.
- Excelente Aderência sobre vários tipos de tratamento de superficies.
- Permite Epoxis e Poliuretanos como acabamentos.

OBS: Isento de metais pesados.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Aspeto da película seca | : Fosco |
| Cores | : Branco e Cinza |
| Número de componentes | : 2 |
| Proporção de mistura em volume | : 4 partes de Comp. A p/ 1 parte de Comp.B |
| Densidade | : 1, 46 +/- 0,05 g/cm³ |
| Teor de sólidos, em volume | : 50,0 +/- 2% |
| Teor de sólidos, em peso | : 65 +/- 3% |
| Espessura recomendada por demão | : 40 µm |
| Película húmida | : 80 µm |
| Rendimento teórico por demão | : 12,50 m²/l para 40 µm secos |

# EPODUX BR 450/460

**Epóxi Mastic Altos Sólidos**

Versão 02

## UTILIZAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto

Raspagem/escovagem a um mínimo de St2, os desempenhos do revestimento serão melhorados com uma decapagem abrasiva ao grau Sa 2 ½ segundo ISO 8501-1

Perfil de rugosidade: Médio G segundo ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm).

Decapagem com água sob pressão (UAP) até ao grau Wa 2 ½ -L segundo ISO 8501-4

OBS: Outros tipos de substratos e/ou tratamentos de superfícies certificar sua adêrencia

## APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Adicionar o componente B endurecedor ao compnente A Tinta e homegeneizar totalmente , tomando o cuidade de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 10°C, caso contrário pode ser necessário acrescentar diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento e provocando baixas espessuras.

Tempo de cura Total 7 dias

Durabilidade da mistura em recipiente (Pot life):

| Temperatura | Duração |
|---|---|
| 15°C | 5 horas |
| 25°C | 4 horas |
| 30°C | 3 horas |

Temperatura do suporte: Compreendida entre no máximo 40°C e no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 35°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

### PISTOLA AIRLESS

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 0 a 10 %
Bico: 0.011-0.013
Pressão no bico: 150-200 bars
Relação da bomba mín.: 30 /1

### PISTOLA CONVENCIONAL

Diluente: 67-232
Diluição: 15 a 20 %
Bico: consoante material
Pressão no bico: 3-4 bars

### TRINCHA

Diluente: 67-232
Diluição: 0 a 10 %

### ROLO

Diluente: 67-232
Diluição: 0 a 10 %

**SOLVENTE DE LIMPEZA:** 67-232

# EPODUX BR 450/460

**Epóxi Mastic Altos Sólidos**

Versão 02

## SECAGEM

| | Tempo de secagem | | Intervalo entre demãos | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | Secagem ao toque | Secagem manuseio | Mínimo | Máximo |
| 10°C | 30 - 60 minutos | 2 - 4 horas | 6 horas | 72 horas |
| 25°C | 10 - 20 minutos | 1 - 2 horas | 2 horas | 48horas |
| 30°C | 10 - 15 minutos | 1 hora | 2 horas | 48 horas |

## COMPATIBILIDADE

Demão(s) seguinte(s) — Acabamentos: BRASTHANE, POLYSTRIA , LAQUETANE, DECOPOX, FINIPOXI E PRESTOPOX.

## ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

VOC: 510 g/litro – USA Metodo EPA 24

## HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição — BASE: situado entre 23°C e 55°C
ENDURECEDOR: superior 23 e 61°C

Transporte e etiquetagem — Consultar a ficha de dados de segurança estabelecida de acordo com as Diretivas em vigor.

Conservação — No mínimo 2 anos na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.

Precauções de utilização — Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

## ACONDICIONAMENTO

| KIT | BASE | ENDURECEDOR |
|---|---|---|
| 3,6L | 2,88L | 0,72L |
| 18L | 14,40L | 3,60L |



**Fábrica e Administração no Brasil**
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br