EPODUX PRIMER 61-134

Primer epóxi/poliamida

DEFINIÇÃO

Fundo anti corrosão á base de fosfato de zinco, bi componente.

DESTINAÇÃO

Fundo anti corrosão para todo tipo de estrutura metálica (na oficina ou no local):
- aço: estrutural, silos, ...
- aço galvanizado: sistemas duplex
- alumínio: esquadrias, ...

PROPRIEDADES

Boa aderência sobre diferentes metais: aço, aço galvanizado, alumínio e cobre.
Longo tempo de vida útil.
Excelente ancoragem nos substratos.
Secagem rápida.

CLASSIFICAÇÃO

ACQPA: Marque ACQPA 24302
Entra na composição de sistemas C3ZNV 1132, C4ZNV 1133 e C4GNV 838.

EDF: Entra na composição dos sistemas EIA100, EIA101, EIA120, EIA122, EID100, EID101, EID104, EID119, EID120, EID122, PIA100, PIA101, PIA120, PIA121, PIA122, PID100, PID101, PID104, PID119, PID120, PID121, e PID122.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto do filme seco	: semi-fosco
Cor	: Bege
N° de componentes	: 2
Proporção da mistura em peso	: 91/9
Proporção da mistura em volume	:86/14
Densidade	:1,48g/cm³ +/- 0,05
Sólidos por volume	: 49,95% +/- 3%
Sólidos por peso	: 69,90% +/- 2%
Espessura recomendada	: 40/80µm
Filme úmido	: 80/160µm
Rendimento teórico	: 12,5/6,2m²/Litro para 40/80µm seco

EPODUX PRIMER 61-134

Primer epóxi/poliamida
Primaire époxi/polyamide

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto:
Jateamento abrasivo ao grau 2½ segundo ISO 8501-1 : Perfil de rugosidade: Média G segundo ISO 8503-2 (Ra 10-12µm).
Aço galvanizado e alumínio:
Lavagem com abrasivo fino ou limpeza com METONET seguido de lavagem com água limpa.
Superfícies já pintadas:
Lavagem com alta pressão seguido de raspagem/escovação, a performance do revestimento será melhorado por um jateamento abrasivo ao grau 2½ segundo ISO 8501-1.
EPODUX PRIMER 61-134 é adequado para a recuperação de alguns fundos antigos, desde que estejam em bom estado. Em qualquer caso é necessário realizar um teste de adequação (seguido por um teste de adesão após secagem) para validar a compatibilidade dos produtos e a preparação da superfície.

APLICAÇÃO

Mistura:
O produto é vendido em kits pré medidos. Despeje o catalisador na lata da base e misture bem tomando cuidado para não incorporar ar. A temperatura aconselhável para a mistura dos componentes é de no mínimo 10°C, caso contrário pode ser necessário adicionar o diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, o excesso de diluente pode causar um fenômeno de escorrimento.
Tempo de amadurecimento da mistura:
20 minutos.
Tempo de vida da mistura em embalagem fechada:

Temperatura	Período
10° C	12 horas
20° C	8 horas
30° C	6 horas

Temperatura do substrato:
Entre + 7°C e + 40°C pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer tipo de condensação.
Condições atmosféricas:
A temperatura deverá estar entre 5°C e 40°C.
A umidade relativa do ar deverá estar entre 0% e 85%.
Informação Técnica:
Não deixe o produto no equipamento de pulverização por tempo superior à vida útil da mistura. Lavar o equipamento com diluente 67-232 e depois lave cuidadosamente com solvente de limpeza. A embalagem contendo a mistura não utilizada não deve ser selado. Em caso de parada prolongada, é preferível preparar uma nova mistura.

PISTOLA AIRLESS

Diluição: diluente 67-232 entre 0 e 15%.
Bico: 0.015 – 0.017 com pressão de 150-200 bars

PISTOLA PNEUMATICA

Diluição: diluente 67-232 entre 0 e 15%.
Bico: de acordo com o equipamento com pressão de 3-5 bars

ROLO OU PINCEL

Diluição com diluente 67-232 entre 0 e 5%.

SOLVENTE DE LIMPEZA : 67-232

EPODUX PRIMER 61-134

Primer epóxi/poliamida
Primaire époxi/polyamide

SECAGEM

	Tempo de Secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Seca ao toque	Seca Totalmente	Mínimo	Máximo
10°C	1 hora 30	6 horas	15 horas	12 meses
20°C	1 hora	4 horas	10 horas	12 meses
30°C	0 hora 40	3 horas	5 horas	12 meses

COMPATIBILIDADE

Demão anterior:
Ela mesma, EPODUX ZINC 62-208, ZINC SILICATE 76-98-1
Demão seguinte:
FERROCOTE, EPODUX HV PC, EPODUX ARF, EPODUX IM 209, POLYSTRIA, FERROTHANE.

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de inflamação:
BASE: entre 23°C e 55°C
CATALIZADOR: entre 23°C e 55°C

Transporte e rotulagem:
Consultar a ficha de segurança de transporte que estão de acordo com as normas de segurança vigentes.

Conservação:
2 anos em embalagem de origem fechada. Estocar em local fresco, seco, ventilado e ao abrigo das intempéries.

Precauções de utilização:
Consultar a ficha de segurança FDS no site www.tintasmaestria.com.br que estão de acordo com as normas de segurança vigentes.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	CATALIZADOR
3,0L	2,58L	0,42L
15L	12,90L	2,10L

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Tintas e Sistemas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.