FORJA METÁLICO

Fundo e Acabamento Alquídico

DEFINIÇÃO

Fundo acabamento anticorrosivo de aspecto metálico e secagem rápida.

DESTINAÇÃO

Forja é recomendado para todas as obras de proteção atuais na indústria e na construção, por exemplo:
- Suportes de metal,
- Serralheria,
- Pipes,
- Estruturas metálicas.

PROPRIEDADES

Protege o aço contra a corrosão por suas propriedades anti-ferrugem. Protege contra as intempéries, e apresenta um acabamento clássico de decoração com alta proteção.
Reúne em um único produto as funções de um sistema convencional de fundo anti-corrosão e tinta de acabamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme Seco	: Semi-Brilhante
Densidade	: 1,32+/- 0,1 g/cm³
Sólidos por peso	:66,0% +/- 5%
Sólidos por volume	:50,6 +/- 3%
Espessura recomendada	: 40µm
Filme úmido	: 80µm
Rendimento teórico	: 12,5m²/L para 40µm secos
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1- 135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br

FORJA SR

Fundo e Acabamento Alquídico
Fond et Finition Glicerophtálique

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço novo:
Raspar / escovar até eliminar por completo particulas soltas, se possível efetuar uma limpeza com projeção abrasiva. Efetuar um tratamento desengordurante.
Superfícies antigas:
Raspar / escovar até eliminar por completo particulas soltas, se possível efetuar uma limpeza com projeção abrasiva. Efetuar um tratamento desengordurante.
Manutenção:
Lavagem com água sobre pressão para eliminar toda a sujeira e partículas não aderidas.
Forja é adequado para a recuperação de fundos alquídicas velhos desde que estejam em bom estado. Em todos os casos, é necessário realizar um teste de aptidão (aplicação seguido pelo teste de aderência após a secagem completa) para validar a compatibilidade dos produtos e preparação das superfícies selecionadas.

APLICAÇÃO

Material de Aplicação:
Rolo de lâ, pincel ou airless.
Limpeza dos materiais:
Diluente 10-242
Diluição:
Até 5% com diluente 10-242 para aplicação no airless rolo ou pincel.
De 5 a 15% com diluente 10-242 para aplicação pneumática entre 3-5bar.

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	**Seca ao toque**	**Cura total**	**Minimo**	**Máximo**
10°C	4 horas	36 horas	12 horas	Não crítico
20°C	1 hora	24 horas	8 horas	Não crítico
30°C	10 - 20 minutos	18 horas	4 horas	Não crítico

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança FDS no site www.tintasmaestria.com.br

ACONDICIONAMENTO

Galão de 2,8L

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br