EPODUX HBE 80

EPOXI MASTIC ALTO SÓLIDOS

DEFINIÇÃO

Revestimento dupla função, atuando como primer e acabamento em superficies ferrosas mesmo quando só é possivel tratamento de superfície em sistema mecanico ou manual. Seu sistema anticorrosivo é epoxídico de dois componentes, com pigmentos anticorrosivos e propriedade de alta espessura.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Revestimento de longa duração para a proteção de aço carbono em:
- Estruturas metálicas expostas a ambientes marítimos, industriais.
- Silos e tubulações
- Maquinas e equipamentos em geral

PROPRIEDADES

- Ótima aderência sobre superfícies com tratamento ST2 e ST3 e sobre pintura antiga em epoxi ou poliuretanos e outra coonsultar nosso Departamento Técnico.
- Atinge camadas de 100 a 200 micrometros por demão
- Permite Poliuretanos como acabamentos em areas de alta exposição a corrosão e intemperies.

OBS: na presença de raios solares, pode ocrrer calcinação e amarelecimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto da película seca	: Semi-brilhante
Cores	: Cores conforme notação Munsell e RAL
Número de componentes	: 2
Proporção de mistura em volume	: 1/1 : A/B
Densidade	: 1,53 0,07 g/cm³
Teor de sólidos, em volume	: 80,0 +/- 3%
Teor de sólidos, em peso	: 89,0 +/- 3%
Espessura seca recomendada	: 100 - 200 µm
Película húmida	: 125 – 250 µm
Rendimento teórico (médio)	: 5,3 m²/l para 150 µm secos

EPODUX HBE 80

Epóxi Mastic Altos Sólidos

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto

Raspagem/escovagem a um mínimo de St2, os desempenhos do revestimento serão melhorados com uma decapagem abrasiva ao grau Sa 2 ½ segundo ISO 8501-1

Perfil de rugosidade: Médio G segundo ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm).

Decapagem com água sob pressão (UAP) até ao grau Wa 2 ½ -L segundo ISO 8501-4

Antigo revestimento

EPODUX BR 78 é adequado para o revestimento de alguns antigos revestimentos desde que estejam em bom estado. Em todos os casos, é necessário realizar um ensaio prévio (aplicação seguida de um ensaio de aderência após secagem completa) para validar a compatibilidade dos produtos assim como a preparação da superfície selecionada.

Ver demãos anteriores compatíveis.

APLICAÇÃO

Mistura: O produto é fornecido em kits pré-doseados. Adicionar o componente B endurecedor ao compnente A Tinta e homegeneizar totalmente , tomando o cuidade de não incorporar ar. A temperatura aconselhada da mistura deve ser no mínimo de 10°C, caso contrário pode ser necessário acrescentar diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, um excesso de diluente pode provocar um fenómeno de escorrimento e provocando baixas espessuras.

Tempo de cura Total 7 dias

Durabilidade da mistura em recipiente (Pot life):

Temperatura	Duração
10°C	6 horas
25°C	4 horas
30°C	3 horas

Temperatura do suporte: Compreendida entre no máximo 40°C e no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer risco de condensação.

Condições atmosféricas: A temperatura deve situar-se entre 10°C e 40°C.
A higrometria deve situar-se entre 10% e 85%.

Paragem técnica: Não deixar o material de pulverização em carga um tempo superior à durabilidade em recipiente. Lavar o material com o diluente 67-232 v01 e em seguida limpar cuidadosamente com solvente de limpeza. A lata com a mistura preparada e não usada não deve ser fechada hermeticamente. Em caso de paragem prolongada, é preferível preparar um novo kit.

PISTOLA AIRLESS

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 5 a 10 %
Bico: 0.019 -0.021
Pressão no bico: 250-300 bars
Relação da bomba mín.: 60 /1

PISTOLA CONVENCIONAL

Não aconselhado devido a alta diluição

TRINCHA

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 0 a 10 %

ROLO

Diluente: 67-232 v01
Diluição: 0 a 10 %

SOLVENTE DE LIMPEZA: 67-232 v01

EPODUX HBE 80

Epóxi Mastic Altos Sólidos

SECAGEM

	Tempo de secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Secagem ao toque	Secagem manuseio	Mínimo	Máximo
10°C	12 horas	24 horas	24 horas	72 horas
25°C	3 horas	6 horas	12 horas	48 horas
30°C	2 horas	4 horas	10 horas	36 horas

COMPATIBILIDADE

Demão(s) anterior(es)	O próprio, CHIMICOTE, EPODUX PRIMER 61-134 v01, EPODUX ZINC 62-208, PRIMODUX H, EPODUX FAST PRIMER AT, ISOPOX, DECOPOX PRIMER E OUTROS SOB. CONSULTA..
Demão(s) seguinte(s)	O próprio, POLYSTRIA v01, FERROTHANE, POLYSTRIA BR HS 67, LAQUETANE, PRETOTHANE, BRASTHANE, DECOPOX, PRESTOPOX E OUTROS SOB. CONCULTA.

ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTARES

VOC: 170 g/litro – USA Metodo EPA 24

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de ignição	BASE: situado entre 23°C e 55°C ENDURECEDOR: superior 23 e 61°C
Transporte e etiquetagem	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.
Conservação	No mínimo 18 MESES na embalagem de origem, cheia e fechada. Armazenar num local fresco, arejado e ao abrigo das intempéries.
Precauções de utilização	Consultar a ficha de dados de segurança em vigor.

ACONDICIONAMENTO

BASE CT - KIT	BASE	CORANTE	ENDURECEDOR
Galão 7,2 L	3,2 L	0,4 L	3,6 L
Balde 36,0L	16,0 L	2,0 L	18,0 L

BASE BRANCA - KIT	BASE	CORANTE	ENDURECEDOR
Galão 7,2 L	3,48 L	0,12 L	3,60 L
Balde 36,0L	17,40 L	0,600 L	18,0 L

OBS: Produtos tingidos em Sistema Tintométrico Industrial Maestria Tintas & Sistemas.

Fábrica e Administração no Brasil
Rua José Pinelli, 1-135 - Distrito industrial II - Bauru – SP - Brasil
Fone: 55 14 3281-1366 – www.tintasmaestria.com.br