FERROCOTE

Epóxi auto sólidos modificado
Époxi modifié haut extrait séc

DEFINIÇÃO

Tinta epóxi bi componente primária ou secundária de auto sólidos, com secagem rápida e pigmentos a base de fosfato de zinco.

DESTINAÇÃO

Revestimento de longa duração para a proteção de estruturas metálicas expostas à ambientes marítimos, industriais ...
Manutenção e ou reparação de sistemas existentes.

PROPRIEDADES

Boa aderência sobre diferentes substratos:
- Aço jateado ao grau Sa 2½.
- Aço já pintado, limpo com jato de água em alta pressão.
- Fundos gliceroftálicos antigos e ou epoxídicos antigos em bom estado.

Permite aplicar camadas espessas de até 200µm sem escorrimento.
Nota: as propriedades do revestimento, exceto aparência, não são afetadas pela exposição à radiação actínica.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR:

ACQPA: Marque ACQPA 24422
Entra na composição de sistemas C3ZNV537, C3AMV537, C3ANV658, C3AMV658, C4ANV659, C3ANI656, C3AMI656, C4ANI657, C4AMI657.

EDF: Entra na composição dos sistemas PED200 hydráulico, EEA200, EEA201, EEA203, EEB200, EEB201, EEB203, PEA200, PEA201, PEA203, PEB200, PEB201 e PEB203.

PETROBRAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto do filme seco	: semi-brilho
Cor	: Branco, Cinza outras nos consultar
N° de componentes	: 2
Proporção da mistura em peso	: 89,7/10,3
Proporção da mistura em volume	:85/15
Densidade	:1,57g/cm³ +/- 0,05
Sólidos por volume	: 80,0% +/- 3%
Sólidos por peso	: 88,0% +/- 2%
Espessura recomendada	: 140µm
Filme úmido	: 175µm
Rendimento teórico	: 5,7m²/Litro para 140µm seco

FERROCOTE

Epóxi auto sólidos modificado
Époxi modifié haut extrait séc

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aço bruto:
Raspagem/escovação, a performance do revestimento será melhorado por um jateamento abrasivo ao grau 2½ segundo ISO 8501-1.
Perfil de rugosidade: Média G de acordo com ISO 8503-2 (Ra 10-12µm)
Lavagem com alta pressão seguido de raspagem/escovação, a performance do revestimento será melhorado por um jateamento abrasivo ao grau 2½ segundo ISO 8501-1.
Revestimento antigo:
FERROCOTE é adequado para a recuperação de alguns fundos antigos, desde que estejam em bom estado. Em qualquer caso é necessário realizar um teste de adequação (seguido por um teste de adesão após secagem) para validar a compatibilidade dos produtos e a preparação da superfície.
Ver compatibilidade de demão anterior.

APLICAÇÃO

Mistura:
O produto é vendido em kits pré medidos. Despeje o catalisador na lata da base e misture bem tomando cuidado para não incorporar ar. A temperatura aconselhável para a mistura dos componentes é de no mínimo 15°C, caso contrário pode ser necessário adicionar o diluente para obter a viscosidade de aplicação. Atenção, o excesso de diluente pode causar um fenômeno de escorrimento.
Tempo de amadurecimento da mistura:
zero.
Tempo de vida da mistura em embalagem fechada:

Temperatura	Período
10° C	3 horas
20° C	1 hora 30
30° C	1 hora

Temperatura do substrato:
No máximo 40°C e pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho para evitar qualquer tipo de condensação.
Condições atmosféricas:
A temperatura deverá estar entre 5°C e 40°C.
A umidade relativa do ar deverá estar entre 0% e 85%.
Informação Técnica:
Não deixe o produto no equipamento de pulverização por tempo superior à vida útil da mistura. Lavar o equipamento com diluente 67-232 e depois lave cuidadosamente com solvente de limpeza. A embalagem contendo a mistura não utilizada não deve ser selado. Em caso de parada prolongada, é preferível preparar uma nova mistura.

PISTOLA AIRLESS

Diluição: diluente 67-232 entre 5 e 10%.
Bico: 0.019 – 0.021 com pressão de 250-300 bars

PISTOLA PNEUMATICA

Não aconselhável

ROLO OU PINCEL

Diluição com diluente 67-232 entre 0 e 10%.

SOLVENTE DE LIMPEZA : 67-232

FERROCOTE

Epóxi auto sólidos modificado
Époxi modifié haut extrait séc

SECAGEM

	Tempo de Secagem		Intervalo entre demãos	
Temperatura	Seca ao toque	Seca Totalmente	Mínimo	Máximo
10°C	12 horas	24 horas	24 horas	12 meses
20°C	6 horas	12 horas	12 horas	12 meses
30°C	3 horas	8 horas	8 horas	12 meses

COMPATIBILIDADE

Demão anterior:
Ela mesma, CHIMICOTE, EPODUX PRIMER 61-134, EPODUX ZINC 62-208, PRIMODUX H, EPODUX BR100
Demão seguinte:
Ela mesma, POLYSTRIA, FERROTHANE...

HIGIENE E SEGURANÇA

Ponto de inflamação:
BASE: entre 23°C e 55°C
CATALIZADOR: acima de 61°C

Transporte e rotulagem:
Consultar a ficha de segurança de transporte que estão de acordo com as normas de segurança vigentes.

Conservação:
2 anos em embalagem de origem fechada. Estocar em local fresco, seco, ventilado e ao abrigo das intempéries.

Precauções de utilização:
Consultar a ficha de segurança FDS no site www.tintasmaestria.com.br que estão de acordo com as normas de segurança vigentes.

ACONDICIONAMENTO

KIT	BASE	CATALIZADOR
3,6L	3,06L	0,54L
18L	15,30L	2,70L

Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Maestria Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.